Des

Freyherrn von Hofmann

Abhandlung über die Eisenhütten.



C. Reinhart Ja. 84.

Erster Theil.

H O F,

in der Vierlingischen Buchhandlung 1785.

BIBLIOTHEK
DER K.B.GENERAL
BERGW.U.SALINEN
ADMINISTR.

Des

Freyherrn von Hofmann

Abhandlung über die Eisenhütten.



C. Reinhart fe. et.

Erster Theil.

HOF,

in der Vierlingischen Buchhandlung 17[illegible]

BIBLIOTHEK
DER K.B.GENERAL
BERGW.U.SALINEN
ADMINISTR.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorrede.

Daß das Publicum meine Abhandlung über die Eisenhütten, die im vorigen Jahre heraus gekommen ist, nicht übel aufgenommen hat, muß ich daraus abnehmen, da die ganze Auflage bereits vergriffen ist, und mein Herr Verleger mich angehet, eine zweyte Auflage mit einiger Erweiterung zu verstärken.

Ich selbst kann nicht anders als rühmlichst sagen, daß verschiedene Fürsten und Herren, als z. B. der Herr Churfürst zu Bayern und Pfalz ꝛc. Churf. Durchl. des Hrn. Marggrafen zu Anspach Hochf. Durchl. und andere der Kürze halber nicht anzuführende Hohe Fürsten und andere Standsperso, nen, denen ich diese Abhandlung, als ein Zeichen meiner Devotion zugesendet, nach denen dießfals erhaltenen Schreiben, solches nicht ungnädig aufgenommen haben. Ein einziger Hochwürdigster Fürst und Herr hat nicht die Höflichkeit gehabt mir darauf zu antworten, welches nun mich weiter, da ich weder um Geld noch Präsente schreibe, sondern bloß der Welt nützlich seyn will, nicht hypochondrisch macht.

Die erste Abhandlung zu erweitern gehet um deswillen nicht an, weil dadurch die ganze Connexion zerrissen würde. Ich habe dahero geglaubt eine Fortsezung dieser Abhandlung, und eine ungeänderte neue Auflage würden

dem

dem Publico eben auch nicht mißfallen, und dieser Fortsezung habe ich zugleich verschiedene andere aus ächten Quellen geschöpfte und von mir als Augenzeugen meist verhandelte metallurgische und mineralogische auch politische Nachrichten angehängt, die ich nicht gerne der Vergessenheit aufgeopfert sehen wollte; sind sie nicht iedem, so sind sie doch einigen interessant und stiften vielleicht noch manches Gute — Die Verschiedenheit der Gegenstände macht vielmaln das Angenehme im Lesen, dahero habe ich mich an keine Ordnung gebunden; Sollte auch diese Fortsezung nicht mißfallen, so werde ich weiter fortfahren, wie denn auch iezt schon meine academischen Vorlesungen gewidmete Anfangsgründe des Berg- und Hüttenwesens unter der Presse sind — Die Ausgaben iedes Staats steigen von 20. zu 20. Jahren, ihre Finanzsystemen haben fast wenig oder gar keine neue Revenüen mehr, und wenn der Finanzier sonst Soldat war und iezt Negotiant ist, so glaube ich — die Epoche kommt auch noch — wo er Berg und Hüttenmann werden wird — Wenigstens wenn alle andere Staatseinkünfte lästig sind, so ist diese die unschuldigste — Mancher grosser Staat sucht auswärts Millionen mit sechs und acht Procent Kosten, und weiß nicht, daß er selbst Schätze der Natur in seinem Staat hat, die ihm diese Summen ohne Wiedergeben nach und nach liefern könnten — Mancher Fürst — Geistlich und Weltlich — würde mehr wohl thun können, wenn er diese Quellen aufsuchen ließe, und wie viel Wüsteneyen würden durch solche Anstalten in Cultus kommen. — Wir dürfen nur auf die Entstehung fast aller Bergstädte zurück gehen. —

Innhalt.

Innhalt.

Vorrede.

Ausführliche Beschreibung, wie der Höheofen kann erbauet werden, nebst allen darzu gehörigen Maaßen und nöthigen Erinnerungen, auch Rissen . . . Seite 1

Nähere Beschreibung eines Staabhammers, in Darlegung einiger Grundrisse . . . 8

Anschlag und Riß eines Klopffensen- oder Blankschmidhammers auf Verlangen einiger Freunde eingerückt. . . 14

Etwas von Stahlmachen als dem Lieblingsproiect derer Eisen-Alchimisten. . . . 19

Ueber das Buchführen bey einem grossen Eisenhüttenwerk. . 25

Generalbilance über die Braunschweigischen Hütten bey Gelegenheit einer Rechts-Entreprise entworfen. . . 29

Anhang.

Muster für Souverains, die sich eine allgemeine Kenntniß zuschreiben, in einem Brief des Königs von Preussen. . . 35

Warnung für alle dieienigen, die Verbesserungen fürschlagen in der Geschichte eines dem König von Preussen angetragenen Erspahrungsquanti, bey der Saline Schönebeck, nebst dießfalsigen Briefen des Königs. . . 36

Eine neuere kurze authentische Beschreibung des Ungarischen Schmelzprocesses bey Gelegenheit der von der verstorbenen Käyserin anbefohlenen Cramrischen Untersuchungs-Commission. 39

Etwas

Etwas von Cramers lezten Zeiten und seiner Manipulation beym Probeschmelzen in Freyberg dem unpartheyischen metallurgischen Publico zur Beurtheilung, und manchem, der diesen grossen Metallurg gekannt hat, nicht unangenehm, nebst einem Anhang vom alten Distillirhauß zu Dresden von 1584. . . 46

Nachricht von einem Steinkohlenbau zu Stockheim an der Meinungischen Gränze im Fürstl. Bambergischen ohnweit der Stadt Cronach, in voriger Abhandlung erwähnt, nebst einigen kurzen Vorschlägen dem Bambergischen Bergbau zum Besten . 56

Neuere authentische Nachricht des Grünenthaler Schmelz- und Saiger-Processes in Sachsen, wahrhafter und bestimmter als des Schlüters seine . . . 59

Entwurf wegen besserer Benuzung derer Kupferhämmer zu Grünthal in Sachsen, nebst Vorschlägen zur besseren Benuzung des Kupfers, auch andern Ländern und Kupferhämmern zur Auskunft . 64

Etwas vom Freyberger Rösten des Roh-Bley-Steins, Frischleeg, Kupfer, Spurstein und Ertzten . . . 77

Neuer Vorschlag zum Rösten des Kieß- und Kupfersteins, vielleicht manchem alt, und doch nicht eingeführt . . 79

Maaß einiger Oefen auf der Halßbrückner Schmelzhütte in Freyberg in Sachsen . . . 81

Die Kunst ohne Gefahr reich zu werden. Inhabern sächßl. Blaufarben Werks Kuxen zur Nachricht . . 90

Historische Nachricht vom Sächsischen Vitriolöhl brennen, einer Sache, die in manchem Land, auch bey der besten Aussicht, noch ganz unbekannt ist, nebst einem Verbesserungsvorschlag . 83

Finis coronat opus — Die Kunst Gold zu machen. . 90

Von

Von Erbauung eines hohen Ofens.

Daß die Erbauung eines hohen Ofens, besonders in Ansehung seiner Dauer, ein Hauptumstand bey Eisenhütten ausmacht, lehret die tägliche Erfahrung, und ich verdiene ganz mit Recht, daß man mir in verschiedenen Briefen den Vorwurf macht, daß ich dessen Bau nicht ausführlicher beschrieben habe, da auf dem hohen Ofen alles ankommt, und ein Liebhaber, der Eisenhütten entweder erst anlegen, oder vermehren will, für allen gern wissen will, wie er seinen Ofen anlegen soll, damit er nicht unglücklich sey. Man hat hohe Oefen nach verschiedener Bauart, ie nachdem der Bauherr, oder auch wohl Arbeiter, denket und handelt.

Wir wollen ietzo also nur einen beschreiben und voraussetzen, daß dessen Quadrat 24. Fuß 8. Zoll, seine Höhe aber 24. Fuß seyn solle; der Grundriß ist in der Anlage sub A. ganz ohngekünstelt zu sehen, und das Maaß ist Rheinländisch, als das bekannteste. Man denke sich also eine solche Fläche, dessen innwendiger Raum, unten auf der Sohle, zwischen

4 bis 5. Fuß Höhe ein länglich Viereck und von da pyramidalisch, bis kaum 3. Fuß auf der Gicht auslaufe, als

Fuß	Zoll	
7.	—	Länge, nemlich, von Tümpel bis Wasserseite
6.	6.	Breite von der Form bis Windseite, und
3.	—	oben in der Gicht in Circul habe.

Diesen Cörper zu erbauen ist viele Accurateſſe in Ansehung seiner Maaßen nöthig; solche werden nun am besten eingetheilet, wenn ich sage, der Ofen ist

24.	8.	in Quadrat, dessen Hälfte
12.	4.	ausmacht. Wenn ich nun annehme, daß die Breite des obigen Raums auch
3.	3.	hat, so bleibet für das Mauerwerk übrig
9′	1″.	

Diese 9. Fuß und 1. Zoll ist nun einzutheilen nöthig, weil ein hoher Ofen gemeiniglich ein dreyfaches Gemäuer erfordert, als Mantelmauer, Futter oder rauhe Schacht und Kern-Schacht.

Wann ich nun zur Stärke des Mantels

5.	6.	nehme
—	6.	Füllung
1.	6.	den rauhen Schacht und
1.	7.	den Kernschacht incluſ. der kleinen Füllung, so wird daraus eine Summa von
9″	1″	dazu der oben erwehlte innwendige Raum zur Helfte
3′.	3″	
12′.	4″	als was oben bereits gesagt worden.

So leicht sich nun dieses auch eintheilen lässet, so viele Behutsamkeit ist bey der Anlage im Baue doch nöthig; (die oben beschriebene Maaße der Grundlage sind, nur von der Wind und Wasserseite zu verstehen; dahingegen die Tümpel und Formseite, wegen der Gewölber, ganz davon abgehet.) Soll also der Grund zu solchen Ofen gelegt werden, so wird zuerst das Mittel vermittelst des Creuzschlages gesucht, darauf wird nun die Mauermauer auf der Wind und Wasserseite abgemessen, ist dieses geschehen,

so

so werden auch die beyden Gewölbseiten berichtiget, und diese beyden Seiten werden so stark, als die Mantelmauer;

Füllung und rauher Schacht; (ausser daß auf der Formseite der Mantel 3. Zoll stärker) als

Fuß	Zoll	
5.	6.	die Mantelmauer
—	6.	Füllung
1.	6.	der rauhe Schacht

7.	6.	ist also die Anlage des Formgewölbes
7.	3.	Die Anlage des Tümpelgewölbes.

Die Ursach der Verschiedenheit liegt in der 7. Fuß Länge und 6. F. 6. Z. Breite des innwendigen Raums. Zu mehrerer Deutlichkeit wollen wir hier die ganze Anlage entwerfen.

5′.	6″.	die Mantelmauer nach der Windseite
5.	6.	dieselbe nach der Wasserseite
7.	3.	die Pfeiler auf der Tümpelseite
7.	6.	dieselben auf der Formseite.

Die äusere Fronte der Tümpelseite wird wieder eingetheilt, in

6.	4.	der Pfeiler von der Windseite nach den Tümpel
12.	—	die Breite der Gewölber
6.	4.	der folgende Eckpfeiler
24.	8.	als die ganze äusere Fronte.

Die innere Fronte

5.	11.	ist die Oefnung des Gewölbes
4.	1.	die Ecke nach der Mantelmauer
5.	6.	die Stärke des Mantels daselbst
1.	8.	die Ecke im Pfeiler
7.	6.	die Stärke des Formgewölbes
24′.	8″.	

Die Fronte des Formgewölbes

6.	4.	der Eckpfeiler
12.	—	das Gewölbe
6.	4.	der Pfeiler nach der Wasserwand
24.	8.	

Die innere Fronte

6. 1. Oefnung des Gewölbes
4. — die Ecke nach dem Mantel
1. 10. die Ecke im Pfeiler
5. 6. der Mantel
7. 3. Stärke des Tümpelgewölbes

24′. 8″.

Der Pfeiler zwischen Tümpel und Formgewölbe, ist von der äußersten Ecke, bis innwendigen Mitte

10′. 10″. lang, macht daselbst einen Winkel
1. 8. nach dem Tümpel zu, und
1. 10. nach dem Formgewölbe

auf diese beiden Winkel und auch in den Ecken der obigen beyden innern Fronten, kommen die Trachteisen zu liegen

Das Viereck in diesen Gemäuern, ist

11. 8. von der Form gegen die Windseite, vom Tümpel gegen die Rückseite 11. 11.
5. 6. die Stärke des Mantels. Die Stärke des Mantels 5. 6.
7. 6. Die Stärke des Gewölbes. Die Stärke des Gewölb. 7. 3.

24′ 8″ 24′ 8″

Wann nun dieses Gemäuer 6. Fuß aufgeführet, so werden auch gewöhnlich die Gewölber angefangen, zuvor aber werden übern Tümpel und Formstall die beyden Tracht-Eisen gelegt, welche ppte die Länge von 9. Fuß, Breite 1. Fuß, und Stärke 6. Zoll haben. Diese beyden Tracht-Eisen, liegen eines so hoch als das andere und stossen in den Ecken des Pfeilers gegen einander, wie denn auch zu merken, daß auf diesen beyden Tracht-Eisen, der innwendige Theil der Gewölber und auf diesen der rauhe Schacht ruhen.

Die Höhe des Gewölbes vor dem Tümpel 12. Fuß.
Die Höhe des Gewölbes vor der Forme 12 und 1 halb. auch 13. F.

(NB.) Noch ist zu merken, daß, so wie der Grund egal gemauert, die Creuzabzüge so angelegt werden müssen, daß solche auf der Wind- und Wasserseite söhlig falle, damit, wenn von den Gewölben Wasser herein gegossen wird, solches an den gegenüberstehenden Seiten wieder herauskommt und also dadurch die Creuzabzüge reiner gemacht werden können.

Auch

Auch wenn der Mantel 1. Fuß Höhe erreicht, müssen auf ieder Fronte 4. stehende Röhren 4. Zoll in Quadrat mit aufgeführet werden.

Wann nun obige Gewölber fertig, während der Zeit die schon 6. Fuß hohe Mantelmauer liegen geblieben, so ist sehr gut, wenn alsdenn der rauhe Schacht angefangen werde. Gewöhnlich wird solcher von Sandsteinen gemacht, er kann aber auch von rauhen Steinen aufgeführet werden, alsdenn wird aber zum vorausgesezt, daß dazu gute Lagersteine, so sich behauen lassen, gehören und auch muß man, weil dieses Gemäuer aus Laim bestehet, etwas starke nehmen.

Dieser rauhe Schacht, wird nur an den 2. Seiten der Wind und Wasserseite angesezt, weil die übrigen beyden Seiten, die Stärke schon in sich enthalten, als:

die Rückseite	3″.	Füllung, an die Windseite dagegen	6. Z.	Füll.
zum rauhen Schacht	1. 6″.	zum rauhen Schacht	1′.	6.
rechne dazu		rechne dazu den		
den Mantel	5. 6″.	Mantel,	5′.	6″.
den Creuzschacht		den Kernschacht		
doppelt	3′. 2″.	doppelt	3′.	2″.
den Raum	7′. —	den Raum	6.	6″.
Pfeiler Stärke	7′. 3″,	Pfeiler Stärke	7′.	6″.
	11. 24′. 8″.		11. 24′.	8″.

Die erwähnte 3. und 6. zölligte Füllung, zwischen den Mantel und rauhen Schacht, bestehet bis auf die Gewölber aus Leimmauer, da nun diese Füllung ein Dreyeck macht, so wird ein ieder Ecke und in 2. mitten stehende Röhren aufgeführet, und so wie der Schacht und Füllung die Höhe von 6. Fuß erreicht, gehen solche in die nächsten Röhren des Mantels und alsdenn gemeinschaftlich quer durch denselben zu Tage aus, wobey zu merken, daß beym fernern Aufführen des Mauerwerks, die einmal angesezt stehenden Röhren immer mit in die Höhe, ob sie gleich hin und wieder auslaufen, geführet werden.

Wann nun der rauhe Schacht auch auf denen Gewölbern angesezt, (und ich einen runden Schacht zum voraussetze) so werden die Verjüngerungssteine gelegt, und da gewöhnlich der Mantel in Avanzo, so wird nun, statt der bisherigen Füllung von Leimgemäuer, eine Füllung von angefeuchteten alten Leim, etwas Pferdemist und Hammerschlag, so wohl vermenget, hiezu

gebraucht, aber auch die vorher angeführten stehenden Röhren, nun gleich einen Schneckenzug um den rauhen Schacht geführet und so oft solche mit einer stehenden Röhre in Mantel gleiche Höhe, läuft solche auch damit aus; da dieser Schneckenzug von Barnsteinen gemacht, so wird der gedachte Schutt zum Ausfüllen des zwischen den Mantel und rauhen Schacht bleibenden leeren Raums gebraucht, und mit einem Stoß Holze vest gestampfet. Wann nun auf diese Art eine Höhe von 20. bis 21. Fuß erreicht, so wird alsdann der Kernschacht angefangen.

Unten ist gesagt, daß die Oefnung des Schachts, wenn nemlich der Kernschacht darinnen stehet, von der Form bis Windseite 6′. 6 und von dem Tümpel bis Stückwand 7′, — in Lichten seyn solle; auch daß der Raum, ehe der rauhe Schacht eingesezt,

von dem Tümpel bis Rückwand betrage	11′.	11″.
und von der Form bis Windseiten	11′.	8″.

rechnet man nun von erstern 21. Zoll zur Füllung und rauhen Schacht, und von lezter 24. Zoll zu Füllung und rauhen Schacht ab, so bleibet

der Raum für erster	10′.	2″.
für lezter	9′.	8″.

rechne man nun ferner, für erstern den doppelten Kern-Schacht und

	3′.	2″.

und für lezten dergleichen, so bleibet ein Raum von 7. Fuß Länge, 6. 6″. Breite

wie oben gesagt worden.

Wann auch nun dieser Schacht eine Höhe von 3. bis 4. erreicht, so müssen die Tracht-Eisen über beyde Gewölber, worauf der Kernschacht auf beyden Seiten ruhet, gelegt werden, dessen Höhe sich nach der Art des Zustellens richtet, daß die Eisen nur immer Decke genug von der Rast haben.

Zuerst wird das Tracht-Eisen übern Formstall und darnach das Eisen übern Tümpel, doch so daß es mit dem einen Ende in Pfeiler, auf dem Ende des Tracht-Eisens übern Formheerde liege und also 6. Zoll höher. Von diesen Tracht-Eisen an, wird nun die Verjüngerung angefangen, daß nemlich die Ecken, durch 2. Fuß breite Steine gebrochen und also sich alsdann

mehr in Circul ziehen. Zu dem Ende werden nun schon, da vorher von der Gicht Weitung mit 4. Schnüren gemauret, nunmehro 8. Schnüre angebracht. Ein Hauptaugenmerk bey Anfertigung dieses Schachtes, ist, daß die Schachtsteine mit den Enden nicht zu knapp an einander stossen sondern solches nicht wohl unter 3. Zoll seyn dürfe, dessen Ursach leicht zu errathen.

Ist nun damit die vorgedachte Höhe von 20 bis 21′. erreicht, so muß bereits ausgemacht seyn, ob der Ofen mit einem Gichtthurm oder gleich ausgehende Höhe bis in die Gicht haben solle. Im erstern Fall wird nur der Ofen oben egalisiret, und der Gichtthurm ppt. 10. Fuß Länge und 9′. 6″. Breite angesezt, mit tüchtigen eisernen Ankern verwahret und die Schneckenröhre in den 3. Seiten des Gichtthurms kann man herausgehen lassen, ist solcher fertig, so wird auch der Kernschacht von Barnsteinen bis zur gehörigen Höhe fortgeführet.

Die Schirmwand so bey den meisten hohen Ofen massiv gebauet ist, kann nur mit Fach und Säulwerk aufgeführet werden, da solches zur Conservation des Ofens nöthig, weil dessen Last nicht so schwer, als eine maßive Wand ist.

Nacherinnerungen:

a) Ist es besser, wenn der Mantel in einer Höhe von etliche 20. Fuß einige Fuß anläuft, weil dessen Widerstand, wenn etwann ein Ofen bersten wolle, gröser und auch, so wie er auswendig anlauffet, so muß er inwendig so viel überhängen; daß nun aber auch

b) die Füllung, wegen des oben zusammen ziehen des rauhen Schachtes, erweitert wird, folget natürlich

c) in ieder Seitenwand, laufen die Abzüge gewöhnlich zum erstenmahle in einer Höhe von 6. Fuß 4. mal.

10 ″ 3. ″ ″ ″ ″

16. ″ 2. ″ ″ und auch so viel mal in der ganzen Höhe, und alle diese communiciren mit der Schneckenröhre.

d) Die Füllung aus Schutt mit Pferdemist und Hammerschlag ist zu dem Ende sehr dienlich, weil, wenn etwan ein Ofen auseinander treiben wollte, die Schächte erst weichen müsten, und so, wie die Gewalt gegen die Füllung treibt, giebt solche alsdenn ehender nach, als wenn sie aus gehörigem Mauerwerk bestünde.

Diese Beschreibung, hoffe ich, wird hinreichend seyn, um das Wesentliche der Sache einzusehen;

Sollte

Sollte iemand einen etwas ausführlicheren Grundriß einsehen wollen, den kann er in der Anlage sub B. finden, nach welchem ich auch einige erbauen und anlegen lassen, und da kann ieder in Rücksicht der Gebäude, der Leitung des Wassers, der Kohlschuppen, der Gießerey sich das nöthige selbst ausfüllen und abändern.

Nähere Beschreibung eines Staabhammers.

Vor kurzem schrieb ein Freund aus einer Gegend, wo man Eisenhütten wenig kennt, an mich „er hätte mit Recht doch zum wenigsten einen kleinen Grundriß eines Staabhammers in der Abhandlung über die Eisenhütten vermuthet.“ Den guten Mann muß ich befriedigen, ob ich ihm wohl zugleich ganz natürlich sagen kann, daß es wohl andern, ihm aber wenig helfen wird, einen solchen Grundriß zu haben.

Wer Vergnügen an bauen hat, und gern eine rechte schöne Staabhütte haben will, der sehe den Grundriß sub O. ein; er rührt von dem berühmten Cramer her, und ob ich selbst bey diesem Werk interessirt bin, so kann ich iedoch sagen, daß ich wenig dergleichen gesehen habe; indessen, da ich seit 12. Jahren mehr als ein Werk habe bauen lassen, so bin ich von kostbaren dem Auge prahlenden Hüttengebäuden kein Freund; ich lege demnach noch einen andern Riß sub B. bey, der minder kostbar ist, und iedoch eben die Dienste verrichtet.

Einen Anschlag wird man nicht von mir verlangen, denn dieser richtet sich ohnehin nach iedes Landes Bauart und Preißen, indessen was das Eisenwerk betrift, so war in der ersteren Hütte bey deren Bau mir folgende Designation übergeben, die ich hier wörtlich einrücke, weil mancher Hammerbesitzer wohl noch aus solcher sehen wird, was ihm fehlt.

Designatio
der eisernen Geräthschaften zu einem Frischfeuer und dazu gehörigen Hammerwerke.

A. Geräthschaft von Kupfer.

2. Stück Formen.

B. Geräthschaften von geschmiedeten Eisen.

13. Stück Bände um die Blaßwelle.

2. Stück

2. Stück Streichbleche an die Bälge.
6. - Nagel dazu an die Hebescheenen der Bälge.
2. - Rinken dazu
3. - Haaken zur Waage an die Balgstange.
1. - Rinken um dem Balgpfosten.
40. - Bände um die Frischhammer Welle.
8. - Froschrinken.
2. - Frischhämmer.
2. - dito Hülsen.
2. - dito Bleche, nebst dazu gehörigen Keilen.
2. - Stirnbände nebst dazu gehörigen Keilen.
4. - Bände um die Büchsensäulen.
1. - Rinken um den Schlüssel, welcher die beyden Büchsensäulen zusammen hält.
36. - Zapfenkeile.
3. - Bände um den Hammerstock.
2. - Nagel, 2. Rinken, 2. Haaken zum Balg- und Hammergeschütze.
2. - Eisen mit verschiedenen Löchern, worinn der Haaken des Geschützes gehänget wird, wenn ab- oder zugeschützet werden soll.
3. - Bände um die fordere, mittel- und hintere Säule.
1. - Stativ zur Wasserrenne, nebst dazu gehörigen Gehänge, das Wasser in die Hütte auf den Zapfen der Hammerstelle zum abkühlen zu leiten.
2. - Gehänge zur Renne, das Wasser auf dem Hammerstock zu leiten.
2. - Luppenzangen.
6. - Wärmzangen.
6. - Zagelzangen.
4. - Scheenenzangen.
4. - ordinaire kleine Zangen, so bey Modellarbeit gebraucht werden.
4. - Luppenspette.
2. - kleine Spette.
4. - Luppen-Haaken.
1. - Kohlenschauffel.
2. - Lachtschauffeln.
1. - Blech um den Luppenbaum.

2. Stück Setzeisen.
4. " Schlägel.
2. " Handhämmer.
4. " Schröters.
2. " Lochers.
2. " Lochrinken.
1. " Sperrhaaken.
1. " Formeisen die Forme zu richten.
1. " Formräumer.
12. " verschiedene Zangenzwingen.
1. " Waagebalken zum Roheisen wägen, mit dazu gehörigen Gehängen, 8. Ketten und 2. Waageschaalen.
1. " dergleichen zum Staabeisen wägen, mit Gehängen und 2. Waageschaalen.

C. Geräthschaften von Goßwerk in Sand.

2. Stück Frischbodens.
4. " Frischtackens.
2. " Formtackens.
1. " Renne mit dazu gehörigen Deckels, das Wasser zum Abkühlen des Frischfeuers unter dem Frischboden zu lassen.
1. " Lachtgoße nebst dazu gehörigen Deckel.
1. " Kasten, worinnen die abzustechende Lacht geleitet wird.
36. " starke Blätter in die Frischesse.
3. " dergleichen zum Formstande.
1. " Zwinge, zur Forme.
4. " starke Tracht Eisen zur Frischesse.
1. " Schirmblatt an die Esse nebst Gehängen dazu.
2. " Blätter zum Wassertroge.
2. " Anwelle zur Blaßwelle.
2. " dito zur Frischhammer-Welle.
4. " Schaalen in den Hammerstock.
4. " Frisch-Amböse.
1. " dito " dito. das Gezähe abzurichten.
1. " dito " dito zum Eisen zeichnen.
2. " Frischbüchsen, jede mit 2. Spuren.
1. " Cranz zur Frischhammer-Welle mit vier Armen.

2. Stück Füsse zum Büchsensäulen.
1. " Kasten zu Wasser, das Setzeisen abzulöschen.
1. " Zapfenramme, nebst der Kette dazu.

D. Geräthschaften von Goßwerk in Halblehmen.

2. Stück Wellzapfen zur Blaßwelle.
1. " " zur Frischhammer-Welle.
1. " Creuzzapfen, zur Frischhammer-Welle.

E. Geräthschaften von Goßwerk in Gewichte.

6. Stück ganze Centner-Gewichte.
1. " halber Centner.
1. " viertel Centner.
1. " achtel Centner
1. " von 8. Pfund
1. " " 6. Pfund.
1. " " 4. "
1. " " 2. "
1. " " 1. "

Zum Anhang dieses Abschnittes muß ich dennoch noch einen ganz ausführlichen Riß eines Staab- oder Frischfeuers sub ⸗. anfügen und hiebey gedenken, daß, da in den neueren Zeiten die starken Hammerwellen etwas rar werden, man zwar mit grossem Vortheil sich seit einiger Zeit der eisernen Cränze, wie im Riß lit. K. bemerket bedient; allein so gut auch solche sind, so ziehen sie doch den Nachtheil nach sich, daß durch ihre grosse Erschütterung das ganze Hammergerüste leidet, auch selbst die Wellen leiden bey denen Wasserarmen; um nun auch diesem Uebel abzuhelfen, ist man neuerdings auf dem simplen Einfall gerathen, die Brust an der Hammerwelle liter. u. beym Angewelle V. so viel abzuschneiden, und dieses Angewelle so viel nachzurücken, daß die Brust kaum 8 bis 10. Zoll behält; Hieraus folget nun natürlich, daß, da die Welle nur am Ende greift, ihr drehendes Wanken, bey iedem Hammerhub vermindert werden muß, wie denn der Flügelzapfen auf diese Weise gröstentheils mit unter die eiserne Arme durchkommt.

Wider diese Abänderung protestiren zwar die erstere Zeit die Hammerschmiede heftig, weil nach ihrer Angabe das Schmieden, wo sie den Staab unter der Welle durchhalten müssen, erschweret wird, es ist aber ungegründet, weil das Angewelle dem Ambos vorbey zu stehen kommt und also das

durchhalten der Stäke in der That erleichtert wird; ein Umstand ist zwar dieser, daß es etwas gefährlicher zu schmieden wird, und daß bey dem Abhauen besonders, die Stücke und Schienen, die gegen dem Angewelle keinen Schutz mehr haben, weiter von Hammer fallen, und also auch schwerer herbey zu hohlen sind, iedoch ist dieses kein Verhältniß gegen dem Vortheil, daß man durch diese Abänderung nunmehro weit kürzere Wellen gebrauchen kann. Daß man auch in neueren Zeiten die eisernen Büchsensäulen eingeführt hat, ist von gutem Nuzen, besonders die hintere zwischen dem Helm und der Welle, denn da diese lange nicht die Stärke erfodert, die eine hölzerne braucht, so kann auch die Welle näher an dem Hammerhelm gezogen werden, wodurch der Cranz mit ungleich kürzerem Arm eben so gut, ia fast besser als mit einem langen, greift, und hierdurch wird alsdenn die Welle ungemein conservirt, wie ieder von selbst leicht einsehen wird.

Uebrigens nun noch ein Wort von den Wellen zu gedenken, so ist bekannt, was es für Mühe kostet, und wie kostbar es wird, solche bis zur Stelle zu schaffen, ia an manchen Orten wird man fast bald gar keine starken Wellen mehr haben können; diesem zu vor zu kommen, wundere ich mich, warum man nicht schon längst auf dem Einfall gekommen, die Wellen aus 2. 3. oder 4. Stücken zusammen zu setzen; werden diese Bäume noch darzu in der Länge scharf comisch, wenn es 3. oder 4. sind, behauen, und mit eisernen Bändern scharf zusammen gefügt, und verwahrt, so leisten sie vielleicht mit dem 20te Theil der Kosten und der Mühe eben diese Dienste, die die Welle aus einem Baum leisten kann, und gesezt auch, sie hielten so lang nicht, so sind sie geschwinder auch herzustellen. Wir müssen nicht immer bey dem alten bleiben. —

Eben so verhält es sich mit dem umgehenden Zeuge, wo eine Schneckenförmige Eintheilung der Armen an der Welle nicht nur einen geschwinderen, sanfteren Umgang verursachen, sondern auch noch den Vortheil schaffen kann, daß man bey schwachem Wasser mit mehrerem Vortheil arbeiten wird. Nur diese Einrichtung erfodert mehr mechanische Kenntniß und ein besondere Verrichtung, die am leichtesten und nuzbarsten bey dem hohen Ofen sich erproben dürfte.

Grund und Profil-Ris, von einem Frischfeuer.

AAAA. Grundris von dem Hüttengebäude selbst
B. die Feuereſſe
b. ein eiſerner Pfeiler
c. das Friſchfeuer
d. die Form
e. die Deuten
ff. die beiden Blaſebälge
gg. die Blaswelle
h. das Blasrad
i. die Arme in der Blaswelle
kk. die Angewelle worauf die Welle ruhet
ll. die Zapfenklözen
mm. die Wellzapfen
NNN. die Sohlhölzer
oo. die Sohlkaſtens, wo die beiden Trahmſäulen befindlich ſind
p. der Sohlkaſten, wo die Raitelſäule drinne ſtehet
qq. die Sohlkaſten wo die Büchſenſäulen drinne ſtehen
r. die Hülſe
s. der Hammer wo das Helm dran befeſtiget iſt
t. der Hammerſtock
u.u.u. die Hammerwelle, das Hammerrad, und die Hammerarme
vv. die Angewelle

Dieſem folgt der Profilris von dem Hammerwerke.

1. Das Helm, nebſt daran befindlichen Hammer.
2. das Helmblech, welches an das Helm befeſtiget iſt
3 der Ambos
4. der Hammerſtock
5.5.5. die Welle und das Hammerrad
6. die Hammerarmen
77. die beiden Trahmſäulen
8. der Trahmbaum
9. die Raitelſäule

10, die Büchsenſaule
11. der Raitel
12.12. die Sohlhölzer
w.w. Provil-Riſs der Feuereſſe
x. das Friſchfeuer
y. die Form
z. die Deuten
tz.tz. der Friſchbalg
a′ die Balgſchramme
b′ der Balgſtrich
c′ die Hebeſchiene
d′ die Blaſewelle
e′e′ die Armen in der Blaswelle
f′f′f′ das in Peripherie ſich zeigende punctirte Blasrad
g′g′ Profil-Riſs von der Welle, wie ſich ſelbige bei den Armen in ihrer ganzen Peripherie praeſentiret.
h′h′h′h′ die Armen welche Kreuzweiſe durch die Welle gehen, und nochmals mit Holz aufgelegt
i′i′i′i′ Profil-Riſs von einem 8eckigten eiſernen Wellkranze.
k′k′k′k′ die Armen, welche ebenfalls von Eiſen, und mit Holz aufgelegt.

Anſchlag,
zu Vorrichtung eines Klopf-Senſen, oder Blankſchmidtshammers, nebſt einem Riß ſub A. und ſind die Preiſe in Louisdor zu 5. rthlr. angeſetzt.

	rthlr.	gr.	pf.
Vor eine Welle zum Hammerwerke, 23. Fuß lang, am Stammende 30. Zoll ſtark, Hauerlohn	2.	—	—
" dieſe Welle zu lochen, die Zapfen einzuſezen und die Welle einzuziehen, auch die hölzernen Anwelle zu machen ꝛc. " " " "	6.	—	—
" das Hammerrad zu machen 8. Fuß hoch, 3 Fuß 6 Zoll im Lichten weit geſchauffelt, à Fuß 1 rthlr.	8.	—	—
" das Hammergerüſte zu machen und hinzuſezen	10.	—	—
" zwey Hammerſtöcke zu hauen und zu ſetzen "	4.	—	—
Latus	30.		

Vor

| | | |

		rthlr.	gr	pf.
	Transp.	360.		
	Vor die Gerenne auf die Räder, und Geschütze dazu zu machen ꝛc.	12.	—	—
	" Nagel zu den Rädern, Wassergerennen ꝛc.	30.	—	—
	" allerhand Tagelöhner und unvorausseh liche Nebenkosten ꝛc. ꝛc.	30.	—	—
	Summa —	432.	10	—

Anmerkungen.

1. Es sind in diesem ganzen Bauanschlage die Kosten etwas höher gerechnet, als man gewiß weiß, daß solche kommen, damit man versichert sey, daß kein Nachschuß nöthig.
2. Die Fuhrlöhne kann man nicht bestimmen, weil die Distancen unbekannt sind.
3. Was das Gebäude selbst betrift, so ist dazu ein Raum nöthig 30. Fuß lang, 20. Fuß breit; ingleichen eine Kohlenschuppe von Schwarten zusammen geschlagen, in welcher 36. bis 40. Fuder Kohlen Raum haben: den Anschlag hievon kann ein jeder Zimmermann machen, und kommet solches auf die Bauholz Preise und Ziegeln an.

Ausrechnung,

A Wie hoch das Duzend zu stehen kommen wird.

1) Zu 12. Sensen ist an Stahle nöthig	30. Pfund.		
der Centner kostet 10. rthlr. beträget	=	3. 15.	2.
2) Hiezu sind an Kohlen nöthig 1 halb. Mß. das Fuder zu 14. Mß., oder 160. Braunschweiger Himten, deren 40. 12. Dreßdener Scheffel machen; das Fuder 8. Thlr. beträgt	=	— 6.	11
3) Arbeitslohn vors Dutzend	=	— 12.	

4) Repara-

			rthlr.	gr.	pf.
	4) Reparaturkosten, wegen der Geräthschaften und Machinenwerkes aufs Dutzend	" " 4. "			
	5) Vors Einbinden der Sensen, wegen der Versendung aufs Dutzend	" 1. "			
	Es kommet also der Fabrique das Dutzend Sensen in allen zu stehen	"	3.	15.	1.
B.	Wenn die Fabrique also mit Nutzen soll betrieben werden, so gehören 6. Arbeiter dazu, und alsdenn können in einem Tage 3. Dutzend gefertiget werden, folglich in einer Woche 18. Dutzend, solche kommen der Fabrique zu stehen auf	65. 7. 6 pf.			
C.	Das Dutzend dergl. Steyermärker Sensen kostet im Durchschnitt 6. rthlr. folgl. 18. Dutzend.	" " 108. "			
	Hievon obige Kosten abgezogen mit	" 65. 7. 6.			
	Bleibt der Fabrique in einer Woche Ueberschuß	" " "	42.	16.	6.

Nota. Die kleine Steyermärker Sense kostet 10. gr. die mittlere 12. gr. und die ganz grossen 15. gr. ich habe also den Durchschnitt genommen, und also vor eine 12. gr. gerechnet, das ist das Dutzend 6 rthlr.

Anmerkungen.

ad A.) Es giebet zweyerley Sorten Klopfsensen; eine kleine, welche Grasesensen genennet werden, davon wieget das Stück 1 $\frac{1}{4}$. Pfund, bisweilen ein paar Loth darunter auch drüber: die grosse Sorte heissen Kornsensen, und haben 2 $\frac{1}{4}$. Pfund an Gewichte; man hat hier beyde Sorten im Durchschnitt genommen.

Die Kohlen-Consumtion scheinet sehr geringe angegeben zu seyn; sie ist es aber nicht, da diese Sensenstäbe auf der Rasinir-Stahlhütte

gleich dünne als Federstahl ausgeschmiedet werden, und keine Schweißhitze erfordern.

Schleiffensen haben das Duplum an Kohlen nöthig.

Ein gleiches ist bey dem Arbeitslohne zu merken; es lassen sich mit leichterer Mühe 3. Klopffensen, als eine Schleiffense machen, weil diese vorgelegten Stahl erfordern, welches in groben und dicken Stücken geschehen muß und also beym Ausrecken mehr als drey Hitzen erfordert.

ad B.) Bey dieser Gelegenheit muß ich einige Erwähnung von denen hiezu nöthigen Arbeiten thun: Es darf nur ein Meister verschrieben werden, wozu gar nicht nöthig ist, solchen aus Steyermark zu nehmen, sondern man kann solchen aus dem Sauerlande, oder Hannöverschen bekommen; ob gleich daselbst keine Klopffensen, sondern Schleiffensen gemacht werden: denn ein Schleiffensenschmidt kann Klopffensen, dieser aber keine Schleiffensen machen. Ein solcher Meister kann einen gelehrigen Schmiedeburschen das Recken in kurzer Zeit lernen, und damit sind beyde Hämmer, der Reck- und Breite-Hammer besetzt, welche beyde an einer Welle liegen.

Zum Einwärmen ist gleichfalls nur ein Schmiedeburscbe vom mäßigen Geschicke nöthig, welchen nur bedeutet werden muß, was gelb und Rothwarm ist.

Der Zubringer ist ein blosser Lehrbursche.

Zwey Fertigmacher, welche die Angel- und Sense richten, dieses können ein paar gemeine Schmiedeburscbe am besten und in kurzem von dem Meister lernen.

Alle diese Leute haben in den ersten Wochen ein etwas geringes Lohn, wenn sie aber erst in der Uebung sind, und täglich 4, 5, bis 6. Dutzend machen können, vermehret sich ihr Lohn aufs Duplum, so wie sich ihr Fleiß und Geschicke verbessert.

Wer recht sicher gehen will, der wird wohl thun, wenn er von jeder Sorte, sowohl von Tonnen- als Rafinirten Stahl, etwan $\frac{1}{8}$. oder $\frac{1}{4}$. Centner zur Probe kommen lässet, um damit sichere Versuche anzustellen, ob oder welche Sorten sich am besten zu dieser Arbeit schicken. Jede Sorte müste deutlich bezeichnet werden.

Etwas

Etwas vom Stahlmachen.

Die Stahlhütten können, wenn der Stahl gut, und genugsamer Debit davon ist, nach Proportion noch einen weit größern Ueberschuß, als Eisenhütten thun, weil der Centner Stahl ordinair 2. mal so viel und darüber, als das Staabeisen gilt, und doch Stahl keinen mehrern Abgang an rohen Eisen macht, auch keine sonderliche Kohlen- und Schmiedekosten mehr erfordert, als das Staabeisen.

Es kann auch Stahl (als welches wie schon gedacht fast blos Artis und wohl kein eigenes Metall in substantia ist) wie sonst viele Gelehrte dafür halten, aus allen Eisenstein, er sey am Tag, oder unter der Erde, gewachsen, das ist Lese- oder Grubenstein, so fern er nur nicht Kupferschüßig ist, gemacht werden, und bestehet nächst einigen Handgriffen, die übrige Kunst nach einiger Meynung hauptsächlich nur darinn, daß erstlich solcher Stein, wenn er reinlich gefördert ist, durch Oefen, die nicht allzugroß und weit, als z. E. die Harzer hohe Oefen sind, auch reinlich geschmolzen und statt deren Gänsse alle vier Stunden, damit das Eisen nicht zu lang in Heerde stehe, Scheiben wie die großen Pfannkuchen daraus gestochen und lauffen gelassen werden. Zweytens, daß dieselben Scheiben dann sogleich noch in ihrer Gluth, wenn sie aus dem Ofen kommen, in klares fliesendes Wasser, das zu dem Ende und vom Blaßrade durch die Hütte geführet werden muß, geworfen und ihnen darinn der Schwefel und die Kupfereſſenz genommen werden. Hernach

Drittens, daß solche Scheiben in Stücken geschlagen und in dem Frischheerd, der ohngefähr wie ein Braunschweigischer Himbe groß in der Circumferenz seyn muß, ganz fliesend wie Wasser mit weichen und kleinen Sorten Kohlen eingeschmolzen werden.

Viertens aber, daß insonderheit die Form in diesem Heerd, die auch von Eisen und nicht von Kupfer seyn muß, darnach gelegt und solcher Heerd oben mit einem Blech, als welches das Aufspringen des Stahls wehret, verdeckt werde, da es dann doch allemal in 3. bis 4. Stunden zum Frischstücken ausgeschmiedet werden und hernach in das dritte Feuer, wo es noch ferner die Härte und die Feine bringt, zu Faßtonnen oder andern Stahl fertig gemacht werden kann, und wenn es etwan ein- oder andermahl die rechte Art im Heerde nicht krieget, so stehet es mit geringen Mitteln wieder zu rechte zu bringen.

Indessen ist doch nicht ohne, daß sich ein Eisenstein besser darzu, wie der andere schickt, und zwar nach vieler Meynung, der am allerbesten, der das geschmeidigste Eisen giebt, wie zum Beyspiel der Gittelsche Stein am Harz, der auch sonsten Deut genannt wird, wobey denn der Geschichte nach, zu Gittel vor dem die besten Stahlhütten in dieser Gegend gewesen und davon die Schmiede hernach nach Suht und Schmalkalden erst hingekommen seyn sollen, und kann man nicht begreifen, warum man die Sache zu Gittel hat eingehen lassen, weil doch der Harz nachher noch immer mehr Stahl zu den Bergwerken mit gebrauchet hat, und für solchen Preiß, wie er von aussen hinein gekaufet wird, wohl so viel mehr Kohlen, da es hier an Eisenstein darzu nicht fehlet, auch von 5. bis 6. Meilweges her, mit zugekaufet werden könnten und doch noch ein guter Profit davon übrig bliebe.

Auch im Bayreuthischen bricht ein spätigter Eisenstein, welcher dem Nassau-Saarbrückischen Stahlstein ganz ähnlich ist, und aus welchem man mit der größten Wahrscheinlichkeit einen guten Stahl erhalten dürfte, und ist besonders, daß zumahl in dortiger Nailaer Bergamts-Refier, wo er häufig vorgefunden wird, er wenig geachtet wird. Man ist durch die vielen mißlungenen Versuche überhaupt iezt zu mißtrauisch worden, so daß man fast ieden sich angebenden Stahlmacher für einen Betrüger hält, worüber denn die Oerter, wo das Stahlmachen, so wie bey uns das Staabschmieden, als ein Handwerk getrieben wird, sehr froh seyn können.

Was übrigens den cementirten Stahl angehet, so muß ich vorhero noch einige Geheimnißvolle dießfalsige Processe mittheilen, welches zulezt ein dem wahrscheinlichen am nähesten kommendes beschliesen wird. Eine geringe Probe wird den neugierigen Leser bald überführen, was er davon zu halten hat, nur muß der Versuch wiederhohlt werden, ehe man ein Urtheil fällen wird.

Daß in England bloser Cementstahl gemacht wird, besaget der 2. Th. der Institutes of experimental Chymistien, darinnen kommt unter andern vor: In England macht man den Stahl blos durchs cementiren, worzu denn die Eisenstangen in einem dem Feuer widerstehenden Gefässe müssen eingeschlossen werden.

Man hat dabey den Vortheil, daß man die Steinkohlen brauchen kan, und H. D. verspricht, man werde die Materie zu dergleichen Gefässen wohlfeil und leicht in Engeland finden ꝛc.

Daß in Sachsen dergleichen ebenfalls gemacht worden, bezeuget folgender Extract aus dem Leipziger Intelligenzblatt No. 21. 1765. Fol. 175. Eine Churfürstl. Landes-Oeconomie-Manufactur und Commerzien-Deputation hat in gegenwärtiger Messe die von verschiedenen Personen, zu Erlangung derer in dem Avertissement vom 18. Julii vorigen Jahres auf Ostern dieses Jahres ausgesezte Prämien eingereichten Angeben, nach denen vorgeschriebenen Bedingungen untersucht, auch nach Beschaffenheit der Sache von Kunstverständigen Personen beurtheilen lassen ꝛc.

1) Dem Hammerwerksbesitzer Reinhold zu Erla ist wegen des aus innländischen Eisen gefertigten Stahls, welcher unter denen von verschiedenen eingereichten Proben vor den besten erkannt worden, der sub No. 7. ausgesezte Preiß an

150. Thlr.

gereichet worden.

Indessen beyde Nachrichten sind bey mir von keiner grossen Wichtigkeit, da in England meist Steyerscher Stahl raffiniret wird, wie in der erstern Abhandlung bereits erwehnt worden, theils in Sachsen der Prämie ohnerachtet noch weiter keine Stahlfabrique als die bekannten aufgekommen ist.

Noch weniger befremdet mich die folgende Dreßdner Anzeige vom Jahr 1765.

Auf die No. 13. Art. VII. §. 8. des Leipziger Intelligenzblatts, wegen einer Parthie im Lande gefertigter Sensen, Sicheln und Futterklingen beschehene Nachfrage, dienet zur Antwort, daß dergleichen aus innländischen Eisen verfertigte und dabey zu Folge der bereits durch Kunst verständige Personen geschehenen Untersuchung denen besten Kärnthnern und Steyermärkischen gleichkommende, auch zum Theil sie noch übertreffende Sensen, Sicheln und Futterklingen, sowohl glatt als gezahnt, bey dem in Friederichstadt bey Dreßden wohnenden Zeugschmidt Zschocken um billigen Preiß zu haben sind, auch in hiesiger Gegend bereits häufig bey selbigen bestellet worden. Dreßden den 26sten Mart. 1765. indem dergleichen alles noch nicht das ganze ausmachet; wobey ich anführen muß, daß es weit mehr zu bedauern war, wenn ein gewisser Hammerwerksbesitzer zu Bayreuth ehemaln so wenig von der Landesherrschaft, unterstüzt wurde, da er mit den schwersten Kosten und Gefahr die vielen Leute zu einer solchen Fab-

 rique

rique aus Steuermark hergezogen, die auch in der That gute Waare machten, und zwar aus inländischem Stahl.

Nun komme ich auf die Processe selbst:

1ter Proceß.

Wenn man eine kleine Probe von 8. bis 10. und noch mehrern Pfund Eisen machen will, so nehme man einen großen schwarzen Schmelztiegel, lasse sich gutes Eisen geben, welches geschmeidig und weich sey, und nicht dicker als 2. bis 3. Messerrücken. So lang muß man es abhauen lassen, wie man es in den Schmelztiegel platt hineinlegen kann, und dabey ist zu observiren, daß iedesmahl von einer Lage zu der andern des Eisens eine gute Handbreit hoch Kohlenstaub von Buchenholz zu liegen komme, alsdenn den Deckel auf den Schmelztiegel wohl verlutiren, setze solchen in einen guten Windofen und gebe ihm Feuer, daß der Tiegel allezeit bedeckt sey mit Kohlen, und Raum habe um den Tiegel herum, aufs wenigste eine gute Handbreit hoch, damit die Kohlen wohl um den Tiegel herum fallen können und gebe 24. Stunden lang Feuer, so wird man einen extra feinen Stahl machen. Der Kohlenstaub von Buchenholz wird gröblich gestossen und ein wenig angefeuchtet, damit solcher nicht staubet, sodann eine gute Hand breit hoch davon unten in den Schmelztiegel gethan und mit einem dazu bereiteten Bret gleich und feste zusammen gedrücket, dann bestreichet man mit einem groben Pinsel mit der NB. Mixtur das Eisen auf allen Seiten recht wohl und leget solches flach auf den Kohlenstaub neben einander, dann legt man wieder Kohlenstaub eine gute Hand breit hoch, dann wieder bestrichenes Eisen auf dieses Lager von Kohlstaub, dann wieder Kohlenstaub und so verfähret man bis der Schmelztiegel voll ist, wobey zu observiren, daß gleich wie unten in Schmelztiegel Anfangs Kohlenstaub geleget und feste zusammen gedrücket worden; Also auch oben auf bey der lezten Lage des Eisens, wieder Kohlenstaub geleget werden muß, auch jede Lage gleich und feste zusammen zu drücken ist.

Wann die 24. Stunden vorbey, läßt man den Schmelztiegel erkalten, nimmt das Eisen heraus, eben so, wie man es hat hineingelegt, so wird man befinden, daß das Eisen allerhand Farben an sich genommen hat, welches ein Zeichen, daß es ein extra guter Stahl ist.

Nun muß man solchen ausschmieden lassen und 2. oder 3. mal überwerfen, so wird man das feinste Korn haben und den härtesten Stahl.

NB. Muß

NB. Muß wohl observiret werden,

1) daß man den Stahl lasse ausschmieden in einer reinen gesäuberten Feueresse, darinnen keine Schlacken von Eisen mehr sind, sonsten kann der Stahl nicht rein ausgestrecket und geschmiedet werden, er bekommt sonsten Eisenhaltige Strahlen, welches nichts nütze, wenn aber der Schmied oder Schlosser seine Feueresse recht säubert, so wird er auch einen rechten Kornstahl erhalten.

2) Muß der ausgeschmiedete Stahl, wenn solcher noch Kirschroth glühet, in ein frisches Wasser ganz geworfen werden, damit er recht hart und fein Körnich werde, woraus man alsdann allerhand Instrumenta verfertigen lassen kann.

Schlüßlich ist noch anzumerken, daß wann das Eisen oben angeführter maßen mit der Mixtur bestrichen worden, man solches 6. und noch mehr Stunden liegen lassen kann, damit selbige desto besser penetriren möge, und ehe und bevor man das Eisen in den Schmelztiegel thut, muß man es nochmalen recht wohl und dick bestreichen und nach vorher beschriebener Weise in den Schmelztiegel legen.

2ter Proceß.

Verzeichniß eines neuen Stahlofens:

1) Muß die Mitte und Länge nach den Ziegeln genommen werden.
2) Inwendig 3. Ziegeln hoch einen Absaz auf beeden Seiten.
3) Einen kleinen Rost darauf, einen kleinen Zoll weit von einander.
4) Nebenrum mit guten Ziegeln ausgesezt.
5) so breit der Kasten, mitten durchaus zwey schmale Ziegel hoch, iedoch, daß die Fuge des Bodens mitten auf den Ziegeln zusammen gehet.
6) Der Kasten muß drey breite Ziegel hoch werden, neben mit schmalen Ziegeln wohl verwahret.

Zusatz.

1) Auf 24. Cent. $\frac{1}{8}$. Salz, $\frac{1}{8}$ Horn, $\frac{1}{8}$. Asche, $\frac{4}{8}$. Büchene gepochte Kohlen, 4. Pfund gestossenen Alaun, das wohl unter einander gemenget und sodann davon eingesezet.
2) Auf 12. Centner halb so viel.
3) auf 6. Centner muß die Materie ein wenig schärfer gemachet werden, weiln die Hitze nicht so groß und die Materia solches zwingen muß.

3ter Vorschlag.

Meine (nehmlich des gelehrten Arcanisten) durch eigenes Nachdenken selbsten gefundene Stahl-Machungs-Operation ist eine Species praecipitationis perfusionem, da eigentlich die reinern und schweren Theile des Eisens von dessen realgalischen, nur einen und leichtern Theilen abgeschieden werden, denn das zugleich das Eisen einen Zusatz von einen härtenden Wesen und von mehrern inflammabili erhält, eo ipso sofort zu einem guten Stahl disponiret wird.

Das Hauptwerk dieser Operation bestehet eigentlich darinnen, daß man dem mineralischen Mixto des Eisens etwas nicht kostbares und mittelst eines Handgrifs ziemlich fix gemachtes Mengsal (damit es in dem stärksten, ofnen unmittelbaren Feuer, nicht so leicht echappiren, oder sich verschlacken und vitresciren, somit seine würkende und eindringende Kraft in das Eisen nicht verlieren möge) zusetzet, welcher mit den leichten, spröden und unreinen Wesen eine nähere Verwandschaft hat, und sich mit ihme eher associiret und zusammen begiebet, oder solches lieber angreifet, destruiret, oder wegschaffet, und also die guten reinen und schweren metallischen Theile davon befreyet, daß diese sich alsdenn feiner, dichter und derber zusammen begeben und durch die leichte abgeschiedene unreine Materie hindurch bis zum Boden gehen und fallen und folglich mit Hülfe des zugleich beygebrachten durch einen besondern fast gar nichts kostenden Zusatz (wegen des mächtigen Feuers) ziemlich gebundenen subtilern mehrerern inflammabilis und härtenden Wesens, ein weit compacteres, feiners und härteres Eisen, oder besser und mit einem Worte einen von Grund aus tüchtigen und beständigen Stahl, den man von einer solchen starken Härte und Feine machen kann, als man nur selbsten will, perfusionem folglich darstellen und indem er noch glühend ist, so fort zum fernern beliebigen ausschmieden überliefern können.

Nota.

1) Der Zusatz kostet nehmlich auf 1 Pfund Eisen gerechnet, kaum 1 Pf.

2) Das Eisen verliehret hierdurch von seinem vorigen Gewichte wenig oder nichts.

3) Es ist wahrscheinlich, daß diese Operation auch in großen succedire oder von statten gehe, gleich wie man in kleinen die Probe bereits gemacht hat.

4) Kann alles Eisen, es sey alt oder neu, hierzu gebraucht werden, ie reiner aber das Eisen schon an sich ist, ie weniger braucht man von dem Zusatz und ie besser und leichter gehet die Operation von statten.
5) Den importanten Nuzen hievon und wie vieles Geld dadurch in einen Lande jährlich behalten, auch wohl ins Land herein gezogen werden kann, wird ieder Verständiger leicht selbst ermessen.
(clausula finalis inritatoria.)

Eisen durch die Cementation auf Stahl zu probiren, ohne Rückhaltung, dem Versucher zum Besten.

Man nimmt dazu ein von gutem in Feuer stehenden Thon gefertigtes Kästgen in Gestalt eines kleinen Särgleins, welches aber einen Falz haben muß, damit der Deckel gut darauf passet und stehet, 1. Schuh lang, 6. Zoll breit, und 6. Zoll hoch, lässet alsdann von dem Eisen, so probirt werden soll, kleine Stäbe von der Länge des Kästgens, und $\frac{1}{2}$. Zoll dick schmieden. In das Kästgen wird auf dem Boden $\frac{1}{2}$. Zoll hoch büchene Kohlen-Lösche gethan, und etwas Federweis darauf gestreuet, worauf die Stäblein Eisen, nachdeme solche vorhero mit Oleo tartari per diliquium mittelst eines Pinsels bestrichen worden, also geleget werden, daß zwischen den Stäben $\frac{1}{4}$. Zoll Raum verbleibet. Sodann wird gleichfalls etwas Federweiß gestreuet, und büchene Kohlenlösche $\frac{1}{2}$. Zoll hoch darauf gebracht, auch wiederhohlter etwas Federweis gestreuet, und die mit vorhergedachtem Oleo tartari per diliquium bestrichene Stäbe eingeleget, so mit stratum super stratum damit continuiret, bis das Kästgen voll ist, worauf der Deckel gelegt, und verlutiret, sodann aber, wenn das Lutum getrocknet, das Kästgen in einem Töpfers Ofen, wo das Feuer den stärksten Grad hat, eingesezt werden kann, wovon man alsdann, wenn die eingesezten Stäblein ausgeschmiedet werden, einen sehr guten Stahl erhält. Ist diese Methode im kleinen gelungen, so wird es nicht schwer halten, sie im großen auszuführen.

Ueber das Buchführen, bey einem großen Eisenhütten-Werk.

Zum reellen und regelmäßigen Betrieb der Hüttenwerke und damit verbundenen Handlung wird auch hauptsächlich erfordert, eine ordentliche, deutli-

che und besonders accurate und richtige Führung derer, sowohl zur Fabrication allerley Sorten Eisen, Blechen ꝛc. als auch der Cassa und Ein- und Verkauf der rohen Materialien und Waaren gehörigen Bücher, damit man sich zu allerzeit (ohne erst weitläuftige und Zeit verspliternde Extracte zu fertigen) in der Kürze über alle Vorfälle belehren kann. Die zum Hüttenwerke und Fabrication des Eisen, Blech ꝛc. gehörigen Bücher bestehen vorzüglich

1) in dem Buch, worinnen einer ieden Sorte, Eisenstein, sowohl derer, die auf denen Zechen, als derer, die auf denen Hüttenhöfen liegen, ein Conto besonders mit Debit und Credit gegeben wird.

Im Debet werden alle bey der Uebernahme vorräthig gefundene Steine laut dem darüber gefertigten Inventario unter dem nemlichen Dato, wie solches lautet, eingetragen, desgleichen alle von Zeit zu Zeit erkaufende, unter dem Dato, wo sie in Empfang genommen.

Was der Steinpocher empfängt, wird diesen Conten in Credit abgeschrieben, und demselben debitirt.

Was der Steinpocher zum Hohofen aufläuft, wird ihm gleichfalls wie den Steinconten wieder creditirt $\frac{1}{4}$. Jährlich, $\frac{1}{2}$. oder doch wenigstens alljährlich beym Abschluß aller Bücher wird der vorräthig gepochte Stein revidirt, der durch das Pochen erfolgte Abgang als Abgang ins Credit gebracht, das würklich vorräthige desgleichen, und so muß sich Debet und Credit saldiren. Nach erfolgtem Abschluß wird der vorräthige als Saldo von vorigen wieder zu neuer Berechnung in Debet vorgetragen.

2) Einem Holz- und Kohlenbuche. In diesem bekömmt iede Art Holz ihr Conto mit Debet und Credit. Was übernommen wird, kommt unter dem Dato, da solches geschehen in Debet und so wie es denen Köhlern zum verkohlen angewiesen wird, auf die nemliche Art in Credit. Jeder Köhler bekommt sein Conto, auf welchen ihm das empfangene Holz debitiret und hingegen die gelieferten Kohlen wieder creditiret werden.

Die fertigen Kohlen bekommen ihr Conto, auf welchen die von denen Köhlern gelieferten debitiret, und die zum Hohofen und Hütten abgegebene creditiret werden.

3) Einem Schmelzbuche.

In diesem wird dem Hohofen debitiret was derselbe an Steinen und Kohlen empfängt und das erzeugte Rauheisen creditiret.

4) Einem Eisen- und Blechbuch. In diesem bekömmt das Raucheisen sein Conto. Was eingeht, wird demselben debitiret, was die Frischmeister empfangen, wird creditiret.

Die Gußwaaren bekommen ihr Conto, was vom Hohofen geliefert wird, wird demselben debitiret, was die Hütten empfangen, oder sonsten verwendet wird, so wie auch dasienige, so verkauft wird, wird demselben creditiret.

Jeder Frischmeister, Blechmeister, Zeugschmidt ꝛc. bekömmt sein Conto und wird gleichfalls wie vorstehend damit procedirt. Mit den fertigen Eisen als Stabeisen, Zäyneisen, Schinen ꝛc. hat es gleiche Bewandniß wie mit den Gußwaaren.

5) Einem Zinnbuche.

In diesem bekömmt der Zinnermeister sein Conto, und wird demselben alles was er empfängt debitiret, im Gegentheil werden ihm die abgelieferten verzinnten Bleche wieder creditiret. Die fertigen verzinnten Bleche bekommen ebenfalls ihr Conto, und es wird gleich dem fertigen Eisen- und Gußwaaren behandelt.

6) Einem Arbeits-Lohnbuche.

Darinnen wird das verdiente Arbeitslohn eines ieden Arbeiters, er sey Köhler, Einrücker, Frischmeister, Hohofenarbeiter, Bergmann, Fuhrmann ꝛc. unter dem Dato, wo mit demselben abgerechnet wird und dessen Conto saldiret ist, eingeschrieben, monatlich abgeschlossen und dem Cassa-Credit verrechnet.

Aus diesen Büchern nun (zum vorausgesezt, daß selbige richtig geführt und abgeschlossen sind) kann man über iedes abgeschlossene Conto sehr leicht eine Calculation fertigen, und also zu aller Zeit erfahren, wie hoch iede Sorte Kohlen, Eisen ꝛc. zu stehen kommt, auch mit weniger Mühe alle Bestände von Steinen, Rauheisen ꝛc. ersehen.

Die zu einer richtigen, deutlichen und klaren Untersuchung der Cassa führende erforderlichen (wenn es nicht Cassa Broullion bleiben soll) unumgänglich nöthige Bücher sind:

1) Ein Contant-Verkaufbuch, worinnen alles, was für baar Geld verkauft, oder auch was für baar Geld verrechnet wird, als Eisen, Getrayd ꝛc. (so die Einrücker, Köhler, Hüttenarbeiter ꝛc. empfangen und ihnen als baar Geld angeschlagen wird) eingeschrieben wird, welches monathlich abgeschlossen unddem Cassa-Debet verrechnet wird.

2) Ein Hütten-Unkostenbuch, worinnen alle zu denen Hütten gehörige Unkosten specifice eingeschrieben, monatlich abgeschlossen und dem Cassa-Credit verrechnet werden.

3) Ein Handlungs-Unkostenbuch, worinnen alle Handlungs-Unkosten eingeschrieben, monathlich abgeschlossen, und dem Cassa-Credit verrechnet werden.

4) Ein Pferd, Schiff- und Geschirr-Unkostenbuch, wie vorstehend.

5) Das Arbeiterlohnbuch, dessen oben bey denen zur Fabrication gehörigen Büchern gedacht, wie vorstehend.

6) Ein Bey-Cassabuch. Weil die Hütten- und Fabrique-Arbeiter selten in den Umständen sind, daß sie bis zur gänzlichen Abrechnung ihrer verfertigten Arbeit mit dem Arbeitslohn in Gedult stehen können, so ist ihnen ein proportionirlicher Vorschuß zu geben unvermeidlich. doch auch im würklichen Hauptbuch ein Conto zu halten zu weitschweifig, daher ist nöthig einem ieden in diesem Bey-Cassabuch ein Conto zu geben, der baare Vorschuß sowohl, als der Vorschuß an Getraid, Eisen ꝛc. welches ohnehin in Contanten-Verkaufbuch als baar verkauft verrechnet wird, als baar Geld in Debet und dasienige, was ihnen bey der Abrechnung abgezogen wird, ebenfalls wieder als baar Geld in Credit zu bringen, alles aber was sich bey einem Cassa-Ueberschlag in dessen Debet befindet, ist zum Cassa-Saldo als baarer Bestand zu verrechnen.

7) Das wirkliche Cassabuch. Darinnen werden alle eingehende Posten nach dem Dato specifice so wie beym Schluß des Monaths der Contante Verkauf summarisch in Debet, die ausgegebene Posten specifice, ingleichen die Hütten, Handlungs, Pferd ꝛc. Unkosten und Arbeitslohn ꝛc. beym Monathsschluß summarisch in Credit gebracht, monathlich abgeschlossen, der Saldo aber auf nächsten Monath zu neuer Berechnung vorgetragen.

Zu Führung der Handlung, Einsehen des iährlichen Absatzes, des wirklich eigenen Fonds, Activ- und Passiv-Schulden, Gewinn oder Verlusts ꝛc. gehören hauptsächlich

1) Eine Strazze oder Cladde. In diesem werden die täglichen Vorfälle, die irgend einer Conto im Hauptbuch, als: Cassa, oder Waarenconto, Activ- oder Passiv-Schulden, Unkosten, Gewinn und Verlustconten angehen, specifice und zwar mit Bemerkung der geringsten Bedingungen eingetragen.

2) Ein Journal.

In diesem werden alle in der Strazza eingetragene Vorfälle specifice mit allen Bedingungen nach dem Dato zu Posten gestellt und aufs reine gebracht.

3) Ein

3) Ein Hauptbuch.

Darinnen werden alle Posten, die sich nunmehro im Journal als einen reinen Handlungsbuche befinden, in doppelten Posten zu Buche gestelt.

(In doppelten Posten, das heißt ein Conto wird dafür Debitor, das andere Creditor, und muß sich das Hauptbuch daher zu aller Zeit bilanciiren.)

Beyde dieser lezteren Bücher müssen von einer Hand geschrieben seyn, und dienen daher (ausser denen, daß man die Lage des ganzen Werks leicht übersehen kann) noch besonders dazu, daß wenn man von bösen Schuldnern keine Bekenntniß der Schuld als Wechsel und dergleichen in Händen hat, und sie derjenige, der sie geschrieben hat, als richtig beschwören kann, daß sie dadurch nach denen mehresten Landesgesezen die Forderung vor Gericht liquid machen.

Ausserdem werden noch erfordert

4) Ein Copierbuch.

In welchem alle abgehende Handlungsbriefe zur Nachricht eingetragen werden.

5) Ein Bestellungsbuch.

In welchem alle eingehende Bestellungen eingetragen, und nach demselben denen Arbeitern vertheilt werden, damit nicht einige derselben doppelt angefertigt, und andere vielleicht wieder ganz übersehen werden.

Alle Bücher werden jährlich abgeschlossen, ein Inventarium errichtet, alle Conten, woraus nichts wieder zu nehmen, als Handlungs-, Pferd-, Schiff- und Geschirr-Unkosten-Conto ꝛc. reguliret, auf Gewinn und Verlust Conto getragen und endlich die Bilance gezogen, woraus sich alsdenn ergiebt, ob das Werk bis dahin gewonnen oder verlohren habe.

Dieß alles gehört zur Ordnung. — Man wird zwar nicht sehr viele Werke finden, wo es so eingerichtet ist, aber man wundere sich auch nicht, wenn weder Besitzer, noch Factor anzugeben weiß, wie theuer ihm iede Sotte komme — es wird so auf Gottes Barmherzigkeit fortgearbeitet. —

General-Bilance über die Braunschweigischen Hütten, bey Gelegenheit einer Pachts-Entreprise entworfen.

Obwoln das Papier allenthalben geduldig ist, so sind doch Anschläge immer nüzlich, weil sie Kennern mehr Gelegenheit zum Nachdenken geben. —

Anno 1777. war der Gedanke einer Pachtung im Werk, und da ich selbst dabey intressirt war, so mußte ich in das nähere Detaile gehen — ich glaube eine solche Bilance wäre nicht unschädlich, wenn sie ieder Financier von seinem Lande anfertigte — ich habe sie dahero nicht zum Muster, sondern nur zum Beyspiel hier eindrucken lassen, und will dem Durchlauchtigsten Braunschweiger Hof wünschen, daß mein Etat erfüllet werde.

Der verstorbene Cramer, der seiner Angabe nach diese Hütten 35. Jahr (wo ich nicht irre von 1731. bis 1766.) dirigirt hatte, hat zwar nicht nur diese Bilance revidirt, sondern er war auch der Meynung, sie sey noch zu gering, indessen weiß ich nicht, wie viel unter seiner Administration herausgekommen, da ich dieses nie von ihm erfahren können.

Es ist indessen, wenn eine solche Bilance recht orientirt werden soll, nicht nur eine Generalerfahrung gesammter Grubengebäude erforderlich, sondern auch das Kohlwesen muß genau untersucht werden, und wenn alsdenn letzteres der Direction der Forstbedienten entnommen, und Administration oder Pachtung der Jurisdiction selbst erhalten hätte, so liesse sich freylich näher zur Sache treten. —

I. Berechnung.

Ueber die Quantität des producirenden Roheisens bey einem hohen Ofen und die dazu erforderlichen Kosten.

1) 2000. Fuder Eisenstein und Fluß à 35. Pfund Gehalt in der Beschickung incl. Bergkosten und Fuhrlöhner à 22. gr. im Durchschnitt auf alle Hütten im Fürstenthum Blankenburg	1834.	rthlr.
2) 1200. Fuder harte Kohlen à 3 1/3. rthlr. zu 12. Berliner Scheffel	4000	"
3) Wochenlöhner für die Arbeiter incl. Tagelöhner in 44. Wochen à 9. rthlr.	396.	"
4) Ober- und Unterbedienten-Besoldung incl. Deputat-Holz Schreib-Materialien ꝛc. in 52. Wochen zur Helfte auf den hohen Ofen gerechnet	500.	"
5) Baukosten insgesammt	400.	"
Summa aller Kosten auf einen hohen Ofen	7130.	rthlr.

Ein-

Einnahme.

Roheisen ⸗ ⸗ ⸗ 9824. Cntr. 64 Pf.

Wann nun 4. hohe Oefen im Fürstenthum Blankenburg excl. derer Walkenriedischen Oefen betrieben worden, so beträgt das jährliche erfolgende Roheisen ⸗ ⸗ 39298. Cntr. —

Nota. Im Walkenriedschen sind 4. hohe Oefen. Wenn davon zwey in vollem Betriebe sind, erfolgen jährlich 19649. Centner des besten Roheisens. Die Forderungskosten, welche auf den Eisenstein gehen, belaufen sich viel höher als im Blankenburgischen, hergegen sind die Fuhrlöhne, ingleichen auch die sämmtlichen Kosten, welche auf das Kohlwesen gehen, weit geringer, so daß eines das andere ziemlich compensiret.

Es würde also das Roheisen-Quantum von 6. hohen Oefen jährlich betragen ⸗ ⸗ ⸗ 58947 Cntr.
und an Kosten betragen ⸗ ⸗ 42780. rthlr.
Kostet also 1. Centner Roheisen 17. gr. 6.

II. Berechnung.

Was an 10,000. Centner Roheisen für Ueberschuß bleibt, wenn es zu Gußwerk in Sand ꝛc. gemacht wird.

1)	10000. Centner Roheisen à 17½. gr.	⸗	7291. rthlr. 16. gr.
2)	Förmerlohn à 2. gr.	⸗	833. ⸗ 8. ⸗
3)	An Formbrettern, Formsand und andern kleinen Geräthen à 2. gr. p. Centner.		833. rthlr. 8. gr.
	Summa		8958. rthlr. 8. gr.

Es sind von langen Jahren her die Waaren auf den Factoreyen verkauft worden, und zwar das Gußwerk in Sand vor 2. rthlr. auch 2. rthlr. 4. gr. bliebe also nach dem geringsten Preise bey dem Goßwerk in Sand p. 1. Centner Ueberschuß 1. rthlr. 2. gr. 6. Pf. (neuere Local-Erkundigungen, wie ich im ersteren Theil gedacht, zeigen nur 17. gr. an.)

Vor 10000. Centner, 11041. rthlr. 16. gr. Bey dem Goßwerk in halb und ganz Leinen, welches vor 3. bis 5. rthlr. 8. gr. verkauft worden, ist der Ueberschuß zweymahl grösser, weiln aber von diesen beyden lezten Sor-

ten damaln wenig gemacht worden, so wird dieses der Kürze wegen übergangen.

III. Berechnung.

Was vor Ueberschuß bleibe, wenn das Roheisen zu Staabeisen gemacht werde.

Die Erfahrung lehret, daß bey dieser Art Roheisen aus 3. Centner an Staabeisen 2. Centner. 12. Pf. gewiß erfolgen, welches mit 6. Maaß Tannenkohlen gar wohl geschehen kann.

Das Schmiedelohn vor 2. Centner Staabeisen beträgt 11. gr. 4. Pf. denn die 12. Pf. heisen Uebergewichte und werden den Hammerschmieden nicht bezahlt.

Diesemnach würden aus denen von Gußwerk übrig bleibenden 48947. Centner Roheisen, an Staabeisen können verfertiget werden 34348. Centner und die Ausgabe seyn.

			rthlr.	gr.	pf.
1)	48947.	Centner Roheisen à 17½. gr.	35690.	12.	6.
2)	97894.	Ms. Kohlen à 6. gr.	24471.		
3)	32630.	Centner Staabeisen Schmied. Kosten à 11⅓. gr.	7704.	7.	4.
4)		Bedienten-Besoldung sind zur Helfte auf die hohen Oefen, zur Helfte auf die Frischfeuer der Hammerwerke repartirt, diese betragen auf denen 6. Haupthütten, bey welchen die Hammerhütten vertheilt sind	3000.		
5)		Baukosten und Reparatur des Hütten-Gezäyns jährlich vor jede Hütte	180. rthlr.	2160	
		Summa Ausgab Staabeisen	à 73025. rthlr.	19.	10.

Einnahme

34348. Centner Staabeisen	à 3½. rthlr.	120222.	rthlr.
bleibt Ueberschuß		47196. 4. 2.	

Nota.

Nota. Der hier angenommene Preiß ist der geringste, den man seit 30. Jahren auf dortigen Hütten gehabt hatte, auch ist der Preiß der wohlfeilsten Sorten genommen. Schaaren, Reifen, Stäbe, insbesondere aber das Modelleisen stehet höher und zum Theil zwey bis dreymal höher im Preiße. Man kann aber keine gewisse Rechnung darauf machen.

Damit man nun wisse, was alle übrigen Werke, auf denen das Eisen feiner ausgearbeitet wird, vor einen wahren Vortheil bringen, so müssen solche denen Staabhämmern das Eisen vor den courrenten Preiß abkaufen. Z. E. die Zaint- Blech- Klingen- Schmidtshämmer ꝛc.

IV. Berechnung.

Ueber die Zaint- und Krauß- Eisen- Feuer.

Es sind deren im Fürstenthum Blankenburg und Stift Walkenried 4. auf welchen jährlich 7000. Centner dieses Eisens können gemacht werden, dazu gehören

			rthlr.	gr.	pf.
1)	7000. Centner Staabeisen à 114. Pfund. p. Centner. $3\frac{1}{2}$. rthlr.	″	24500.	″	″
2)	6000. Maas Kohlen a 6. gr.	″	1500.	″	″
3)	Arbeitslohn $3\frac{2}{3}$. gr. p. Centr.	″	1069.	10.	8.
4)	Baukosten auf iedem Hammer 50. rthlr. Auf Bedienten Besoldung ist hiebey nicht zu rechnen.	″	200.	″	″
Summa	Ausgabe Zaint- und Kraußeisen	″	27269.	10.	8.

Einnahme.

7000.	Centner Krauß- und Zaint- Eisen der Centner a 110. Pfund und wird verkauft zu $4\frac{1}{2}$. rthlr.	″	31500.	rthlr.
	bleibt Ueberschuß		3230.	rthlr. 13. gr. 4. Pf.

Nota. Die sehr feinen Kraußeisen- Sorten sind theuerer als die groben und finden sehr starken Abgang; haben aber zeithero nicht können gemacht werden.

V. Berechnung.

Ueber Verfertigung des schwarzen Blechs.

Es können zwey Blechhämmer in Gang gebracht werden, einer zur Braunlohn, der andere zur Zorge, und von ieden pp. jährlich 1000. Centner Stürzblech erfolgen.

Zu einem Centner 110. Pfund Stürz-Blech werden an Staabeisen erfordert 1. Centner 10. Pfund, den Centner zu 114. Pfund genommen.

Es erfordern demnach 2000. Centner Stürzblech 2175. Centner 10. Pfund an Staabeisen.

Zu einen Centner Blech auszuschmieden, 3. Maaß Tannenkohlen.

Ausgabe.

1)	2175. Centner, 50. Pfund Staabeisen a $3\frac{1}{2}$. rthlr.			7614. rthlr.	10.
2)	6000. Ms. Kohlen à 6. gr.	⁄	⁄	1500. ⁄	⁄
3)	An Schmiedelohn. incl. Beschmieden und Binden p. 1. Centner 14. gr.		⁄	1184. ⁄	⁄
4)	Baukosten	⁄	⁄	400. ⁄	⁄
5)	Bedienten-Besoldung		⁄	250. ⁄	⁄
			Summa	10848. rthlr. gr.	— 10. pf.

Einnahme.

2000. Centner Blech im Durchschnitt à 7. rthlr.		14000. ⁄	10. pf.
	bleibt Ueberschuß	3151. rthlr. 23. gr.	10. pf.

Recapitulatio.

No. II.	Ueberschuß Goßwerk in Sand	⁄	11041. rthlr.	16. gr.	⁄
III.	Staabeisen	⁄	47196. ⁄	÷.	2. ⁄
IV.	Krauß- und Zainteisen		3230. ⁄	13.	4. ⁄
V.	Schwarzblech		3151. ⁄	23.	4. ⁄
	Summa des ganzen Ueberschusses		64620. rthlr.	8. gr.	10. pf.

Weises Blech wird auf keiner Braunschweigischen Hütte gemacht, obwohln schon, wie man mir versichern wollen, im Jahr 1768. der Hr. Geh. Rath Wassersleben einen Anschlag nicht nur über die weise Blecharbeit, sondern auch über die ganze Sorgische Hütte angefertigt haben soll, ingleichen soll auch ein Contract zwischen dem Directorio und Itrigen entworfen gewesen

gewesen seyn, nach welchem diese Hütte 6. Jahre lang gegen ein gewisses Locarium übernommen werden sollen.

(Ein Anschlag über die Klingen-Schmidtshütten ist wegen der vielen Articul sehr weitläuftig: es sind auch solche, wie ich höre, niemals administriret worden, sondern die Klingenschmiede haben sich anheischig machen müssen, so viele Waaren an die Factoreyen vorzüglich zu liefern, als man gegen einen Profit von 15. p. Ct. hat absetzen können.)

Dieß wäre diese Bilance, wobey die Hypothese vorausgesezt ist, daß das angenommene Quantum Eisen jährlich angefertiget und auch abgesezt werden kann. Zwey Umstände, die Hüttenverständige, die geraume Zeit sich dort aufgehalten, näher bestimmen können, denn ein Reisender kann hierüber nie gründlich urtheilen, er gehet ohnehin nur meist auf data et visa. —

Muster,
für Souverains, die sich eine allgemeine Kenntniß zuschreiben.

Als Anno 1777. auf Anrathen des damaligen Königl. Preußl. Gesannten Hr. von Alvensleben ich den mit dem Cammerrath Cramer ausgearbeiteten Plan in Rücksicht des damaln denen Preußischen Staaten fehlenden Eisens, welcher ehemals bereits zu Zeiten des Etats-Ministers von Hagen in Bewegung gekommen war, und der zugleich mit eine Pachtung derer gesammten Braunschweigischen Hütten zum Gegenstand hatte, dem König zusandte, erhielt ich folgendes Antworts-Schreiben vom König:

Vester, Lieber getreuer. Unmittelbahr kann ich Euren Mir vorgelegten Plan des Herzogl. Braunschweigl. Cammerraths Cramer zur Versorgung Meiner Länder mit eigenem guten Eisen nicht beurtheilen. Ich habe darzu nicht hinlängliche Bergmännische Kenntnisse und habe dahero solchen Meinem Etatsminister Freyherrn von Heinitz als Chef Meines Oberberg- und Hütten-Departements zur Untersuchung zugefertiget und seze bis zum Eingang dessen Berichts Meine Entschliessung darauf aus. Indessen bin Ich Euer gnädiger König

Friederich.

Potsdam, den 11. Decembr. 1777.

an dem von Hofmann nach Dreßden.

Die ganze Sache schlief hernachmaln freylich ein, da eines Theils der nur kurz vorhero in Preußische Dienste getretene Etatsminister Freyherr von Heiniz vielleicht einen ganz andern Plan in Sinn hatte, Cramer darzwischen starb, und ein gewisser Graf N.... der mit bey der Sache interessirt war, seine andere Absichten darbey erreicht hatte. — Arbeit, Reisen und Kosten waren dasienige, was mir hierbey übrig blieb. —

Warnung
für alle dieienigen, die Verbesserungen fürschlagen.

Wer anjezt wahrhaft einsiehet, daß Gegenstände einer Verbesserung unterliegen, muß entweder solche gleich dem Publico ohne alle Absicht kund machen, oder lieber gar stillschweigen — es ist ein heimlicher Trieb bey dem Menschen, der erstaunend viel Ueberwindung kostet, einem Menschen Gehör zu geben, der eine Sache besser einsehen will, und es gehört bey vielen nichts als Verstellungskunst darzu, den Verbesserer nicht so geradezu abschläglich zu behandeln.

Jeder Fürst liebt die Verbesserungen, aber, er gehet selten gerade zu in selbige ein, ohne vorhero andere zu Rath zu ziehen. — Hier untersucht man die Triebfedern der Verbesserung; ohne alle Absicht — selten; um eines Nutzens willen — am meisten, und dieser ist entweder eine Entreprise, Belohnung oder Versorgung — Eine Menge abgeschmackter Projecte, thörichter Plans vielnmahln von Leuten, deren Sphäre es gar nicht ist, hat schon an und für sich den Nahmen der Verbesserung gehäßig gemacht.

Wehe also dem Verbesserer noch darzu, wenn er etwa Ausländer ist, auch Unterstützung wird hier untergraben. Der einzige Fall ausgenommen, daß ihm das Glück unterstütze. — Ohne Glück hilft dem Menschen weder Reichthum, weder Ehre, noch Verstand. —

Ich will einen meiner eigenen Fälle anführen. —

Schon vor 20. Jahren sahe ich den ausserordentlichen Gewinn derer Entrepreneurs ein, die die Salzsiedung in Schönebeck im Pacht hatten; ich konnte in der Folge immer mich mehr und mehr davon überzeugen, und da ich wuste, daß der dießfalsige Contract 1781. zu Ende gieng, und ich eben in andern Geschäften Anno 1779. nach Berlin gieng, überlegte ich die Sache mit Männern von Gewicht

und

und Einsicht, und entschloß mich dem König ein Erspahrungs-Plus von $\frac{20}{31}\frac{0}{2}$ rthlr. zu offeriren, welches ich schriftlich that, und folgende Antwort erhielt;

Wohlgebohrner, besonders Lieber. Es ist Mir Euer Schreiben vom 15ten dieses zugekommen, und habe Ich daraus Eure Vorschläge, wie Meine Salz-Revenües zu vermehren, und bey dem Salzwesen überhaupt eine bessere Einrichtung zu machen, ersehen. Ich danke Euch deshalb und könnet Ihr Euch bey Meinem Etatsminister von Derschau in Berlin melden, der bereits angewiesen ist, mit Euch über die Sache, und Eure Vorschläge, ausführlicher zu sprechen. Dem Ihr also alles, und wohin eigentlich Eure Meynungen darunter gehen, sagen werdet; Wobey Euch denn zugleich bekannt mache, daß mein Etatsminister Freyherr von Heinitz gegenwärtig mit Bereisung und Besichtigung der Bergwerke in Schlesien beschäftiget ist, und dorten, ein Haufen zu thun hat. Ich bin übrigens Euer gnädiger

Friedrich.

Potsdam, den 17. Aug. 1779.

an dem Freyherrn von Hofmann.

Diese Verweisung an dem Etatsminister von Derschau, der dieses Departement 12. Jahre dirigirt hatte, und mein Gönner und Freund war, der mich iedesmahl bey meinem Auffenthalt in Berlin wohl aufgenommen hatte, konnte nicht anders als für mich auffallend seyn, und versprach mir gleich wenig Aussicht. Ich bemühete mich also der Sache eine andere Wendung zu geben, schrieb demselben Tag nochmaln dem König, stellte ihm vor, daß ich dieses ohne dem Minister für dem Kopf zu stossen nicht thun könnte, und sagte dem König selbst ganz natürlich diejenigen Quellen, aus denen ich dieses Erspahrungs-Plus, das ich durch Bürgschaft versichern konnte, hernehmen wollte; hierauf erhielt ich folgende Antwort:

Wohlgebohrner, besonders Lieber. Ich habe Euch auf Euer anderweites Schreiben von 17. dieses in Ansehung der bey dem Salzwesen zu machenden Verbesserungen hierdurch zu erkennen geben wollen, wie Ihr Eure Vorschläge darüber dem Etatsminister von Derschau nur vorlegen, und ihm das alles ordentlich sagen könnet, wohin Eure Meynungen von der Sache

gehen, denn Ich glaube, daß Ihr Euch hin und wieder ein wenig betrügen werdet; Ich bin übrigens Euer gnädiger

Friederich.

Potsdam den 18ten Aug. 1779.

an dem Freyherrn von Hofmann.

Nun war nichts übrig, als den Befehl des Königs zu vollziehen, welches ich iedoch noch so lange aufschob, bis der Minister mich wiederhohlt erinnerte, daß der König über das Ausbleiben seines Berichts ungedultig werden könnte;

Ich erschien zu der angesetzten Conferenz und der Minister mit der wiederholten Ordre des Königs in der Hand, konnte nicht anders als mich in Verdacht haben, als hätte ich ihn hierdurch anklagen wollen; Unsere Debatten fiengen an; ich blieb bey meinem Satz, daß meiner Einsicht nach des Königs Absicht sey, zu wissen, ob es möglich sey, ein solches plus zu erlangen, daß es möglich sey, bewieß ich aus meinem Plan, und daß es würklich sey, bewieß ich durch die zu stellende Bürgschaft, mit dem Beysaz, wie ich mir getrauete, dennoch einen jährl. wichtigen Ueberschuß zu erlangen. Der Minister endigte die Conferenz mit der Aeusserung, wie er solches plus dem König auch verschaffen wollte, und auch hierzu annoch Entrepreneurs an die Hand habe.

Diesen ganzen Vorgang schrieb ich sogleich dem König, mit der devoten Aeusserung, daß ich hierdurch alle Genugthuung erhalten, und Sr. Maj. also einsehen würden, wie ich mich nicht betrogen hätte.

Es vergieng einige Zeit, bis ich von freyem Stücken nachfolgendes Schreiben erhielt.

Wohlgebohrner, besonders Lieber. Ich habe Euch nunmehro in Ansehung Eurer gethanen Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Schönebeckschen Salzwesens hiedurch zu erkennen geben wollen, daß da diese Sache bereits auf einem soliden Fuß reguliret ist, keine Veränderung dabey statt findet, und also von Euren Vorschlägen kein Gebrauch gemacht werden kann. Indessen danke ich Euch für Euren guten Willen, und bin in übrigen Euer gnädiger

Friederich.

Potsdam, den 27ten Aug. 1779.

an dem Freyherrn von Hofmann.

Den

Den folgenden Tag erhielt ich folgende Ministerial-Note.

Da des Königs Maj. auf meinem allerunterthänigsten Bericht nicht gemeynet sind, auf die Vorschläge zu entriren, die der Herr Baron von Hofmann Hochwohlgeb. wegen Vermehrung Allerhöchst Dero Salz-Revenüen mir zu thun beliebt haben, mithin hierdurch die Unterhandlungen mit Denenselben in dieser Sache völlig abgebrochen sind, so ermangele nicht Ew. Hochwohlgeb. solches Dienstergebenst bekannt zu machen. Berlin, den 28sten Aug. 1779.

von Derschau.

an dem Herrn Baron von Hofmann Hochwohlgeb.

In der Folge haben mir Freunde versichern wollen, daß der Minister zwar einen niedrigern Contract angestossen, und solchen in völliger Zuversicht dem König zur Unterschrift zugeschickt habe, der König habe ihn aber in dieser Maaße nicht ratihabirt. —

Dieses kleine Beyspiel wird meinen Satz erläutern, und uns immer an Vater Horazen und seiner Ode — Beatus ille etc. zurück erinnern. Nur Schade um das Geld, was in solchen Absichten verreist wird. —

Ungarischer Schmelz-Proceß, vom Jahre 1775.
aus denen bey damaliger Hütten-Commission angefertigten Acten.

In sämmtlichen Ober-Hungarischen, dem Schmöllnitzer Inspectorat Oberamt unterstehenden Schmelzhütten wurde blosse Kupferarbeit getrieben, weilen die Ober-Hungarischen Bergwerke, bis damaln noch keine andere, als Kupfererzte lieferten.

Diese Kupfererzte waren theils eigentliche Kupferkiese, die in Quarz, Spat, und einen glimmrichten Schiefer brachen, theils Fahlkupfererzte, welche folglich zugleich Silberhaltig, und dahero in einer eigenen Schmelzhütte zu Silberhaltigen Schwarzkupfer verschmolzen wurden. Das Silber war durchaus etwas göldisch, weil der mit einbrechende Quarz gediegene Goldstäubgen in sich enthielte, welche daher auch auf den dortigen Puch-

werken

werken durch gehörige Manipulation besonders ausgezogen und nach Möglichkeit zu guten gebracht wurden.

Der Schmelzproceß bestand seit langer Zeit darinnen, daß die Kupfererzte, die bey der, der Angabe nach besser eingeleiteten Erzscheidung in Durchschnitt beyläufig auf 8. Pfund Kupfer kommen ins Rohe verschmolzen, das abfallende Lech, oder Rohstein mit einer nöthigen Anzahl Rostfeuer geröstet, und sodann in Schwarzkupfer geschmolzen, das Schwarzkupfer aber entweder auf den Spleisheerd oder auf kleinen Roßetten Gaarheerden gaar gemacht wurde. Indessen wurde dieser Proceß dermahlen in dieser Gestalt nur noch zum Theil nämlich: bey den quarzigten Erzten also behandelt, maßen seit anderthalb Jahren bey denen Schieferigen Erzt-Gattungen, welche der Erfahrung nach ein besseres Kupfer geben, der Niederschlags-Proceß eingerichtet worden, nach welchem diese Erzte ins rohe verschmolzen, der Rohstein mit 3. bis 4. Feuern verröstet, dieserhalb ausgeröstete Rohstein mit erforderlichen Zuschlägen wieder durchgesezet, die Obern Leehscheiben, welche das beste Kupfer in sich enthalten, durch fernere Röstung, Schwarzkupfer Verschmelzung und Rosettirung zu Messing Kupfern verarbeitet, und die mit mehrerer Unart gemischte Könige ebenfalls besonders zu Gute gemachet wurden.

Dieser Niederschlagsproceß wurde auch zu besserer Concentrirung des Silbergehalts bey den Silberhältigen Kupfer-Erzten gebraucht. Weiln übrigens seit einem Jahr alle Silberhältige Schwarzkupfer nach Annaberg zum Versaigern geschickt wurden, so war die Saigerung in Schmöllnitz dermahlen gänzlich aufgehoben.

Uebrigens behauptete man damaln, daß man bey diesem gesammten Oberhungarischen Schmelzwesen, in Sortirung der Erzten, Beschickungen, Zuschlägen, Verröstungen, Holz- und Kohlen-Erspahrungen und andern Oeconomischen und Manipulations-Gegenständen, seit anderthalb Jahren vieles verbessert und raffiniret habe, woraus der gedeyhliche Erfolg sich dermahlen schon beträchtlich zeige, und sich hinführo noch mehr zeigen werde.

Was das Niederhungarische dem Schemnitzer Obrist Kammer Strafenamt unterstehende Hüttenwesen belangt, so war solches, weil in den Nieder Ungarischen Bergwerkern Silbererzte, Kupfererzte, und Bleyerzte gewonnen werden, auch dreyfach.

Die

Die Verschmelzung der Silbererzte, und der aus den Puchwerkern erzeugende Silberschliche, und Kießschliche geschahe mittelst dem bekannten Anreicherungsprocesse, wobey iedoch nach Gestalt der reichern oder ärmern Anbrüche von Zeit zu Zeit die Proportion der Beschickungen abgeändert wurde. Die diesfällichsten Schmelzhütten waren zu Schernowitz, Kremnitz, und Neusohl; die Bleyerzte, welche grösstentheils in einem auf den Puchwerken erzeugten Bleyschliche bestunden, wurden in einer eigenen Bleyhütte bey Schemnitz auf Bley verschmolzen und die auf den Herrengrund gewinnende silberhältige Kupfererzte wurden in der Schmelzhütte zu Tayowa nach dem vorgedachten Niederschlagungsprocesse, die unsilberhältigen aber in der Schmelzhütte zu Altgebürg verschmolzen, und die silberhältigen Kupfer nebst denen bey der Silberhütten erzeigten sogenannten exscendirten Kupferlechen in der Saigerhütte zu Tayowa versaigert.

Wie weit diese und andere öconomische Verbesserungen gegangen, ist leicht abzunehmen, da das Schmöllnitzer Inspectorat Oberamt damaln die Anzeige nach Hof gemacht hatte, daß in dem 1774sten Jahr um 15000. Fuhren Kohlen weniger verbraucht worden, ohngeacht die Kupferzeugung gegen das 1773ste Jahr um 900. Centner gestiegen war.

Gleiche Beschaffenheit hatte es mit den Nieder-Ungarischen Silber-Hütten, allwo wegen den damaligen reichern Anbrüchen der Anreicherungsproceß im vorigen Jahre ebenfalls etwas abgeändert worden, und das Kohlen-Consumo sich seitdem auch geändert hatte.

Auf denen Ungarischen Saigerhütten war übrigens das Principium festgesezt, daß das aus der Saigerung kommende Kupfer nicht über 2. Loth Silber halten solle, und waren auf denen dortigen Saigerhütten 7. Löthige Kupfer zwar nicht mit Nuzen, doch wenigstens ohne Schaden gesaigert worden, maßen zu Folge vormals vielfältig zu Schmöllnitz gemachten Proben, und nach der zu Folge dieser Proben regulirten Einlösungs-Tariffe das siebende Loth den Gewerken würklich bezahlet wurde. (Ob aber die Versaigerung 7. und 8. löthiger Kupfer, wenn solche ganz allein versaigert werden sollten, mit Nuzen oder Schaden geschehe, ist eine Frage, die um so weniger beantwortet werden kann, weil in den Kaiserl. Landen eben so wenig, als in allen andern Ländern der Welt dergleichen Kupfer allein versaigert,

sondern solche entweder mit dem Armfrischen, oder mittelst proportionirter Beschickung mit reichern Schwarzkupfern zu Gute gebracht werden.

Wenn also dieser Umstand gründlich erhoben werden sollte; so könnte solches nicht anders, als durch eine grosse vorzunehmende Saigerungsprobe mit dergleichen armhaltigen Kupfern geschehen.

Erst vor kurzem war man auch auf eine ganz besondere und neue Methode verfallen, das Silber aus denen silberhaltigen Schwarzkupfern zu bringen, welche darinnen bestund, daß man gedachte Schwarzkupfer mit reinen Bleyglanz oder Bleyschlichen durchschmelzte, wodurch der in dem Bleyglanz zum Vererzungsmittel gediente Schwefel das Kupfer auflösete, das Bley aber hierdurch davon befreyete, und mit sämmtlichem in Kupfern befindlichen Silber sich präcipitirte.

Da man vor einigen Jahren zu Kremnitz mit dem frisch Leechen diesfalls schon einige gut gerathene Proben gemacht, so war die genaue Untersuchung dieses Processes, sowohl dem Schemnitzer Obrist-Kammer-Grafen-Amt, als den Annaberger Saigerungsbeamten anbefohlen, wovon also der Erfolg sich nunmehro gezeiget haben wird. (Neuere Nachrichten sagen, man sey von selbigem gänzlich wieder abgegangen, weil man vielleicht die nöthigen Handgriffe nicht gewußt.)

Anno 1775. schlug der verstorbene Braunschweigische Cammerrath Cramer eine ganz neue vortheilhaftere Saigermethode statt der bisher gewöhnlichen vor, und wollte in der Tayower Saigerhütten die diesfallsige Probe vornehmen und die Realität dieses seines Processes erweißlich machen.

Das Essentiale dieser neuen Methode bestund darinnen, daß statt der gewöhnlichen Erzeugung der Frischstücke in dem Frischofen das Kupfer auf einen Cupolo-Ofen zuförderst eingeschmolzen, sodann das erforderliche Bley nachgetragen, die ganz fliessende Massa sodann mit einander abgestochen, Silber und Bley durch seine mehrere eigenthümliche Schwere niedersenken, das Kupfer aber in darauf schwimmenden Scheiben absesondert, und diese Arbeit zum zweytenmahle mit der erforderlichen Beschickung wiederhohlet werden solle, wodurch dann, weil auf diesen Ofen mit concentrirtem Feuer

und

und ohne Gebläße gearbeitet wird, nicht allein der beträchtliche Bley- und Kohlenverbrand bey der Frischung und Saigerung vermieden, sondern auch das Silber aus dem Kupfer reiner heraus gebracht werden würde. Da aber der zu dieser Arbeit erforderliche Cupolo-Ofen nicht vorhanden war, und Herr Cramer hierzu einen gewöhnlichen Spleißofen erwehlete, in der Meynung, daß diese Arbeit sich auch auf selbigen dürfte thun lassen, so hat sich der Erfolg dieser Meynung nicht gleichförmig erwiesen, maßen auf den Spleißofen die hierzu erforderlichen Verrichtungen nicht gemachet, die Structur desselben der Sache nicht angemessen, und hauptsächlich ohne Zuhülfnehmung des Gebläses nicht operirt werden können, mithin nicht allein ein starker Bleyabgang erfolget, sondern auch die Kühnstöcke nur um ein Quintlein ärmer als bey der ordinairen Saigerung ausfielen.

Er ließ dahero einen Cupolo-Ofen bauen, der aber das Feuer nicht aushielte, sondern einstürzte, und damit endigte sich sein Vorhaben.

(Sein Versehen war ohnstreitig, daß er bey dieser Erbauung nicht gegenwärtig war, und die Materialien nicht genau zuvor untersuchte.)

Indessen verdienen diese seine Bemerkungen angeführt zu werden, die einzelne Stücke der dortigen Methode berühren.

Er nahm wahr, daß man Dörnel Heerd, und Glötte mit einander beschicke, durch den Krätzofen sezte, und das daraus erfolgende Bley, Dornel-Bley nenne, welches 1 ½. Loth Silber hält.

Dieses Verfahren konnte er nicht vor gut halten, weil die reiche Glötte, Heerd und Dörnel kaum den 4ten Theil des Bleyes ausmache, welches aus der armen Glötte erfolge, und welches kaum 1. Quintlein Silber enthält, und erhielt es daher wider alle Regeln der Schmelzkunst, das Silber aus der Enge in das Weite zu bringen. Er meynte, es wäre weit besser, das reichere, nemlich die reiche Glötte, Heerd und Dörnel besonders und die arme Glötte auch besonders zu verschmelzen. Denn aus ersteren würde ein schon treibwürdiges Bley erfolgen, und das leztere arme müste nur allein in der Saigerung vorgeschlagen werden, wodurch das Silber reiner aus den Kupfern gebracht, auch ein wirkliches an Bleyverbrand ersparet werden

würde, weilen die arme Glötte fast ohne alles Gebläse durch den Ofen gehe, und sich reducire, der Heerd aber ein sehr starkes Gebläse erfordere, wodurch folglich, wenn alles zusammen vermischt verschmolzen werde, nothwendig ein grosser Bley-Verlust entstehen müsse.

Die Roststädte zu Tayowa fand er so, wie die in Kremnitz zu weit und zu niedrig, wenn solche nur bey 5. bis 6. Schuh weit gemacht, und der Rost höher angeleget würde, so hätte man nöthig, Kohlen auf das Rostbette zu streuen, und ließe sich die Helfte Holz menagiren. Man könnte auch mit einem oder zweyen Roste Feuern weniger auskommen, wenn in den erstem und zweyten Feuer nur etwas vorsichtig verfahren, besonders aber das Leech in ganz kleine Stücke zerschlagen, und bey jedesmahliger Unordnung das besser ausgeröste, von dem schlechter ausgeröstten wohl separiret, das leztere unten, und das erstere oben aufgeleget würde.

In dieser ganzen Revier fand er auch das Gebläße in keiner guten Verfassung, auch selbst bey denienigen Oefen, welche Steinkasten haben.

Nebst Abschaffung also der Wagen, und Einführung der Steinkästen hielt er dafür, daß die Kämme nach einer Cycloidischen Linie zu formiren, auch so breit zu machen wären, daß sie ein paar Secunden eher auf den Streichspahn sanft aufträten, folglich das Gebläse den Wind ununterbrochen in Ofen bringen möchte: woraus der Vortheil entspringe, daß das Schmelzen mit weniger Winde geschehe, und durch den abgesezten Windstoß, der feinste reiche Schlich nicht so zerstäubet werden könne, wie solches bey dem stossenden Gebläse geschehe.

Da der Quantl auf den Kohlstätten gebührend separiret werde, so hielt er dafür, daß solches auch auf den Hütten geschehen müsse, und daß dieser Separat gestürzet, und die Arbeit egal vertheilt werde. Zu viel grobe Kohlen, und zu viel kleine gäben kein gutes Schmelzen, beyde aber egal vertheilet, wäre weit vortheilhafter, weil dadurch die zwischen den groben Kohlen befindliche leere Räume ausgefüllt, das Feuer geschlossen gehalten, die Zerstäubung des zartesten Schlichs gehindert, und dem Metall mehreres zur Reduction erforderliches Phlegiston beygebracht werde.

So lange es bey der dermahligen Art zu frischen und zu saigern bleibe, hielt er es für nüzlich bey den Frischen das Bley an die Vorwand, keinesweges aber an die Brandmauer zu sezen.

Die Erfahrung und der Augenschein lehre, daß es zu einer merklichen Bleymenage diene.

Endlich bey Verschmelzung der Röste glaubt er, würde es sehr verträglich seyn, glaßigte Bleyschlacken zuzuschlagen und würde ohnstreitig bessere Schwarz- und Gaarkupfer geben, auch vieles zur Bleymenage und reinetem Ausbringen des Silbers beytragen.

Diese und mehrere Anmerkungen wurden von der Commission angenommen.

Indessen, was den Cupolo anbetraf, so wollte man diesem kein rechtes Gehör geben, und überhaupt ist der Cupolo-Ofen so ein Ding, welches nicht jedermann begreift, und zu behandeln weiß; ich entsinne mich, daß vor 10. oder 12. Jahren ein gewisser Herr von Poßerne, aus Sachsen, einem Grafen von Bolza vorschlug, auf einem von ersteren angegebenen Cupoloofen das alte Eisen zuschmelzen, und hiervon gleich neue Munition zu giesen.

Dieser grosse Kaufmann, der, wie alle Menschen auch seine schwache Seite hatte, ließ sich überreden, schloß einen Contract auf eine ungeheure grosse Quantität Munition mit dem damaligen Chursächsischen Herrn Administrator, und nahm eine erstaunende Menge alte Munition auf diese Lieferung an; da nun diese alte Munition meines Wissens der Centner mit 18. oder höchstens 20. gr. werth angenommen, die neue aber mit 5. rthlr. 8. gr. und nach Proportion mit 8. rthlr. der Centner bezahlet wurde, so waren hier nach des von Poserne Angeben Tonnen Goldes zu verdienen. Nachdem alles abgeschlossen war, schritt man zum Werk, aber leider schlug alles fehl, und in kurzer Zeit waren an die 20,000. rthlr. in allen dießfalsigen Bauen, Proben und andern Aufwand verlohren, und man hatte noch kein Loth Eisen gesehen.

Dieses veranlaßte hernach gedachten Grafen, da das Werk in der größten Zuversicht, an einem solchen Ort hingebauet war, wo man kein Was-

ser zuführen konnte, eine Rostkunst anzulegen, um seinen Contract zu erfüllen, und hätte er nicht solche vortrefliche Preiße gehabt, so würde er bey dieser Entreprise schlecht gefahren seyn, bey der aber dennoch nicht nur obiger Verlust ergänzet, sondern auch noch, der terminlichen Zahlungen und manchen thörigten Einrichtungen ohnerachtet, ein beträchtliches gewonnen worden ist.

Etwas von Cramers lezten Zeiten und seiner Manipulation bey dem Probeschmelzen in Freyberg dem unpartheiischen metallurgischen Publico zur Beurtheilung und manchem, der diesen grossen Metallurg gekandt hat, nicht unangenehm.

Das Metallurgische Publikum hat ehedem viel von einem gewissen Cramer gehört, hat seine Schriften gerne gelesen, ihn für einen grossen Metallurg gehalten, und nichts an ihm ausgesezt, als daß es den lezten Theil seines Werks mit sammt dem Pränumerationsgeld eingebüsset hat.

Es wäre zu wünschen, daß diejenigen, die vor und bey seinem Tod um ihn waren, besser seine Papiere benuzt und aufgehoben hätten, denn sicher war dieser Theil schon fertig, ia die Zeichnungen meist vollendet. (Vielleicht versprach man sich aber auch hiervon keinen reellen Nutzen, da die Pränumeration bereits eincassirt war.)

Dieses im Vorbeygehen angemerkt, so war Cramer immer ein Mann von vieler Einsicht, ein gebohrnes Genie zur Metallurgie, unordentlich zwar in seiner Lebensart, der den Tag vielmaln müßig zubrachte, des Nachts aber aufstand und arbeitete, der besondere Hypothesen hatte, und unendlich viel Gutes hätte stiften können, wenn er sich nicht von ie her so sehr zerstreuet hätte; er war diesem Fach ganz eigen, war in seiner Jugend bereits zu Fuß nach Holland gegangen, hatte daselbst einige Zeit metallurgische Collegia gelesen, hernach England durchgereist, und viele Jahre lang das Berg-Departement nebst alle nur dahin einschlagende Fabriquen in Braunschweigischen dirigirt, aber leider zu seinen Schaden, wie alle grosse Genies, etwas stark eigensinnig. In seinem Alter, in welchem ich ihn kennen lernte, war er zu grossen Unternehmungen nicht mehr fähig, und doch unternahm er alles, bloß um seine häußlichen Umstände, die äuserst derangirt waren, zu unterstützen; er war nehmlich wegen einer mit dem Herzog zu Braunschweig habenden Differenz blos aus Caprice ausgetreten (wo man währenden dessen sich seines dortigen Vermögens, Bücher und Scripturen bemächt-

mächtiget hatte) und hatte sich nach Nordhausen gewendet, von da ich ihn auf Empfehlung eines grossen Mineralogen, des Herrn von Born, für einem gewissen Grafen Bolza, der in einer alten ausgebauten Kupfermine zu Berggißhübel grosse Schätze vermuthete, nach Sachsen verschrieb, um das dortige Kupferschmelzen zu verbessern; würklich war hier der Herr von Born ein Werkzeug der Vorsehung für diesem alten Metallurgen, der hiedurch doch bis an sein Ende sich Unterhalt zu verschaffen Gelegenheit fand.

Er kam nach erhaltenen Reisegeld, und täglich 5. rthlr. Diäten mit seinen beyden Schmelzverständigen und einem Schmelzer an, aber seine Aussicht, warum er eigentlich verschrieben war, war von kurzer Dauer; der Gißhübler Bergbau, den der Graf, der bey seinem grossen Vermögen dennoch immer reicher werden wollte, und der Leuten, die Tonnen Goldes und Millionen Verdienst vorspiegelten, mehr glaubte, als die kleinere aber auch soliden Händel fürschlugen, fand sich bey seinem Bergbau betrogen, und gab selbst mit auf Anrathen des Cramers diesen Bergbau den er ohnehin wider das Anrathen des Freyberger Berg-Departements und seiner wahren Freunde bloß nach seiner kaufmännischen Methode und dem Einrathen unverständiger Schmeichler und eines unwissenden Schichtmeisters und listigen Bergmeisters, selbst angestellt hatte, mit einem Verlust von circa 8000. rthlr. auf, und hier muß man Cramern Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß er selbst hierzu half, da, wenn er eine andere Rolle spielen wollen, der Graf noch in weit mehrere Kosten gefallen seyn würde; ich selbst konnte dazumahln nicht anders als zu einer nachmaligen Hauptbefahrung anrathen, nach welcher ein prächtiger Bergaufzug erfolgte, den ein froher Ball endigte, während dessen der Plan zur Ablohnung der gesammten Bergleute gemacht und dem folgenden Tag executirt ward. Cramer sah natürlich ein, daß bey dieser Lage er auf etwas anderes denken muste, und da er überhaupt nicht gewohnt war bey einer Sache sich lang aufzuhalten, so amüsirte er den Grafen mit unendlichen metallurgischen Projecten, wo nichts als Goldgruben sich aufthaten, wenn man aber auf den Grund gieng, so waren es Problemen — (nichts ist mir immer noch lächerlicher, als, wenn ich bedenke, daß ich auf sein Anrathen ostindische Steine kommen lassen, die die holländischen Schiffe als Ballast mitbringen, und von welchen Schlüter ein ganzes Capitel geschrieben, mit schweren Kosten kamen sie an, und sie waren nichts besser — als unsere Pflastersteine —) indessen um die Gißhübler Gegend zu benutzen, machte er den Plan zu Anlegung eines Hammerwerks, die Commission wurde nachgesucht, bey der damahligen Lage des Grafens bald erhalten,

ein

ein Societäts-Contract aufgerichtet, und da Cramer aus einem vollen Beutel gut disponiren konnte, so beschloß er mit seinem Wirth einem gewissen Grafen von Kayserswark einen solchen Contract, bey welchem lezterer, wenn er nicht auch hintergangen worden, vieles gewinnen können. Ohne den Bau, den er dirigiren wollte, abzuwarten, lag Cramer dem Grafen und mir ohne Unterlaß in dem Ohren, der Kayserin ein universelles Schmelzverbesserungs-Project zu übergeben. Die Sache, da Cramer in solchen Fällen sehr freygebig war und von dem in Millionen sich belaufenden Gewinst gleich Hälften und Drittel voraus weggab, wurde bald dem Käyserl. Gesandten vorgestellt, der sie nach Wien beförderte, und Cramer als ein in Wien bekannter grosser Metallurg wurde eingeladen auf Kosten der Kayserin dahin zu kommen, und von dorten aus, die Untersuchung des Ungarischen Schmelzwesens fürzunehmen, wobey ihm die Hälfte des durch seiner Einleitung gemachten Erspahrungs- oder Meliorations Plus auf 12. Jahr und täglich 3. Ducaten Diäten nebst freyem Fortkommen zugesichert ward. Hier kam Cramer in einer Lage, wo er sich ganz als Metallurg zeigen konnte; sein unruhiges Temperament, eine unüberlegte Wahl seiner Reisegefehrden, selbst die Uneinigkeiten, die sich unter ihnen selbst entspannen, waren aber Schuld, daß auch diese Aussicht zu Wasser ward. Cramer machte in Wien den besten Operations-Plan, der ein Muster fürstellen konnte, mit der dortigen Hofkammer in Monetariis et Montanisticis, und lernte dabey einsehen, daß ein Graf Collowrad, Graf Stampfer und Hr. von Delius auch Männer waren, die das Metier verstandten. Hätte er diesen Plan, wie ich ihn so oft vermahnt hatte, pünctlich befolgt, so würde er gewiß Ehre eingelegt haben, und die Käyserin, der diese Commission $\frac{60}{m}$. Gulden kostete, würde wahren Nutzen, wovon er immer participirt hätte, gehabt haben; so aber distrahirte sich dieser alte Mann seiner Gewohnheit nach beständig, er kam z. E. an dem Ort, wohin er wollte, sahe die Sachen ein, und hier war seine Schwäche, daß er augenblicklich mit seinem Urtheil herausgieng, so bald man ihm nur contradicirte, diß benutzten seine Feinde und Neider, und da, wo er die wichtigsten Verbesserungen machen konnte, gieng er darüber hinaus, machte keine sonderlichen Umstände, hieß das mehreste gut, und dachte, wenn er heut an einem Ort war, schon morgen an hundert andere Orte. Natürlich sahen die Commissarien seine Schwäche ein, und so durchliefen sie die Schmelz-Manipulation in Ungarn in wenigen Monaten, da so viel Jahre dazu erforderlich gewesen wären, um den Plan gründlich auszuführen. Cramer,

der

der dieses alles obwohln nur zu seinem Schaden zu spät einsahe, und der als ein abgelebter Mann wohl auch an seine Erhaltung dachte, setzte sich nun einen neuen Plan im Kopf, und dieser bestand in der Verbesserung des Freyberger Schmelzwesens, er schrieb dießfals ununterbrochen an den Grafen Bolza, an mich, und an andere Freunde, und durch ersteren wurden die Bedingungen auf die nehmliche Art, wie in Wien, gemacht. Er kam zurück nach Wien, er wurde der Käyserin vorgestellt, und als diese ihm mit den Worten anredete: „Nun hat er viel schändliches in Ungarn angetroffen ꝛc. so leitete er, statt bey dem Schmelzwesen zu bleiben, den Discours auf das Forstwesen; selbst da er dem Käyser fürgestellet wurde, war er so kurzsichtig, um nur das Gespräch auf seinem mit dem Herzog zu Braunschweig habenden Proceß zu lenken, wo ihm der Kayser sehr gründlich antwortete, daß ehe diese Sache nicht im ordentlichen Weg des Rechten an ihm gelange, er ihm nicht beystehen könne; er kam hierauf nach Dreßden, gieng nach Freyberg und hier gieng es ihm, wie in Ungarn, er kam zurück nach Dreßden, gieng wieder nach Freyberg um das Feinmachen auf dem Treibheerd zu beweisen, worzu der Churfürst den Geheimenrath von Zehmen ausdrücklich hinsande, kam zurück nach Dreßden, gieng alsdenn nach einigem Auffenthalt und nachdem ihm der Churfürst über seine Diäten noch 300. Rthlr. auszahlen lassen, nach Berg Gießhübel; hier arbeitete er an einen neuen Plan in Rücksicht der Preußischen Staaten, die ihm wegen seiner auf Königlichem Befehl ehemals gehabten vielen Aufträge in seinem Fach wohl bekannt waren, ward krank und starb an der Wassersucht in einem Alter von etlichen 70. Jahren, da er vorher sich zur evangelischen Kirche bekannt und nach diesem Gebrauch communiciret hatte. Bey dem guten Verdienst, den er die lezten Jahre hindurch gehabt hatte, hinterließ er dennoch nicht so viel, als sein Begräbniß, welches auf Bergmännische Art vollzogen wurde, kostete.

Von seinen Ungarischen Verrichtungen habe ich schon einiges angeführt, von seinen Freyberger Probeschmelzen füge ich den mir damals von ihm selbst gegebenen Schmelzbogen bey, der den Metallurgen doch wohl einiges Licht geben wird, und den ich weiter nicht zergliedern, sondern so lassen will, wie Cramer mir ihn zu seiner Legitimation auffezte. Es ist Schade, wenn solche Sachen der Nachwelt verlohren gehen, sie stiften vielmaln in der Stille manches Gute, so nicht eingesehen wird, wenn nicht einer nach dem vulgairen Sprüchwort sich vorhero daran die Nase verbrannt hat. —

Verbrauchtes Erz- und Schlacken zur Rohharbeit.		Copia. Roh-Arbeit Herrn Commissionsrath Gellerts. Schmelzbogen nach des Cammerrath Cramers Methode.	Summa an Silber in denen verbrauchten Ertzen und Schlacken.			An Plus-Minus geschmolzen					
Cntr.	Pf.		Mck.	Lht.	Q.	Mk.	Lht.	Q.	Mk.	Lht.	Q.
$91\frac{3}{32}$	=	Dürres Erzt 18. 7. 2.									
$100\frac{30}{2}$	=	Kiesige Erzt 1. 4. $\frac{1}{2}$	19	11	$2\frac{1}{2}$	=	=	=	=	=	=
		Dazu an Schlacken.									
$158\frac{3}{4}$	=	Muldner veränderte Bleyschlacken, an 127. Karn, deren einer $1\frac{1}{4}$ Centner wiegt, und 4. Centner davon nach den Entscheidungs-Proben im Durchschnitt $1\frac{1}{4}$ Loth Silber halten.	3	1	3	=	=	=	=	=	=
55	=	Münzbare frische Schlacken, an 44. Karn, deren einer $1\frac{1}{4}$ Centner wiegt, und 4. Centner davon 1 Quentel Silber halten	=	3	$1\frac{3}{4}$	=	=	=	=	=	=
		Remedium welches nicht angegeben wird	2	15	3	=	=	=	=	=	=
$192\frac{1}{32}$	=	$213\frac{3}{4}$ = Summa	26	$2\frac{1}{4}$	=	=	=	=	=	=	=
		Aus dieser Arbeit ist erfolgt:									
		$78\frac{5}{8}$ $2\frac{1}{2}$ Rohstein, darinnen an Silber =	20	14	3	=	=	=	=	=	=
		3 - also Minus =	=	=	=	=	=	=	5	1	$3\frac{1}{4}$
		$3\frac{13}{4}$ = Dieses Minus steckt in Rohschlacken, so von dieser Arbeit gefallen, davon 4. Cntr. 3. Quent. Silber halten =	3	10	3	=	=	=	=	=	=
		In Rauhschliche =	1	7	$3\frac{1}{4}$	=	=	=	=	=	=
			5	1	$3\frac{3}{4}$						

J. A. Cramer.

Erze verschmozen und Rohstein erhalten. Entr.	Pf.	Copia. No. 7te Woche Luciä 1775. über einen Hohen Ofen des Hrn. Commissionsrath Gellert Roh gearbeitet. Schmelzer Johann Christoph Helbig, und Joh. Traugott Helbig. Schmelzbogen nach des Oberhütten Amts-Methode.	Silber-Gehalt. Mk.	Lth.	Q.
		Verschmolzen			
$91\frac{3}{32}$	=	Dürres Erzt	18	7	2
$100\frac{30}{32}$	=	Kiesiges Erzt	1	4	$1\frac{1}{2}$
$192\frac{1}{32}$	=	Erz zusammen, darinnen an Silber	19	11	$2\frac{1}{2}$
		Hier fehlt das verschwiegene Remedium mit 2. Mark, 15. Loth 3. Quentel. Es wird nemlich bey jedem Centner Erz und Kies, welcher unter eine Mark hält, ein Quent Silber weniger angegeben, als der wahre Gehalt ist, welches doch würklich in der Beschickung steckt.			
		Darauf genommen:			
		1. Karn weiche Halsbrücker Schlacken. } zum Annasen			
		1. " veränderte Bleyschlacken. }			
		126. " veränderte Bleyschlacken			
		44. " Münzbacher frische halden Schlacken.			
		Von diesen hier angesezten 172. Karn Schlacken, welche auf Centner reduciret $213\frac{3}{4}$ Centner ausmachen, ist der Gehalt nach den Entscheidungs-Proben mit 3. Mark, 5. Loth $\frac{3}{4}$. Quent weggelassen, welcher allerdings hätte angeführet werden müssen. Es sind demnach mit obigen Remedio 6. Mark 4. Loth $3\frac{3}{4}$. Quentel Silber weniger in Einnahme, als würklich an Silber in die Beschickung gekommen ist.			
		40. Karn Geschur, so worden von dieser Arbeit.			
		Die 40. Karn Geschur, werden hier ganz unnütz angeführt. Es sind unreine von eben diesen Schmelzen gefallene Schlacken die das Silberquantum weder vermehren noch vermindern, und die wieder auf dem Ofen gesezt werden.			
		Ausgebracht:			
$18\frac{5}{8}$	$2\frac{1}{2}$	Rohstein in Summa, darinnen an Silber nach des Oberschieds-Guardeins Schulzens Gehalt.	20	14	$\frac{3}{4}$
		Plus	1	2	$2\frac{1}{4}$

Der Gehalt des Rohsteines ist richtig, das Plus aber falsch; denn es ist ein Minus von 5. Mark 1 Loth $3\frac{1}{4}$. Quentel, wo dieser Verlust steckt, ist in meinem vorstehenden Schmelzbogen specifice angeführt.

Weil hier blos von Silbergehalte die Rede ist, habe ich die Kohlenconsumtion weggelassen. Wie kan nun aus solchen fehlerhaften und unverständlichen Schmelzbogens ein Schmelzen beurtheilet; oder eine deutliche und instructive Rechnung gemacht werden.

Ehregott Stocklöbe. O.H. Mstr. Joh. Pet. Hunger. N.H. Mstr.

Verbrauchtes Erz- und Schlacken zur Roharbeit.				Copia. Alte Roh-Arbeit mein des Cammer-Rath Cramers. Schmelzbogen nach des Cammerrath Cramers Methode.	Summa an Silber in denen verbrauchten Ertz und Schlacken.			An Plus-Minus geschmolzen					
Cntr.	Pf.	Cntr.	Pf.		Mk.	Lht.	Q.	Mk.	Lht.	Q.	Mk.	Lht.	Q.
91 3/32	=	=	=	Dürres Erzt 18. 7. 2.									
89 10/32	=	=	=	Kiesig Erzt 1. 1. 1 1/4.									
				Dazu an Schlacken.									
		151 1/4	=	Muldner veränderte Bleyschlacken, an 121. Karn, deren einer 1 1/4 Centner wiegt, und 4. Centner davon nach den Entscheidungs-Proben im Durchschnitt 1 1/4 Loth Silber halten.	2	15	3	=	=	=	=	=	=
		37 1/2	=	Münzbare frische Schlacken, an 30. Karn, deren einer 1 1/4 Centner wiegt, und 4. Centner davon 1/4 Loth Silber halten	=	2	1 3/8	=	=	=	=	=	=
				Remedium, welches nicht gerechnet wird =	2	15	3	=	=	=	=	=	=
180 1/32	=	188 3/4	=	Summa	25	10	2 5/8	=	=	=	=	=	=
				Aus dieser Roharbeit ist erfolgt:									
		110	2	Rohstein, darinnen an Silber =	24	1	2 1/4	=	=	=	=	=	=
				also Minus =	=	=	=	=	=	=	1	9	3/8
		325	=	Dieses Minus steckt in Rohschlacken, so von dieser Arbeit gefallen, davon 4. Centner. 1/4 Loth Silber halten beträgt =	1	4	1 1/4	=	=	=	=	=	=
				In Rauchschliche =	=	4	3 1/8	=	=	=	=	=	=
					1	9	3/8						

Siehe Anmerk. pag. 54.

Erze

Erze verschmolzen und Rohstein erhalten. Entr.	Pf	Copia. No. 7te Woche Rem. 1776. über einen Brill-Ofen der Hr. Cammerrath Cramer Roh gearbeitet. Schmelzer Johann Christoph Helbig, und Joh. Traugott Fischer. Schmelzbogen nach des Oberhütten Amts-Methode.	Silber-Gehalt. Mk.	Lth.	Q.
		Verschmolzen			
89 10/32	=	Kiesiges Erzt ″ ″ 1. 1. 1¼			
91 3/32	=	Dürres Erzt ″ ″ 18. 7. 2.			
180 13/32	=	Erz zusammen, darinnen ″ ″	19	8	3¼
		Nota. Der angegebene Ertzgehalt ist richtig; es fehlet aber das Remedium.			
		Darauf genommen:			
		1. Karn weiche Halsbrücker Schlacken zum Annasen.			
121.		″ veränderte Bleyschlacken.			
30.		″ frische Münzbacher von der Halde Schlacken			
2.		″ unreine Rohschlacken von dieser Arbeit.			
		Nota. Hier fehlet der saemmtliche Schlackengehalt.			
		Ausgebracht:			
110	2	Rohstein in Summa, darinnen an Silber nach des Oberschiebs-Guardeins Schulzens Gehalt.	24	1	2¼
		Plus also	4	8	3
		Nota. Der Gehalt des Rohsteines ist richtig, es fehlt aber das Silber, was mit dem Rohschlacken und Rauchschliche verlohren ist.			
		Aufgegangen:			
		14. Wagen, 4. Körbe Holzkohlen, übern Ofen.			
		″ ″ 6. ″ dergl. zum Probiren des ausgebrachten Rohsteins.			

Johann Christian Fleischer, H. Meister.
Johann Peter Hunger, N. H. Mstr.

Anmerkung zu pag. 52.

Es möchte gar sehr in die Augen fallen, daß ich in Rauhschliche so wenig verlohren habe; Wenn man aber die über doppelt grössere und Trichterförmig aus einander laufende Mündung meines Ofens ansiehet, wodurch der Wind weit zertheilet wird; so ist handgreiflich, daß dabey nur gar wenig Rauhschlich fortgehen kann.

Wenn nun jährlich der Gehalt der Ertze, welche in die Roharbeit kommen, über 8000. Mark an Silber, excl. des Schlackengehalts betragen, und ich bey diesem Rohschmelzen 3. Mark, 8. Pfund $2\frac{7}{8}$. Quentel gegen das Schmelzen des Commissionsrath Gellerts menagiret habe, so thut dieses auf 8000. Mark, wenn ich auch die Kleinigkeiten, als Brüche und dergleichen weglasse, sehr reichlich 1360. Mark, 15. Loth, — und also 17692. Rthlr. — — ja nach genaueren Ueberschlag beläuft sich der Vortheil auf 18758. Thaler.

Da die Anreicherarbeit nichts anders, als eine wiederholte Roharbeit ist, und das in diese Arbeit kommende Silber über zweymahl so viel ausmacht; so ist leicht zu erachten, wie viel grösser auch hiebey der Vortheil seyn müsse. Der Oberhütten-Vorsteher Klinghammer hat aber durch falsches Abwägen des Anreichersteines, welches in dem Schmelzbogen No. 9. Quart. Trinit. a. c. eingestanden ist, die ganze Berechnung irre gemacht.

J. A. Cramer.

Zum Anhange des Cramerischen Schmelzbogens muß ich gedenken, daß ehedem das Hauptschmelzen gesammter Ertzte der Sächsischen Landen wohl in Dreßden gewesen seyn muß, denn ich finde in einem alten Verzeichniß von 1584. die Aufschrift:

„Verzeichniß alles Vorraths zum Schmelzen an Erz, Kieß, Blende, „Stein und Eisenstein, so auf heute dato den 20. February anno „1584. allhier in Dreßden in altem Distalierhause vorhanden"

und da sind $488\frac{1}{2}$ Cntr. Freybergische Bley- und Kupferstein a 3. bis 4. Loth
$107\frac{3}{4}$. Centner Freybergisch Erzt zu 1. $3\frac{1}{2}$. 5. 6. 7. Loth Silber
$1007\frac{1}{2}$. Cntr. Freybergisch Kieß u. Blende zu $\frac{1}{2}$. u. 1. Quent. Silb.
$4\frac{1}{4}$. Cntr. Annabergisch Kupferstein à 11. und 18. Loth Silber
$1097\frac{1}{2}$. Cntr. Marienbergischer Stein insgesammt von Bauer-Zech Gegentrum zu 3. bis 4. Loth
$72\frac{1}{4}$. Scharfenbergisch Erzt
3. Cntr. roher Schiefer von Sangerhausen
2567. Cntr. Sangerhauser Stein
230. Cntr. Sangerhäusische Speiß
$7\frac{3}{4}$. Cntr. 13. Pfund Schwarzkupfer (roh ungesaigert zu 14. 17. Loth
$357\frac{1}{4}$. Cntr. 12. Loth Stein aus Versuchproben

überdem viele Päßgen Kupferglaß von Gißhübel, Silbererzt von der Pfützen. 500. Centner Eisenstein daher, eine Post Kupfererzt aus dem Voigtland ingl. Eisenstein daher, auch 100. Centner Alaunerde von Belgern ꝛc.

Es wäre zu wünschen, daß ein Freund des Alterthums diese Nachrichten bestimmter aus einander sezte, indem einige der Meynung sind, dieses Distillirhauß sey das wahre Goldlaboratorium gewesen, aber worzu beynahe 9000. Centner Ertze und Steine? iedoch hier sagen andere dagegen — man hätte zu der Zeit gewisse Arcana gehabt, die Metalle zu veredeln, auch durch deren verschiedene Composition einen hohen Gehalt heraus zu bringen; es sind mögliche Sachen — Sachen, die wenn sie gar auf eine Alchymie hinauslaufen, bis an das Ende der Welt Geheimniß bleiben müssen, denn sonst würden sie den ganzen politischen Zusammenhang der Welt aufheben. — Freylich wird Gold gemacht, und ich zeige selbst denen Liebhabern am Ende dieses Werks die Wege an, aber nur die Meister in der Kunst sind selten — und wer sich dafür ausgiebt — Betrüger — wer es kann, der sagt es nicht, und wer es sagt, kann es nicht — (iedoch bitte ich mich nicht für lezteren anzusehen.)

Nachricht von dem Steinkohlenbau zu Stockheim an der Meinungischen Gränze in Fürstl. Bambergischen ohnweit der Stadt Cronach,

nebst einigen Vorschlägen den Bambergischen Bergbau zu verbessern.

Die Steinkohlengruben bey Stockheim liegen in einem ganz flachen mit hohen Gebürgen umgebenen Mittelgebürge; der bisher erschrotene Flötz ist der allgemeinen Aussage nach durchgängig zu 3. und 4. Lachter an guten Kohlen mächtig in einer Teuffe von einigen Lachtern anzutreffen; die Endlagen sind theils ein mürber, weißer Stein, theils grauer Letten.

Das Streichen des Flötzes ist in der 2ten Stunde, und erstrecket sich allem Anschein nach weiter, als der bisherige Bau betrieben worden, weshalb das ganze linker Hand gelegene Gebürge noch vollkommen unverritzt ist.

Der bisherige Bau ist ein blosser in allem Betracht schädlicher Raubbau gewesen, und man hat bloß auf die Menge derer zu gewinnenden Kohlen gesehen, ohne zu überlegen, daß, bey einem so fort continuirenden Betrieb, ganz natürlicher Weise in nicht gar zu langer Zeit gesammte Gruben liegen bleiben müssen.

Die gesammten Gruben haben aller Orten in einer geringen Teufe Wasser, dahero dieser Umstand nicht nur die ietzigen Förderungskosten sehr erschweret, weil bey ieder Grube einige Mann auf die Pumpen gehalten werden müssen, sondern in der Folge der Zeit auch den gesammten Bau auflässig machen wird.

Auf dem einem Ottoischen Werk ist zwar ein Stolln angebracht, welcher aber nicht über etliche 20. Lachter Teufe einbringt.

Ein anzusezender Hauptstolln, zu welchen aniezt ein Landesherrl. Vorschuß von 1000. Rthlr. der aber bey weiten nicht hinlänglich seyn wird, genehmiget seyn soll, dürfte auch überhaupt über etliche 30. Lachter Teufe nicht einbringen, und würde, wenn man sich nicht recht vorsehen möchte, dem Landesherrn oder einer Gewerkschaft, die ihn bauen wollte, wegen des hernach zu fodern haben wollenden Stollen Neuntels immer Schwierigkeiten machen, da ein bereits oben gemeldter Stolln existirt, der mit wenig Kosten die neben liegende Gruben öfnen kann.

Da nun also die Besitzer der ietzigen Kohlengruben bey solchen Umständen entweder ihre Gruben mit denen besten Anbrüchen verlassen, oder frisches

Feld

Feld suchen müssen, der anzulegende Hauptstolln, der ohnehin mit denen Tagwassern viel zu schaffen bekommen wird, ihnen auch nur auf wenige Zeit nutzbar seyn kann, hingegen alle Vermuthung da ist, daß unter dem ietzigen Flötze noch mehrere vielleicht bessere Flötze angetroffen werden können, so ist zu verwundern, daß die Gruben noch mit keiner Kunst versehen sind, worzu allem Anschein nach keine hinlängliche Aufschlagwasser, wenn man sich auch der Feldgestänge bedienen müste, herbeygeleitet werden können.

Auf solche Weise würde man hernach im Stande seyn den Bau auch unter der Stollnsohle fortzusezen, indem dergleichen Räder, wie bekannt, die Wasser von einer Teufe von 150. Lachter heben, gleichwohln nicht mehr Aufschlagwasser erfordern, als in einem Fluder, welches 1. Elle in Lichten weit 3. Zoll hoch laufen (wenn man hier bedenket, daß ein dergleichen Rad in 1. Stunde 300. mahl umgehet, und bey einer 12. zölligten Kolbenröhre auf ieden Hub 84. Pfund Wasser ausgießt, so beträgt dieses in einem Jahr 2,200,000. Centner. Sollte hernach, wie leicht voraus zu sehen, auch die Förderung ersparet werden, so würde man eben auch Mittel an Handen haben, wodurch selbige erleichtert würde.

Das bishero angeführte betrift den eigentlichen Bergbau, die cameralistische Verfassung in Rücksicht so vortreflicher Werke, denen es weder an Mittel noch an Absatz, (welcher bis Holland erstreckt werden könnte) fehlt, bedarf eben auch eine Umbesserung.

Die gegenwärtigen Besitzer der Gruben schleudern zu sehr mit ihren Kohlen, und überlassen sich der Disposition der Flötzer, welchen sie die Tonne à 8. Centner zu 2. Gulden 45. Kreuzer rheinisch bis Cronach am Wasser liefern, hingegen bey ieder Tonne 1. Guld. 6. Kreuzer an Vaß à 36. Kreuz. und Transport 30. Kreuz. baare Auslage haben. Das Vaß hält 13. Kübel, der Kübel kostet auf der Grube 5. Kreuz. 2. Pfeng. Rheinisch, 9. Mann fördern wöchentlich 24. Faß. der Steiger bekommt 5. Batzen, der Arbeiter 4. und der Junge 3. Batzen, Grubenarbeit wird das Lachter a 1. Gulden 30. Kreuzer aufzufahren verdungen.

Um diesen Kohlenbau in bessere Aufnahme zu bringen, würde nöthig seyn,

1) mit den Gewerken überein zu kommen, wie viel Tonnen iährlich gefördert werden sollten (gegenwärtig soll der iährliche Betrag 2000. Tonnen gewesen seyn)

2) entweder eine ordentliche Landesherrl. bestätigte gewerkschaftliche Factorey anzulegen, oder
3) dieses Quantum von einer Gesellschaft nach conuenablen Preiß semel pro semper in fester Hand nehmen zu lassen, welche alsdenn eine Steinkohlen-Factorey anlegte,
4) durch solche selbst die Niederlagen zu Frankfurt, Kölln ꝛc. dirigirte und
5) die Bestimmung des Preißes nach Befinden der Umstände in eigener Macht haben würde.

Hiernächst sind diese Kohlen zum Theil so beschaffen, daß sie auf der Halte in kurzer Zeit weiß anschießen, sich auch wohl von selbst entzünden, in denen Gruben ausschlagen und so scharfe Wasser erzeugen, daß sie fast ohne Zusatz versotten werden könnten.

Es stehet bereits eine Hütte zu Vitriol und Alaun völlig fertig da, bey welcher nur die Pfannen verkauft sind.

Diese müste vor allen angerichtet werden, wo man den besten Vitriol oder Alaun, oder beydes mit grossem Nutzen erzeugen würde, da es weder an Mitteln und Halden zu solchen, noch an Kohlen zur Feuerung, noch an Absatz ins Ausland durch die Flöße, fehlt.

Käme hernach noch dazu, daß die in der Nähe liegende Salzquelle, die aber kein Mensch noch gehörig untersucht hat, bauwürdig wäre, wie sehr würde man nicht Ursache haben, diese Steinkohlengruben zu schätzen. —

Ueberhaupt ist es ewig Schade um die Fürstl. Bambergischen Lande in Rücksicht dieses Faches — man verstehet wenig oder nichts vom Bergbau und Schmelzwesen, es ist keine gehörige Bergordnung eingeführt, und mir hat selbst ein Bamberger Beamter erzählt, daß, als sein Vater als Bergcommissarius über einen dergleichen Gegenstand seinen Bericht abgestattet, er durch ein Rescript angewiesen worden wäre, allererst die Terminos technicos seines Berichts näher zu erklären, ehe man darüber resolviren könne. —

Man hat zwar neuerlich einen Bergmeister in Kupferberg angestellt; zu einem Bergmeister in einem solchen Lande, wo gar keiner ist, der etwas davon verstehet, gehöret aber ein ausgesuchtes Subject, welches in dergleichen Sachen eine hinlängliche lange practische Erfahrung hat; ein Anfänger in dieser Wissenschaft kann hier keinen grossen Nutzen versprechen, so wenig als Räthe glauben können, daß sie durch einige flüchtige Reisen, alle Berg- und Hüttenmännische Weißheit eingesogen haben sollten. Die

Function

Function eines Bergmeisters ist in dem Land schon wichtig, wo um und neben ihm Leute sind, die er zu Rath ziehen kann, die, ieder in seiner Sphäre, das ihrige verstehen, und die selbst wissen, was sie zu thun haben, geschweige denn an einem Ort, wo der Vorgesezte, und der Untergebene, keiner nichts weiß, und wo die verständigen Markscheider, Probierer, Schmelzer, Steiger, Zimmerlinge, Kunststeiger, Wäschsteiger, Bergleute ꝛc. ganz selten oder wohl gar nicht anzutreffen sind; alle diese Leute auswärts kommen zu lassen, ist theils gefährlich, theils kostbar; man erhält Leute für vieles Geld, aber wie sind sie mehrentheils beschaffen? Der Fürst von Bamberg kann diesem Fach, in dem seine Lande so sehr gesegnet sind, nicht besser aufhelfen, als wenn er

1) ein eignes Bergdepartement festsezt, und solches von andern Stellen ganz separiret,
2) die Bergrechte in Ordnung bringen und zum Fundamentalgesetz macht, (wo dieses nicht ist, werden alle auswärtige Gewerken abgeschreckt)
3) einige junge Leute sowohl zum Berg- als Hüttenwesen auswärts reel und nicht flüchtig studieren, (und zwar von unten, der Faustarbeit, an) und hernach reisen läßt,
4) auf verschiedene Metalle und andere mineralogische Producte, deren Spur zu vermuthen, Prämien bekannt macht,
5) die Bauenden mit gewöhnlichen Begnadigungen unterstützt, und
6) selbst alliährlich hierzu von denen Landeseinkünften, nicht aber von seinen Chatoullrevenüen, etwas aussezt (denn bloß allein einige Kuxe nehmen, macht die Sache nicht aus.)

Diese Einrichtung, so kostbar sie scheint, würde sich in der Folge zum Besten des Herrn und Landes reichlich verzinnsen.

Der zeithero auf der Saigerhütte Grünthal betriebene Schmelz- und Saigerproceß, so wie selbiger von denen dasigen Hüttenbeamten selbst angegeben worden ist.

1) 63. Centner saigerwürdig Schwarzkupfer, von verschiedenem Gehalt und Qualität, sind zu einen ordinairen Frischen zu 84. Stück nöthig.

Wenn solche ausgezeichnet worden; so werden selbige auf einen hierzu aptirten Ofen, welcher einem kleinen Saigerofen nach der alten Art gleichet,

chet, zu 6. 8. und mehrern Schwarzkupferscheiben, auf einmahl aufs hohe nach und nach aufgesezet, durch Kohlen angewärmet und wenn dieselben durchglühet, mit grossen Päuscheln in kleinen Stückgen gebrochen.

Bey diesen Kupferbrochen gehen gemeiniglich, 15. 16. bis 20. Körbe Kohlen auf, nachdem die Schwarzkupfer mehr oder weniger mit andern Metall und halb metallischen Theilen verbunden sind: dünne Scheiben werden kalt gebrochen.

2) Von diesem in Stücken gebrochenen Kupfer, werden und zwar von einer jeglichen Sorte, als deren in der ausgezeichneten Beschickung vorhanden, sowohl ihrer Quantität, als Qualität nach, so viel eingewogen, daß bey deren Zusammensezung allemal zu einen Stück $\frac{3}{4}$. Centner Schwarzkupfer heraus komme, hierzu werden $1\frac{1}{4}$. oder $2\frac{3}{4}$. Centner Bley (dieses bestehet theils in Frischbley, theils in Bley mit Silber, so beym Absaigern der Dörnerstöcke ausgebracht, und Glötte in beyden zusammen sind 72. bis 75. Quinten Silber:) vorgewogen, folglich sind, wenn ich hier 72. Quint. Silber annehme, in 84. Stück ordinair Frisch, worzu 63. Centner Schwarzkupfer und 231. Centner Bley erforderlich gewesen, 94. Mr. 8. Loth Silber.

Mit dem Reichfrischen hat es in Absicht des Kupfers und Bleyes die nemliche Beschaffenheit, nur bestehet der Unterschied blos in Silber, dieser steiget wohl nachdem viel reiche Schwarzkupfer vorhanden, bis auf 200. Quint. und drüber.

Die davon ausfallende Kühnstöcke, werden warm von denen Saigeröfen herunter genommen und klein gebrochen, damit dieselben, wegen noch darinnen befindlichen Silbers, aufs neue vorgewogen und beschicket werden können: das Werkbley wird vertrieben.

Dargegen zu einen sogenannten Armfrischen wird auf 43. 44. 45. bis 46. Quint. in $\frac{3}{4}$. Centner Schwarzkupfer beschicket und hierzu werden nur $\frac{10}{4}$. Bley zu einen Stück vorgewogen, das hiervon ausgesaigerte Bley, welches $4\frac{1}{4}$. bis $4\frac{3}{4}$. Loth Silber der Centner hält, wird nicht vertrieben, sondern bey Schwarzkupfern, die nicht in Centner über eine Mark Silber halten, als Zuschlagbley mit angewendet. Die Kühnstöcke, so von einen armen Frischen fallen, werden in Darrofen mit unter die Kühnstöcke, so von denen ordinairen Frischen fallen, mit eingesezet.

3) Alsdenn werden die 84. mal $\frac{3}{4}$. Centner Kupfer und $\frac{15}{4}$. Bley, für den Frischofen vorgelaufen, welcher vom Vorheerd an $2\frac{3}{4}$. Ellen hoch, bey der Forme 18. Zoll, und forne 12. Zoll weit und im Lichten, nemlich von der

Forme

Forme bis an die Vorwand 1. Elle 9. Zoll lang und mit einem Vor- und Stichheerd versehen ist.

Zu dieser Arbeit werden 12. Stunden Zeit erfordert und zwischen 8. und 10. Minuten allemal ein Frischstück abgestochen, und darbey 33. bis 34. Körbe Kohlen verbrannt.

4) Hierauf werden die Frisch oder zu saigernden Stücke für die Saigeröfen gebracht, nach und nach darauf gesezt und abgesaigert. Es befinden sich hierzu allhier zwey doppelte Saigeröfen, nemlich ein doppelter etwas grösserer, und ein dergleichen kleinerer, ersterer ist auf jeder Seite, 3. Ellen lang, und 1. Ellen 15. Zoll breit, im Lichten (dieses ist der Raum, welcher die Frischstücke jedes 5. Zoll von einander einnehmen; auf den grosen werden allemal 8. und 9. Stück und auf den andern 6. und 7. Stück aufgesezt.) Bey Absaigerung 84. Frischstücken werden 37. bis 40. Körbe Kohlen und etliche Scheite Holz verbrannt.

Das Ausbringen bey Absaigerung 84. Frischstöcken beträgt an Werkbley 206. 208. bis 209. Centner, darinnen 85. bis 86. Mark Silber, jeder Centner hält $6\frac{1}{4}$. $6\frac{1}{2}$. bis $6\frac{3}{4}$. Loth. Es verbleiben demnach in denen ausgesaigerten so genannten Kühnstöcken, welche nun an Gewichte 66. bis 68. Centner betragen, den wenigen Abzug und Schlacken, so beym Frischen entstanden, Ofenbrüchen und Saigerdörnern, nach den oben angezeigten Vorlaufen, an 94. Mark 8. Loth Silber und 231. Centner Bley, 9. Mark Silber und 21. 23. bis 25. Centner Bley zurück, welche bey Bearbeitung vorher angeführter Producte, und derer so beym Darren der Kühnstöcke und deren Gaarmachen, noch entstehen, dergestalt ausgebracht werden, daß nur noch 1. Loth Silbergehalt in denen ausgebrachten Gaarkupfern in einem Centner verbleibet. In der Rechnung aber beym Ausbringen des Silbers, wegen der zu wachsenden kleinen Theilgen, so auf der Probirwaage nicht anzugeben usuel; im ganzen aber bey einer wohl eingerichteten Schmelzarbeit, hier anzubringen sind, nicht vermisset wird, eben so verhält sichs auch beym Ausbringen der Gaarkupfer. Das in denen Producten zurück gebliebene Bley wird gleichfalls durch die Dörnerarbeit und einmahliger Veränderung derer Schlacken, grösstentheils heran gebracht, (nach der gemachten Berechnung, kommt auf einen Centner Schwarzkupfer $6\frac{1}{4}$. Pfund, und auf einen Centner Gaarkupfer $24\frac{1}{4}$. Pfund Bley verbrannt) und was noch in denen hier abgesezten Schlacken an Bley und wenigen Kupfer zurück bleibet, wird zu Freyberg, bey der General-Schmelzadministration heran gebracht,

daselbst werden diese Schlacken bey der Bleyarbeit, theils wegen ihres saiger gebenden Flusses bey zu frisch gehenden Arbeiten, theils wegen des noch darinnen befindlichen Bleyes und weniger Kupfern mit vorgelaufen.

5) Die bey denen Saigeröfen ausgebrachten 208. bis 209. Centner Werkbley mit 85. bis 86. Mark Silber werden auf einen Treibeheerd, der in Durchschnitt 5½. Ellen hält, und mit einem Windofen und einer Haube versehen ist, in zweyen mahlen vertrieben, auf einmal werden 104½. Centner Werkbley darinnen 42. Mark 8. Loth Silber und 4. Centner Schwarzkupfer, darinnen einmal mehr oder weniger Silber ist, ich will aber hier 4. Mark annehmen, beträgt zusammen 46. Mark 8. Loth, der hiervon ausfallende Blick, wiegt 50. bis 51. Mark, nachdem er mehr oder weniger der Feine näher, welcher alsdenn auf einen auf Asche geschlagenen Rest für den Gebläße fein gebrannt, und zur Churfürstl. Sächsischen Münze nacher Dreßden eingesandt wird.

Von einem solchen aus 104½. Centner Werkbley bestehenden Abtreiben werden gemeiniglich etliche 80. Centner Glötte und etliche 30. Centner Heerd ausgebracht. Das Abtreiben ohne das Asch zu richten und Heerd zu machen, braucht 19. bis 20. Stunden Zeit, bis zu seiner Endigung, und wird hierbey 1⅞. bis 2. Klafter ¼. elligtes Flößholz verbrannt.

6) Die von zweyen Abtreiben ausgefallene Glötte und Heerd, werden für einen Ofen, der vom Vorheerd an 2¾. Ellen hoch, bey der Form 22. Zoll, und forne 19. Zoll weit, und im Lichten 1½. Ellen lang, übrigens mit einem Stichheerd versehen ist, vorgelaufen, hierzu werden die sämmtlichen hiesigen Producten, nur das Darrofenzeug, die Gaar- und Bleyschlacken ausgenommen, so alleine jedes geschmolzen wird, als: die Saigerdörner, nebst dem bey erstern vorfallenden Abstrich, ingleichen die Helfte des Darr-Ofengeschürres und Pickschiefers, von einem Darren, wie nicht weniger die vorräthigen Ofenbrüche, nebst einigen Gekräz aus der Wäsche, und über dieses noch 10. bis 15. Centner Schwarzkupfer, welches insgesammt an Gewichte, 330. bis 340. Centner beträgt, vorgelaufen, und in einer Zeit von 18. bis 20. Stunden über ein Zumachen geschmolzen, hierbey gehen 55. bis 60. Körbe Kohlen auf.

Das bey dieser Dörnerarbeit durchs Absaigern ausgebrachte Bley, hält der Centner 2¼. Loth Silber, und wird als Zuschlagbley bey ordinairen Frischen mit angewendet und die ausfallenden Kühnstöcke mit in Darrofen eingesezt.

7) Das

7) Das Darren wird in einem gewölbten Ofen, der 5. Ellen 21. Zoll lang und $3\frac{3}{4}$. Ellen weit in Lichten ist, das Mittel im Gewölbe, wenn auf die Gassenmauer aufgesezt wird, ist 1. Ellen 17. Zoll und aufn Seiten 1. Elle 7. Zoll hoch, die bey diesen Oefen angebrachten 4. Gassen, sind hinten 26. und forne 16. Zoll hoch, in besagten Ofen werden auf einmal 350. 360. Stück Frisch- und Dörnerkühnstöcke unter einander eingesezet, diese betragen ohngefehr am Gewichte etwas über 200. Centner und es werden hiervon gegen 150. Centner gedarrte Kühnstöcke wiederum ausgebracht und dabey 2. Klaftern $\frac{2}{4}$. elligtes Flößholz verbrannt, das Darren dauert gegen 30. Stunden, die gedarrten Kühnstöcke, werden glühend herausgenommen, in einem Sumpf kalt Wasser geworfen, und sodann vom Pickschiefer, soviel nur immer möglich, gereiniget.

8) Endlich werden die gedarrten Kühnstöcke aufn grosen Gaarheerd, welcher zeithero im Durchschnitt vom Windofen her ein 4. Ellen 9. Zoll lang und von der Oefnung an, wo die Schlacken ausgezogen werden, 6. Ellen 3. Zoll lang war, die Figur war oval, übrigens mit einem Windofen, Haube und zwey Vortiegeln zum Abstechen des Kupfers versehen gaar gemacht. Zu einem Gaarmachen werden 37. Centner gedarrte Kühnstöcke und 3. Centner Schlackenkupfer, zusammen 40. Centner genommen, (das Schlackenkupfer wird bey Veränderung der von dieser hier angezeigten Arbeit, entstandenen Schlacken erhalten, ist an und vor sich sehr unartig, daher dasselbe nur in einer kleinen Quantität kann zugesezet werden) in Zeit von 14. bis 15. Stunden kann die Arbeit geendiget werden, und dabey gehen $3\frac{3}{4}$. Klaftern, $\frac{2}{4}$. elligtes Flößholz auf, (dieses Angeben ist aus 265. mal Gaarmachen genommen.)

Das Ausbringen des Gaarkupfers ist nicht immer einerley, es richtet sich nach der Qualität derer im Vorlaufen befindlichen Kupfer, daher man den Ausfall auf 40. Centner Ausbringen aus verschiedenen Jahren nehmen muß, dieser an $30\frac{3}{4}$. Centner von einem Spleiß ausgebrachtes Gaarkupfer, darzu 37. Centner gedarrte Kühnstöcke und 3. Centner Schlackenkupfer gekommen, angegebene Ausfall, ist aus 265. mal Gaarmachen, in einer Zeit von 10. Jahren genommen.

Es ist auch hier noch anzumerken, daß in Zukunft das Gaarmachen, auf einen darzu neuerbauten Ofen, welcher im Diameter $5\frac{1}{4}$. Elle hält, und rund ist, übrigens mit einem Windofen, Haube und Vortiegeln versehen, verrichtet werden soll, worauf 50. Centner incl. des Schlackenkupfers sollen gesezet werden.

Ent-

Entwurf wegen besserer Benuzung derer Kupferhämmer zu Grünthal in Sachsen; nebst Vorschlägen zur besseren Benuzung des Kupfers auch andern Ländern und Kupferhämmern zur Auskunft.

Die Ausschmiedung derer Kupfer in denen Kupferhämmern bey der Saigerhütte Grünthal wird, wie von hundert und mehr Jahren her geschehen, durch gewisse verpflichtete Hammermeister verrichtet.

Es fanden sich zu der Zeit, als das geschmiedete Kupfer à 29. Rthlr. stand, einige Personen, die folgendes fürschlugen.

Sie behaupteten nemlich, daß auf der Saigerhütte ein ieder Centner geschmiedet Kupfer vor

29. Thaler — —

verkauft werde. Es kostete aber nach beygefügter zuverläßigen Ausrechnung sub A. jeder Centner Kupfer zu schmieden

2. Thlr. 21. Gr. 5. Pf.

Wenn man nun solche von obigen 29. Thlr. abziehe; so verbleibe auf jeden Centner nur

26. Thlr. 2. Gr. 7. Pf.

übrig, und hierüber zeige der Extract sub B. daß zu Unterhaltung derer Hammer- und Hammerschmiede iährlich 363. Thlr. an allerhand Kosten erforderlich und solche alle Jahre bey der Rechnung in Ausgabe verschrieben würden.

Ferner fänden sich von einer Zeit zur andern an die 10000. Thlr. Schulden, vor verkauft Kupfer, davon alliährlich 500. Thlr. Interesse verlohren giengen, dasienige, was an Capital selbst eingebüsset würde, und auf Eintreibung dererselben gewendet werden müsse, nicht gerechnet.

Dieses alles war nach ihrer Meynung nun zu vermeiden, wenn die Gaarkupfer an einige Personen, welche sich solches zu entrepreniren getraueten, überlassen, und ihnen die Hammer zu Ausschmiedung dererselben auf folgende Art und Weise eingeräumet würden.

I.

Möchte denenselben alle und iede bey der Saigerhütte in Vorrath befindliche Gaarkupfer, auch was davon künftig zu gute gemachet würde, und zwar

bey

bei ieden Schleißen, so bald die Ablieferung geschehe, ieder Centner vor 27. Thlr. baar und ohne Reste zu bezahlen überlassen, auch, was an guten geschmiedeten Geschirr vorhanden, von ihnen mit übernommen und ieder Centner à 29. Thlr. sogleich Zug vor Zug an den Factor zur Cassa bezahlet, sonst aber auf der Saigerhütte niemanden an Kupfer etwas weggelassen werden. Diese Gaarkupfer, wollte man

2.

in denen auf der Saigerhütte befindlichen Kupferhämmern verschmieden, allerhand Geschirr, wie man solche im Lande brauchete, daraus verfertigen lassen, und vor allen andern die Kupferschmiede im Lande damit versorgen, daß daran kein Mangel erscheine, auch sollte davon eher nichts ausserhalb Landes verkauft werden, als wenn selbige im Lande nicht zu consumiren.

3.

Die Arbeit in denen Hämmern übernähmen dieselben gleichfalls, und erkläreten sich anbey denen Hammerschmieden und andern Personen, so nöthig wären, den Lohn, so sie bishero bekommen, abzustatten, es würden aber dieselben mit der Arbeit lediglich an sie und ihre Veranstaltungen zu weisen und zu solchem Ende mit specialer Pflicht zu belegen seyn, daß sie sich nach ihren Anordnungen richten, mit dem ihnen anvertrauten Kupfer getreulich umgehen, und daraus gute tüchtige Waare, so Kaufmanns Gut sey, an allerhand Sorten, wie solche auf andern Hämmern geschmiedet würden, als darauf es vornemlich ankomme, und sie deshalber fleisige Aufsicht zu halten nicht ermangeln wollten, verfertigen. Würden aber dieselben sich nicht dergestalt verhalten, daß man mit ihnen zufrieden seyn könnte, so bedinge man sich die Freyheit, dieselben zu dimittiren und andere Leute, so das Kupferschmiede-Handwerk redlich und besser gelernet, an ihrer statt anzunehmen, und zur Arbeit zu gebrauchen.

4.

Würde auch denen Hammerschmieden und ihren Gehülfen, die bishero genossene freye Wohnung, das vor sie ausgesezte Feuerholz und andere beneficia gleich denen übrigen Arbeitern auf der Saigerhütte noch ferner zu gute gehen, auch daferne der Landesherr die Gaarkupfer unverarbeitet zu seinem Bedürfniß zu sich nehmen, oder sonst die Hämmer nicht voll auf zu

schmieden haben solten, so würden denen Arbeitern die sonst gewöhnliche Feyerschichten abzustatten seyn; die Gaarmacher würden aber dahin anzuhalten seyn, die Kupfer tüchtig gaar zu machen, sich damit nicht an die Stunden zu binden, und also in der Arbeit zu eilen, auch nicht allzu viel Schlacken, Kienstöcke und Gaarschlackenkupfer zuzusezen, sondern vielmehr selbige und sonderlich die gröste Obergaarscheibe, welche die allermeiste untüchtige Arbeit verursachte, dergestalt zu tractiren, daß die zurückbleibende Unart bey dem kleinen Feuer in denen Hämmern zu gewältigen und eine tüchtige Hammergaar zu erlangen, damit die Kupferschmiede mit guter Waare versorget werden könnten.

5.

Bäte man sich dabey aus, die zum Schmelzen und Ausschmieden bedürfende Kohlen um den Preiß, wie sie bishero bezahlet worden, nemlich jeden Kübel 3. gr. — nebst der benöthigten Asche, welche bey der Saigerhütte ohne dieß in Vorrath vorhanden sey, dabey man sich bemühen wolte, sich mit allem Fleiß dahin zu bestreben, daß mit der Zeit, und wenn das Werk völlig eingerichtet sey, an dem bisherigen Kohlenbedürfniß etwas erspahret werden möge.

6.

Und weilen bishero von den Kupferschmieden im Lande viele Klage geführet worden, daß die geschmiedete Kupfer von der Saigerhütte so gar spröde ausfallen, und nicht geschmeidig sind, auch zum öftern bey der Ausarbeitung den Hammer nicht aushalten, und sie daher viel Schaden leiden; So wollten sich die Entrepreneurs bemühen, die Kupfer vermittelst einiger Vortheile im Schmelzen in besserer Qualität auszuschmieden, und dadurch die Kupferschmiede klaglos zu stellen, welches denn um so viel eher geschehen könnte, wenn der Landesherr geruhen wollte, daß alljährlich eine gewisse Quantität e. g. 100. Centner Schwarzkupfer von denen Mannsfeldischen Bergwerken, als welches die dasigen Gewerke, nach dem 52. Articul der Mannsfeldischen und Eislebischen Bergordnung zu thun schuldig wären, und bisher blos um deswillen, weilen auf der Saigerhütte Grünthal bishero kaum die Freybergischen Gaarkupfer zu gute gemachet werden können, unterblieben, auf lezt bemeldte Saigerhütte bringen lassen wolten; Als wodurch nicht nur die Saigerkosten, sondern auch an dem darinnen befindlichen Silber ein ansehnliches accrescirte, dabey man sich aber dieses zugleich mit zu

bedingen

bedingen hätte, daß wenn das geschmiedete Kupfer nicht an Mann zu bringen wäre, der übrig bleibende Vorrath an Gaarkupfer so gut als man könnte, ins Geld zu setzen verstattet würde.

7.

Erböthe man sich die Reparaturkosten bey dem Werkzeuge, so lange selbige durch eine Ausbesserung annoch zu erhalten, mit zu tragen, was aber von neuem anzuschaffen, oder anjetzo zu Verbesserung derer Werke vorzurichten nöthig und zu einem Hauptbaue gehöre, nemlich Amboße und Hilsen zu machen und zu verstählen, item Hammerstiehle, Keile, geschmelzt Eisen zu denen Tiegeln und Schrothaacken, ferner an denen Wassergebäuden, die Wehre, Fluder und Wände in denen Gräben, solches würde von der Herrschaft, wie bishero, zu übernehmen seyn.

8.

Weiter reservire man sich das so genannte Tannen-Holz, welches meistentheils verstoket oder verfaulet sey, und unter dem angeflößeten Holz sich mit befinde, zum Einheizen in denen Radestuben, damit die Räder im Winter nicht einfrieren, ferner das Holz zum Brennspähnen in denen Hämmern, sowohl die überbliebene Brände aus dem Treibehause zum Auftaufen, wie bishero geschehen, ohne Entgeld.

9.

Was der Landesherr zu denen Hofgebäuden an geschmiedeten Kupfer nöthig haben sollte, würde um den bisherigen Preiß à 29. Thlr. vor ieden Centner abgefolget, auch

10.

Dasjenige, so an gekörnten Kupfer zur Münze in Dreßden erfordert würde, sollte um den gewöhnlichen niedrigen Preiß a 25. Thlr. 9. Gr. — vor ieden Centner geliefert werden. Weilen aber ieder Centner a 27. Thlr. angenommen würde, und man dahero bey solchem Kupfer auf einen Centner 1. Thlr. 15. Gr. — einbüsse, auch sonst die Arbeit vor Ausschmiedung derer Kupfer aufs genaueste gerechnet sey; so wolte man sich ausgebethen haben, daß

11.

denen Entrepreneurs die ausgeschmiedete Kupfer an die Kupferschmiede im Lande, und zwar, weil auf ieden Centner 1. Thlr. Accis, Ge-

leite, Fuhrlohn und andere Kosten erfordert würden, der Borg bey denen Abnehmern nicht zu vermeiden sey, auch dabey ein grosser Hazard, den Centner vor 32. Thlr. zu verkaufen freygelassen werde, darüber sich denn kein Kupferschmied beschwehren könnte, weiln sie bereits denen Verlegern in Leipzig, Dreßden und Freyberg, um deswegen, daß sie dargegen die besten Sorten von geschmiedeten Kupfer, auslesen können, auch dabey keinen Aufenthalt und Versäumniß haben, iawohl die Reisekosten erspahren, so viel unweigerlich bezahlet hätten.

12.

Die Niederlage derer Kupfer solte wie sonst von undenklichen Jahren her geschehen, in Freyberg gehalten, und von da ein ieder, der Kupfer verlangte, um obigen Preiß damit versorget werden.

13.

Von demjenigen Kupfer, so dem Landesherrn zu denen Hofgebäuden iedweder Centner à 29. Thlr. geliefert würde, bedinge man sich in Erwägung, daß wenn der Centner Gaarkupfer vor 27. Thlr. bezahlet werden solle, man ratione derer aufzuwenden habenden Schmiedekosten noch Schaden habe, eine Provision von 2. Procent bey der Saigerhütte Rechnung in Ausgabe zu verschreiben, welche denn um so viel desto weniger bedenklich seyn könne, da bey dem Glöth und Bley, so vor das Oberbauamt in Dreßden komme, dem Factor allda gleichfalls so viel passire.

14.

Die gekörnte Kupfer würden dem Factor zur Saigerhütte überlassen dergestalt, daß er solche zur Münze liefern und dargegen das Geld davor in Empfang nehmen möchte; hingegen wären die Arbeiter-Löhne und der Abgang an Gelde auf sothane Kupfer, wie bishero gleichfalls gewöhnlich, in Rechnung zu passiren.

15.

Ratione des Landaccises und Geleithes sey es bey dem, wie es bishero gewöhnlich gewesen, zu lassen, nemlich, daß ieder Centner verschmiedet Kupfer auf der Saigerhütte mit 9. Gr. der Centner, Gaarkupfer mit 7. Gr. 9 Pf. vergeben werde, und dargegen der vormahln wider das Accis-Mandat de Anno 1682. eingeführte Accis an 6. Gr. — von Centner cessiren müsse, in Erwägung, daß selbiger weder in Leipzig noch zu Dreßden begeh-

ret

ret würde, auch sothane Accis nach dem angehängten Befehle sub C. bereits abgeworfen worden.

16.

Das in der Merseburgischen Landes Portion und sonderlich zu Dobrilugk aus dieser nichtigen Ursache, daß das Saigerhüttische Kupfer vor ausländisch zu achten, abgeforderte Geleithe an 10. Gr. von Centner sey gleichfalls abzustellen.

17.

Die abgenommene Kupfer solten mit dem Gelde, so im Handel und Wandel gänge und gäbe, auch vor Glöthe und Bley in dem Oberzehenden-Amte zu Freyberg angenommen würde, bezahlet werden.

18.

Im Fall dieser vorgeschlagene Contract resolviret werden möchte, könnte selbiger auf 6. Jahr eingerichtet, selbigem auch mit annectiret werden, daß bey Endigung desselben denen Entrepreneurs die vorhandene geschmiedete Kupfer zu verkaufen, die vorräthige Gaarkupfer aber dem Landesherrn um den veraccordirten Preiß an statt baaren Geld mit zuzurechnen, frey gelassen sey.

19.

Daferne in denen Jahren, da dieser Contract stünde, wegen derer Krieges- oder Sterbensläufte, auch andern extraordinairen Unglücksfällen, Wasser- und Feuerschäden ꝛc. die Kupfer nicht zu vertreiben wären; so würde entweder der Contract wieder aufzuheben, oder doch auf der Zahlung so punctuel nicht zu bestehen, sondern vielmehr nach Beschaffenheit derer Umstände, einige Nachsicht zu verstatten seyn.

20.

Caution würde bey diesem vorgeschlagenen Contract nicht nöthig seyn, weil die Kupfer Zug vor Zug, und ehe man noch davon etwas in die Hände bekommen, baar bezahlet würden, und was das überkommende bey denen Hämmern befindliche Werkzeug anbeträfe, so hätten Entrepreneurs, so sich dieses Werks unterziehen wollten, iederzeit weit mehr Kupfer in denen Hämmern, als was selbiges austrüge.

21.

Das Commodum, so der Landesherr erhielte, läge sich ex antecedentibus klärlich und unwidersprechlich am Tage. Und zwar

I.

Die Emolumente, deren Betrag an Gelde man sogleich übersehen könne, auf ein Jahr wären folgende:

895. Thlr. 3. Gr. 4. Pf. würde erspahret an denen Schmiedekosten nach der Ausrechnung sub A.

363. Thlr. — — fielen weg an unterschiedenen bey denen Hämmern aufzuwenden habenden Kosten Extract sub B. und

500. Thlr. — — an Zinnßen von denen aussenstehenden Kupferschulden, welche nach diesem Project cessirten.

Thut

1758. Thlr. 3. Gr. 4. Pf. auf iedes Jahr.

II.

Ereigneten sich noch andere Vortheile hierbey, welche man nicht auf ein gewisses Geldquantum anschlagen und ästimiren wolle, gleichwohl aber vor die Landesherrschaft nicht weniger wichtig wären:

a) vermeide man dadurch alle böse Schulden, und die auf deren Extraction erforderlichen Kosten,

b) das weitläuftige und sehr dunkle Rechnungswerk bey der Saigerhütte würde dadurch mehr als zur Helfte eingezogen, wenn die über die Hämmer und Ablieferung angeschmiedeten Kupfer zu halten habende Berechnungen auf vorgeschlagene Art wegfielen.

c) Könne man auf solche Maaße, da die gemachten Kupfer, sogleich contant bezahlet worden, alle Quartale, ohne daß ein Aufwiegen vorgenommen werden dürfe, übersehen, wie die Nuzungen bey der Saigerhütte beschaffen wären.

d) Würden die bisherigen weitläuftigen Abrechnungen mit dem Oberzehenden und der General-Schmelzadministration, welche eben dadurch, daß so viel in Vorräthen und aussenstehenden Schulden gestecket, obscur gemachet worden, überaus erleichtert, und könnte alle Quartal ein richtiger Abschluß gemachet werden.

e) Die Kupferasche in denen Hütten zu schmelzen, erfordere viele Kohlen und Arbeiter-Löhne, desgleichen auch

f) das Gekrätze in der Wäsche rein zu machen, ferner

g) das

g) das Umschmieden derer Ausschußkupfer an Schlägern und Eißen, indem manch Stück schadhaft werde, und die Kupferschmiede nicht alle ganze Gespähne nähmen, beträge ein ziemliches iährlich, welches sowohl, als was von den neugemachten Formen an Stl. $10\frac{1}{2}$. Gr. bezahlt werde, ingleichen

h) Die Reise- und Zehrungskosten auf die Leipziger Messen täglich an 2. Gulden zu Eintreibung derer aussenstehenden Kupferschulden, projectirter maaßen gänzlich hinwegfalle.

i) Viele andere Ausgaben, als da sind die Päßel-Schichten, welche sich wohl auf 200. Thlr. iährlich beliefen, die Kranken- und Bauschichten, ingleichen die Arzneyen ꝛc. welche man allhier specifice nicht anmerken wolle, wären dadurch gleichfalls zu erspahren.

A.

Bey der Saigerhütte zu Grünthal

Wird ein Centner geschmiedetes Kupfer verkauft vor

29. Thlr. — —

darzu aber wird an Schmiedekosten, wenn man alles nur aufs geringste rechnet, auf ieden Centner erfordert, wie folget:

16. Gr. — denen Hammerschmieden auf ieden Centner Lohn (wiewohl auch schon ieder Centner auf 1. Thlr. veraccordiret worden.)

1. Thlr. — — vor 4. Kübel Kohlen ieden zu 6. Gr. — gerechnet.

1, Thlr. 5. Gr. 5. Pf. ereignet sich wenigstens bey iedem Centner Abgang im Schmelzen und Schmieden, wenn man nur 5. Pfund rechnet, iedes zu 5. Gr. $10\frac{2}{3}$. Pf. obgleich die alten Rechnungen besagen, daß wohl 7. Pfund auf einem Cntr. abgegangen, wenn man gleich das Principium nur auf 4. Pfund gesezet.

Thut

2, Thlr. 21. Gr. 5. Pf. Diese von obigen 29. Thlr. — — als vorausgesezt, daß so theuer der Centner verkauft wird, abgezogen, verbleibet der Landesherrschaft auf iedem Centner mehr nicht als

26. Thlr. 2. Gr. 7. Pf.

Weil

Weil man nun insgemein ein Jahr dem andern zur Hülfe 1000. Centner Kupfer rechnet, so bey der Saigerhütte alljährlich ausgeschmiedet werden, welches denn nach Beschaffenheit derer Bergwerke künftig hin noch wohl zu hoffen; so ist das jährliche Ersparniß

895. Thlr. 3. Gr. 4. Pf.

B.

Im Fall bey der Saigerhütte Grünthal, die Ausschmiedung derer Kupfer in denen Hämmern Entrepreneurs überlassen würde; so könnten nachfolgende Spesen, welche über die Schmiedekosten erfordert und in Rechnung verschrieben werden, jährlich erspahret werden.

182. Thlr. — — Auswärmer-Lohn auf 4. Hämmer, jeden wöchentlich 21. Gr.

48. Thlr. — — an jährlichem Gedingegeld, 12. Thlr. auf iedem Hammer gerechnet,

14. Thlr. — — an den so genannten Hosentuch-Geld ꝛc.

6. Thlr. — — denen Hammerschmieden vor 12. paar Hirschlederne Handschuh,

8. Thlr. — — die Feuermauern in denen Hämmern zu kehren, auf ieder 2. Thlr.

21. Thlr. — — vor Zapfen, Schmiere auf die 4. Hämmer,

4. Thlr. — — an hölzernen Keilen, so bishero erfordert worden,

50. Thlr. — — an kleinen Schmiedekosten ungefehr, eher mehr, als weniger, Zimmerlohn von Hämmerstiehlen einzulegen und andern dergleichen Kleinigkeiten.

Thut

363. Thlr. — —

C.

Von Gottes Gnaden Friedrich August, König in Pohlen ꝛc. Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern und Westphalen ꝛc. Churfürst ꝛc.

Lieber, getreuer. Der Innschluß weiset mit mehrern, was unter den Rahmen der sämmtlichen Kupferschmiede allhier und umliegenden Städten wegen anderweitiger Veracciſirung des anhero kommenden und zur Saigerhütten

hütten schon vergebenen Kupfers, ingleichen vor den ertauschten alten, unterthänigst gebeten worden. Wie nun von dem neuen Kupfer, wenn es zu ermeldter Saigerhütte vergeben; allhier ferner nichts, von dem alten Kupfer auch gar keine Accise zu fordern; also hast du dich darnach zu achten, und die Supplicanten Klagloß zu machen. Daran geschieht unsere Meynung. Datum Dreßden, am 20. Nov. 1716.

Löwenthal.
W. A. Ferber.

Unserm Geleits- und Acciscommissario auch Accis-Obereinnehmer zu Dreßden, und lieben getreuen Heinrich Piemigen.

Dieses Project wurde stattlich verworfen, denn alle Neuerungen sind an und für sich verhaßt, lieber verkauft man den Centner Gaarkupfer für 24. Rthlr. und drunter, und büßt bey dem Lager wohl mehr als über 3000. Thlr. jährliche Zinsen ein, denn im Jahr 1774. mit Schluß Quartal Crucis waren allein an circa 2500. Centner Kupfer Vorrath, als

1271. Centner Gaarkupfer
294. " aufgearbeitetes
149. " in denen Hämmern
134½. " aufgetauftes
446½. " Bleche

wo man den Centner Gaarkupfer à 26. Rthlr, gekörntes à 28. Thlr., Blech und aufgetauftes a 32. Thlr. ausbot, auch gerne einige Thaler fallen ließ. Ueberhaupt ist das Sächsische Kupfer, das Mannsfeldische Kupfer ausgenommen, unter vielen andern das schlechteste, weil es äuserst unartig und bleyisch ist, indessen wären doch wohl annoch Wege es zu verbessern, deren ich ferner gedenken will, wenn ich vorhero diese kleine politische Bemerkung gemacht habe.

Bey vormaliger Existenz des Cammercollegii gieng alles nach der gewöhnlichen Observanz; man hörte gerne zwar etwas neues, man sahe bald die Nuzbarkeit, wenn sie da war, ein, aber, wenn eine solche Neuerung zum Vorschein kam, so wurde der Ordnung nach nicht anders, als auf Bericht angetragen; nun muß man wissen, daß in Sachsen ieder Beamte, ia fast ieder Particulier, seinen Agenten in der Hauptstadt hat, diese Herren haben Mittel und Wege auch in das innerste der Regue einzudringen, denn sie sind mehrentheils selbst in denen Collegiis (ein Umstand, der wohl einmahl

denen Grossen, die auf das Wohl des Staats sehen, die Augen öfnen sollte) Fällt nun so etwas für, und befürchtet einer dieser Herren, daß sein Correspondent Schaden dadurch leiden könnte, so erfordert es die Freundschaft und sein jährliches Honorarium, daß er ihm davon Nachricht giebt, und ihm selbst die Mittel darbietet, wie er dieser Neuerung zuvor kommen könne; so ein Herr lößt alle Befehle ab, überreicht den Bericht, weiß den Tag und die Stunde des Vortrags, überläuft zur gesezten Zeit die Herren Minister und vortragenden Räthe und Secretairs, und sucht der Sache so eine Wendung zu geben, damit ia sein Principal in dieser Sache nicht beeinträchtiget werde, ia er ist vielmaln im Stande, wenn die Sache nach seinem Sinn bey einer Instanz nicht durchzusetzen, sie bey einer höheren Instanz anzubringen und den Vorschlag rückgängig zu machen, wenigstens die Sache in die Länge zu ziehen, damit sie endlich in Vergessenheit gerathe — ich will zwar dieses nicht allgemein behaupten, doch der ehemalige — ich will nicht sagen, beybehaltene Lauf der Sachen — war so, den man nicht bezweifeln wolle, sonst kann ich mehr als einen statum causae dem Publico bekannt machen, woraus ich das angeführte erweise — bey solcher Aussicht hält es warlich schwer, wie alle Verbesserungen an und für sich in Sachsen schwer halten, wenn nicht gleich von oben herein durchgedrungen wird, eine Neuerung einzuführen. Ich selbst habe Gelegenheit gehabt, die wenig dortige Particuliers wieder haben werden, das Ganze der Finanzverfassung einzusehen; ohne Projectmacher zu seyn, sezten meine geringen Talente mich im Stand, die Verbesserungen bey ieder branche zu bestimmen; ich entwarf eine Tabelle, die ich ohne Scheu dem Publico darlegen kann, ich übergab sie, ohne weitere Absicht dem ietzt regierenden Churfürsten durch den damaligen Cabinetssecretair Herren Geheimenrath von Ferber — was war die Antwort — Sr. Churfürstl. haben es, um es durchzulesen, nach sich genommen — und dabey blieb es. Man kann sich freylich in solchen Fällen mit Particuliers nach dortiger Verfassung (der König von Preussen thut es aber, wie man aus dieser Abhandlung sehen kann) nicht einlassen, indessen wäre es doch Aufmunterung für das Publikum, wenn solche Vorgänge nicht gar zu gleichgültig angesehen würden, wenigstens der gute Wille sollte auch hier nicht verachtet werden. — Die Finanzeinrichtung von Sachsen ist nemlich noch kein Muster von Systemen; der Unterthan ist auch noch nicht der glücklichste, so wenig als der Herr selbst, iedoch die Liebe, die dort der Unterthan für seinem Herrn hat, ist ein Muster für alle andere Staaten,

und

und wie vieles ließe sich da nicht machen, um Quellen aufzusuchen, dem Unterthan seine Last zu erleichtern, um dem Staat selbst mehr Gewicht zu geben, um das allgemeine Wohl zu befördern. — Jetzt sehe ich ein, daß ich zu weit aus meinem Gleiß gewichen bin, ich bitte den Leser um Verzeihung, und kehre nun zu meinem Kupfer zurück, wo ich folgenden Vorschlag thue, und die Erörterung Sachverständigen mit aller Unterwürfigkeit überlaße.

Ein Vorschlag zu einem geschwindern Debit der Sächsischen Kupfer wäre folgender.

Man lege sich auf Rosettierkupfer und Ungarische Platten, die im Ausland immer Abnehmer finden.

Ersteres wird gewöhnlich in Fässern zu 1100. und 550. Pfund Dreßdner Gewicht verpackt, wenn es nach Hamburg gehet, wo es vielmaln starken Abzug hat, und gilt im Mittel Preiß 50. Rthlr. banco nehmlich 280. Pfund Hamburger (830. Pfund Dreßdner sind 800. Pfund in Hamburg.) Die Fracht ist gemeiniglich von Dreßden bis Magdeburg der Centner 8. Gr. die Zölle aber (wenn es kein Fürsten Gut ist) betragen p. Centner 12. Gr. Die Fracht von Magdeburg bis Hamburg ist p. Centner 42. Gr. Ueberhaupt bey einer guten Bedienung kann der Centner mit allen Spesen auf dem Hamburger Lager gelegt 1. Rthlr. 12. Gr. zu stehen kommen. Was ferner die Hüttenkosten gegen die bisherigen, angehet, so ist die Vergleichung der Kosten gegen einander beym Groß und kleinen Gaarmachen in Betracht des mehrern Kohlenverbrands und der mehr darauf zu verwendeten Kosten, bey Ausbringung Eines Centner Gaarkupfers aufm kleinen Gaarheerde auf 12. Gr hoch mehr, gegen das Ausbringen Eines Centner Gaarkupfers aufn grossen Gaarheerde.

Die Vergleichung der Kosten gegen einander beym Groß und Kleinen Gaarmachen, in Betracht des beym Kleinen Gaarmachen mehr entstehenden Kupferverbrands aber, ist auch nicht auser Acht zu lassen, indem hierbey eine grösere Menge Gekrätz erfolget, darinnen das zurückgebliebene Kupfer extendiret ist, als beym grosen Gaarmachen, folglich bey dessen Zugutmachung wiederum mehr Arbeitslöhne, Kohlen und Kupferverbrand sich äusert, wobey der Umstand fürfällt, daß das ausgebrachte Schlacken und Gekrätzkupfer bey Kleinen Gaarmachen, ohne vorhero von neuem wiederum

gedarret zu werden, nicht anzuwenden ist, dargegen kann dasselbe ohne vorhero besagte Arbeit zu passiren, bey Grosen Gaarmachen sogleich zu 3. Centner mit zugesezet werden, weil dasselbe zu einer grösern Menge guten Kupfers gebracht, und durch das starke Feuer seine Unart fahren zu lassen gezwungen wird. Ganz auf den Pfeng. bestimmt kann man dahero hier zwar nicht calculiren, weil, wenn dieses geschehen solte, man vorhero eine eben so grosse Quantität Kühnstöcke von 40. oder 80. Centner als so viel zu 1. oder 2. grossen Gaarmachen erforderlich sind, auf kleinen Gaarheerden gaar machen müste. Vorläufig aber könnte man immer wohl annoch 12. Gr. zu den obigen 12. Gr. zurechnen, zusammen also 1. Rthlr. Folglich ist 1. Centner aufm Kleinen Gaarheerd ausgebrachtes Kupfer an Gelde um 1. Rthlr. höher anzuschlagen, als ein Entr. ausgebrachtes Gaarkupfer aufm grossen Gaarheerde. Eine kleine Probe hat schon dieses einmahl erläutert. Es wurden nemlich 5. Centner Kühnstöcke zu zwey Kleinen Gaarmachen vorgewogen auf einmal $2\frac{1}{2}$. Centner aufgesezet, hiervon wurden von beyden

$3\frac{1}{4}$. Centner Gaarkupfer ausgebracht, demnach war,
$1\frac{3}{4}$. Centner Gewichte in dem Gekräze zurückgeblieben.

Dieses würde also bey 40. Centner Kühnstöcken aufm kleinen Gaarheerde zu gute zu machen 14. Centner betragen.

Dargegen bey 40. Centner Kühnstöcken incl. 3. Centner Zusatz von Schlacken und Gekrätzkupfer, als soviel auf einmahl aufm grossen Gaarheerde eingesezet wird, nicht mehr als 9. bis 10. Centner Gewichte im Gekrätz zurück bleibet. Also wenn 40. Centner Kühnstöcke aufm kleinen Gaarheerde solten gaar gemachet werden, so ist beym Ausbringen ein Unterschied um 4. Centner, obgleich zu diesen 2. kleinen Gaarmachen die besten Kühnstöcke ausgesuchet worden waren.

Was die Ungarischen Platten oder Hartstücke anbetrift, so sind zu einem Centner an Kosten erforderlich 1. Rthlr. 1. Gr. 0. Pf. als:

—	11.	Gr. 4.	Pf. vor 2. Pfund Kupfer, so beym Einschmelzen des Kupfers und bis zu Treibung der Hammergaare verbrennt und verlohren gehet à Centner 26. Rthlr.
—	7.	Gr. 6.	Pf. vor 1. Korb Kohlen hierzu,
—	7.	Gr. —	denen Hammerschmieden, Schmelzer- und Schmiede-Lohn.
1.	Rthlr.	1. Gr.	10. Pf.

Nach

Nach dem Einkauf Eines Centner Gaarkupfers an 22. Rthlr. in Schwarzkupfer und den oben berechneten Schmiedekosten, kommt alsdann immer noch ein guter Profit heraus, und was das beste dabey ist, so wird hierdurch der Vorrath vermindert, so daß, wenn man einmal in der Kundschaft ist, solcher nie anzuwachsen braucht, wodurch man alsdenn in den Stand gesezet wird, auf den jährlichen Ertrag mit Zuversicht zu rechnen.

Die obigen Kosten vermindern sich auch noch um ein merkliches, wenn die Leute zu dieser Arbeit erst recht abgerichtet und eingeschossen sind, wenn das Spleißkupfer seine rechte Gaare erhalten, und weder ungaar noch übergaar ist, und wenn man hiezu Darrkupfer verwendete, so müste fast gar kein Abgang fürfallen noch weniger nöthig seyn (wie manche thun) Glötte zuzusetzen.

Von Röstен.

Die Beschaffenheit des Röstens bey der Halßbrückner Schmelzhütte bey Freyberg in Sachsen kan hier dem lehrbegierigen vollkommene Auskunft geben, sie bestehet in folgenden:

A. Was den Rohstein anlangt,

so werden gewöhnlichermaßen 350. Centner, iedoch bisweilen nur 200. Centner auf einen Rost genommen, es könnten aber wohl auch 450. und mehr Centner darauf gebracht werden; hiezu sind nöthig

Drey Feuer, iedoch wird, nach Befinden, der schlecht ausgebrannte, nebst andern Rohstein, noch ins vierte Feuer gebracht.

Zum ersten Feuer bey 350. Centner Rohstein werden 8. Körbe, und bey einem mindern Quanto 6. Körbe Kohlen, ohne alles Holz, zum andern Feuer à. 350. Cntr. fast $\frac{1}{2}$. Schrag. $\frac{6}{4}$. elligtes, bey einem mindern Betrag von 200. Centnern, ohngefähr $\frac{1}{4}$ Schragen, und bey höherer Quantität von etwa 450. Centnern $\frac{3}{4}$. Schragen dergl. Holz, und zum dritten Feuer das nemliche an Holz, ohne alle Kohlen, gleich beym zweyten Feuer verbraucht.

Das erste Feuer dauert fast 14. Tage bey 350. Centnern, bey einem mindern Quanto etwas weniger und bey einem höhern etwas längere Zeit, das zweyte und dritte Feuer erfordern die nehmliche Zeit, iedoch richtet sich solches alles nach der Witterung.

Weil hiernächst bey dieser Hütte die Anreicherarbeit nicht getrieben zu werden pfleget; so cessiret hier, die wegen Röstung des Anreichersteins, etwa nöthige Anzeige von selbst, dargegen

B. Was den Bleystein betrift,

so werden 200. bis 250. Centner auf einen Rost genommen und hierzu Drey, auch wohl vier Feuer gebraucht.

Zum ersten Feuer bey 250. Centnern, werden 8. Körbe Kohlen, und eben so viel auch bey 200. Centnern Bleystein, ohne alles Holz; zum zweyten Feuer bey 250. Centnern $\frac{3}{4}$. Schragen und bey 200. Centnern nur $\frac{1}{2}$. Schragen Holz ohne Kohlen, zum dritten- und vierten Feuer bey 250. Centnern iedesmal $\frac{1}{2}$. Schragen, wäre der Bleystein aber etwas milde, auch wohl $\frac{3}{4}$. Schragen Holz, gegentheils ohne alle Kohlen, verbraucht. Das erste Feuer erfordert 14. Tage und jedes derer folgenden nur 10. bis 12. Tage Zeit,

C. Was das Frischleeg angehet

so werden davon auf dieser Hütte nur dann und wann 100. bis 130. Centner gemacht und mit 3. Feuern geröstet; zum ersten Feuer werden 6. Körbe Kohlen ohne Holz und zum andern und dritten Feuer iedesmal $\frac{1}{4}$. Schragen Holz ohne Kohlen erfordert; iegliches Feuer dauert 8. Tage, wann nemlich der Rost nicht über 130. Centner stark ist.

D. Was den Kupferstein angehet

so werden 50. 60. bis 80. Centner, nach dem der Vorrath stark oder schwach ist, auf einem Rost genommen, und bekommt er

Acht bis zwölf Feuer, wenn er durchgestochen, ausserdem aber wohl 18. bis 20. Feuer.

Zu dem ersten Feuer werden 4. Körbe Kohlen ohne Holz, zu dem zweyten und dritten Feuer 5. Körbe Kohlen, und sodann durch alle Feuer durch zu iedem 6. Körbe Kohlen, ohne alles Holz, bis er völlig gut gebrannt, erfodert, und iedes Feuer dauert 2. 3. Tage.

E. Wegen des Kupferleeg- oder Sporstein Röstens

werden ohngefehr 30. Centner, als der Ausfall von der Arbeit, auf einem Rost genommen, welche dann 5. bis 6. Feuer erhalten, und iedes Feuer gebraucht Vier Körbe Kohlen ohne Holz, und dauert iedes zween Tage.

F. Wegen des Erz-Röstens

so werden auf einem Rost 80. bis etliche 80. Centner Bleyglanz unter 20. 30. Centner dörres Erz zusammen ohngefehr 100. bis 115. Centner genommen, und erhalten zwey bis drey Feuer, nach Beschaffenheit der Witterung; zu iedem Feuer wird $\frac{1}{4}$. Schragen Holz und 6. bis 8. Körbe Kohlen erfodert, und iedes Feuer dauert ordentlicherweise 8. Tage, auch wohl nach Beschaffenheit der Witterung 10. bis 12. Tage.

Uebrigens wird von iedem Centner Rohstein und Frischleeg bey iglichen Feuer Ein Pfennig, oder durch alle drey Feuer 3. Pf. bezahlet; von dem Bleystein durch alle Feuer zusammen à Centner 3. Pf. von dem Kupferstein und Kupferleeg durch alle Feuer überhaupt von jedem auf dem Rost gelaufenen Centner Sechs Pfennige, und von dem Erz bey iedem Feuer einen Pfennig, mithin bey zwey Feuern zween Pfennig. Was die Größe derer Roststätte anbelanget, so ist ein Rohsteinröste im Lichten 13. Ellen lang $5\frac{1}{2}$. Ellen breit und $1\frac{1}{2}$. Elle hoch; mit denen Bleystein und allen übrigen Rösten hat es die nehmliche Bewandniß und wird allemal nur der halbe Rost eingenommen, oder nur so viel darauf gebracht, als die Quantität erfordert, und die andere Helfte zum Umwenden gebraucht.

Ein neuer Vorschlag zum Rösten des Kieß- und Kupfer-Steins.

Was es vor unüberwindliche Schwierigkeiten im grossen Feuer machen würde, den Kieß- und Kupferstein blos durch äusserliche Hitze abzurösten, siehet man im Probierfeuer, wo doch der Stein klein, der Sand zerrieben, wo er oft umgerührt wird, wo er unten und oben in gleicher, leicht zu regierender Hitze stehet. So bald er durch etwas zu starke und zu frühe Hitze zusammen sintert, oder gar schmelzet, ist das weitere Rösten vergeblich. Man lasse ein Stück Stein einer welschen Nuß groß etliche Tage in solchen Röstfeuer, es wird innwendig einen rohen Kern behalten; und bey den sorgfältigsten nur berührten Handgriffen bringt der Probierer, nach Verschiedenheit des Steins auf Probier Centner 6. bis 8. Stunden zu, und bleibt doch oft ein Theil vererztes Metall übrig und die Probe wird falsch.

Es ist demnach kein anderes Mittel, als das Rösten eines solchen Steines durch Anzündung seines eigenen Schwefels zu bewerkstelligen. So wenig aber ein einzelnes Stück einer harten und dichten, besonders einer Steinkohle Feuer fängt, ohne gar bald wieder auszulöschen, noch weniger wird ein dichter und viel härterer Kieß oder Kupferstein fortbrennen.

Liegt hergegen ein ziemlich hoher Haufen auf einander und zwar in Stücken von mäßiger Größe, so erhitzen einander die noch zusammen liegenden Flächen dergestalt, daß solche in Tropfen zusammen zu schmelzen anfangen, auch wohl gar abfließen und eine Sohle setzen, dadurch werden andere annoch Schwefelreiche Flächen bloß, und das innerliche Feuer continuiret,

nuiret, bis endlich die Stücken mit abgerösteten Steine überzogen werden, das Feuer matt wird, und auslöschet.

Die Wiederhohlung dieses Röstens geschiehet, indem die zusammen gesinterten oder zusammen geschmolzenen Steinklumpfen quer durch von einander und das innwendige annoch rohe, frisch anbrüchig geschlagen wird, da er denn durch das untergelegte Holz wieder Feuer fangen, und der Schwefel sich selbst durch sein eigenes Feuer verzehren kann. Wie das Feuer zu regieren, auch andere Handgriffe, ist hier zu berühren nicht nöthig, sondern nur dieses anzuführen, daß die hierauf eingerichteten Röststätten nicht den 6ten Theil des Raumes einnehmen, als die bisher gewöhnlichen, ia es ist zu behaupten, daß im Raum von 40. bis 50. Fuß lang und 24. Fuß breit, hinlänglich vor eine iede Hütte sey.

Hieraus folgt eine offenbahre Holz- und Kohlenmenage, auser der aber, ein fast noch grösserer Vortheil.

Da diese hohen und engen Röststätten so wenig Raum einnehmen, können solche ohne erhebliche Kosten mit einem leichten Wetterdache verwahret und dadurch verhütet werden, daß sich der abgeröstete Stein mit so grossem Verluste des Gehaltes bey Regenwetter nicht auslauge.

Dieses beträgt insbesondere bey niedrigen und weiten Roststätten gar was grosses und wird so leicht nicht jemand dieses in Zweifel ziehen, oder als was geringes ansehen.

Die Probe könnte allenfalls gar leichte gemacht werden.

Man überlege nur, wenn ein Stein, so viele Wochen unter freyen Himmel, von einem vielmahls vorfallenden Regen ausgelauget wird, und daß bey iedesmahligem Röstfeuer eine neue Vitrioleseirung geschiehet, was dadurch muß verlohren gehen. Hiezu kommt noch, daß ein mehrmahls ausgelaugter Stein sehr matt im Schmelzen gehet. Ferner, daß bey einem Flachen Rösten, das mehr an Holze und Kohlen braucht, sich viele Asche und anderer Unrath mit dem Steine vermengt, eine unnütze Schlacke macht, die niemals ohne Gehalt bleibt, und der bey der Roharbeit kaum zur Helfte wieder erhalten werden kann.

Man solte auch nicht glauben, was vor Hinderniße die kleinen an und in dem Steine hängenden ausgemergelten Kohlen machen. Sie geben keine Hitze und machen das Schmelzen ungleich schwerer, als wenn die schlimmste und unschmelzbarste Bergart damit vermenget wäre. Solche halb ausgebrannte Kohlenstübbe lieget in dem kleinen Steine besonders versteckt, und

macht

macht, daß wenn solcher allein verschmolzen wird, eine recht musigte Art sich zeiget. Es ist daraus zu begreifen, warum der Lech noch so reich an Silber ist, da selbiger, wenn er von Bleyischen Kupfersteinen kommt, kaum ½. Loth bis 3. Quent. hält, und gar nicht in die Saigerung kommen darf.

Nun ist also leicht zu verstehen, daß bey dieser Art zu rösten ein ansehnliches mehr an Metalle erfolgen müsse. Es wird nemlich dadurch das Auslaugen desselben gehindert, so oft Regenwetter einfällt, welches ein ansehnliches Quantum iährlich, und sehr vieles bey nassen Jahren und in den Wintermonathen alle Jahr hindurch beträgt.

Uebrigens kann man bey solchen Röststätten auch den Versuch mit Steinkohlen machen, und kommt es darauf an, daß der gröbere Stein unten und immer nach und nach kleiner oben darauf geleget, endlich aber mit dem kleinsten oben gedecket, und hin und wieder eine Oefnung, vor den Zug des Feuers gelassen werde, so läßt sich das Steinkohlen-Feuer seitwärts zum wenigsten anbringen, und der Stein von der durchstreichenden Flamme anzünden, da denn so bald der Stein Feuer gefangen hat, das äussere Steinkohlenfeuer abgeben kann. Im vorbeygehen gedenke ich hier, daß meines Wissens Freyberg allein alliährlich circa 4500. Schraagen Holz braucht, ein Bewegungsgrund, der bey denen allenthalben abnehmenden Waldungen wohl ermuntern solte, auf dem Gebrauch der Steinkohlen durch verschiedene Versuche fürzudenken. — Es giebt ohnehin Steinkohlen in Sachsen genug, nur der Debit hat bishero die mehresten Baue auflässig, oder zum wenigsten schläfrig gemacht.

Maaß einiger Oefen auf der Haltzbrückner Schmelzhütte in Freyberg.

Daselbst stehen 6. Oefen, von denen fünfe und zwar No. 1. 2. 3. 4. und 5. bezeichnet, zu der Zeit, da ich sie besahe, völlig gangbar, der 6te aber nach Versicherung des Oberhütten-Vorstehers wegen des schwachen Gebläses, wenig in Gebrauch war. No. 1. und 2. waren Bleyofen, von welchen No. 1. bey ermangelnder Bleyarbeit damals kalt stund; No. 2. aber, eben zugemacht werden solte. Wogegen der Rohofen No. 3. mit Roharbeit ohne Kieße angelassen war und nebst dem No. 4. mit gewöhnlicher Roharbeit über die 2te Woche umgieng; No. 5. aber, so ein niedriger Ofen und

nach Nieder-Ungarischer Art zur Frischarbeit erbauet war, damahls zur gewöhnlichen Roharbeit zugemacht werden solte.

Nach erfolgten Zumachen gedachter beyden Oefen No. 2. und 5. fand sich bey selbiger Ausmessung, daß der Bleyofen No. 2. innwendig und zwar hinten vor der Forme 1. Elle 11. Zoll, vorne an der Vorwand aber 21. Zoll weit, und von der Form bis zur Vorwand 2. Ellen $6\frac{1}{2}$. Zoll lang war, die gemessene Höhe von der Forme weg bis auf die Spuhrsohle enthielt 25. Zoll, die Weite der Spuhr auf der Sohle aber hinten 21. und vorne 11. Zoll; die Weite des Ofens in der mittlern Höhe, war hinten an der Rückwand 1. Elle $9\frac{1}{2}$. Zoll; vorne an der Stirnwand aber 21. Zoll. Zur Schachthöhe des ganzen innwendigen Ofens muß man hinten an der Rückwand von der Forme weg, bis zu den Aufsetzmäuergen 3. Ellen 17 Zoll; die Weite des innwendigen Ofens zu oberst von den Aufsatzmäuergen weg, wurde hinten an der Brandmauer 1. Elle 17. Zoll, vorne an der Vorwand aber 1. Elle 7. Zoll und die Länge daselbst von der Brandmauer bis zur Stirnmauer 1. Elle 14. Zoll befunden.

Dahingegen verhielt sich der Ofen No. 5. nachstehendes Maaßes: die untere innwendige Weite hinten von der Forme war 1. Elle 16. Zoll, vorne an der Vorwand aber 22. Zoll, die innwendige Länge des Ofens von der Forme weg bis zur Stirnmauer war 1. Elle 23. Zoll, und die Höhe von der Forme weg, bis auf die Spursohle maaß 1. Elle, dahingegen die Spuhr auf der Sohle hinten 1. Elle, und forne 13. Zoll weit war; die ganze innwendige Schachthöhe, von der Rückwand abgemessen und zwar von der Forme weg bis zum Aufsetzmäuergen fand man endlich von 1. Elle 22. Zoll, nicht weniger die Höhe von der Stirnmauer, von Gestübbeheerde von der Brust angerechnet, von 2. Ellen 4. Zoll, und die Höhe von Heerdstein weg bis zur Forme 17. Zoll.

Die Kunst ohne Gefahr reich zu werden, Innhabern sächsischer Blaufarben Werkeruxen zur Nachricht.

Das Richterische Hauß in Leipzig hat beynahe seit Anfang des ietzigen Jahrhundertes den Verschleiß der blauen Farben.

Die Gewerken müssen von Quartal zu Quartal ansehnliche Vorschüsse geben.

Die

Die Herren Richter zahlen den Werth der Farben allererst nach Verfluß eines Quartals und sind wahrscheinlich Verkäufer, Käufer und Spediteurs zugleich —

Lassen sich Lagerzinß, Böttgerlohn, Nagel, Porto ꝛc. alles wieder ersezen,

und genieſſen überdem eine Provision von Sechs Procent (eine Kleinigkeit —)

Jedoch diese Kleinigkeit betrug im Jahr von 17ten November 1770. bis den 16ten November 1771. da die Farbe eben nicht stark gieng,

14862. Rthlr. 6. Gr. 5. Pf.

Provision allein, ohne was an Preiß und anderen gewonnen wird, —

Glückliche Leute, deren Väter dieses Geschäft einleiteten, welches denen Kindern Tonnen Goldes, ohne Mühe, Sorgen und Gefahr einbringt!

Historische Nachricht vom Sächsischen Vitriol-Oehlbrennen, einer Sache, die in manchem Land, bey der besten Aussicht noch ganz unbekannt ist, nebst einem Verbesserungs-Vorschlag.

1. Die Hauptabnehmer des ordinairen Vitriols auf denen Gebürgischen Werkern in Sachsen waren seit etlichen 20. Jahren, die im Gebürge, und sonderlich, in Geyer, Johann Georgenstadt, Lößnitz, Bockau und Lauter ꝛc. wohnenden Laboranten des Vitriol-Oels, und so lange mag es ohngefehr auch seyn, daß der ehemalige Hauptvertrieb des Vitriols nach Böhmen und andern Ländern, sich gänzlich abgeschnitten hat.

2) Das Pfund Oleum Vitrioli wurde im Anfange für 1. Ducaten, und sodann lange um 1. Rthlr. 8. Gr. auch noch höher bezahlet. Doch mag man damals dergleichen Waare in solcher Quantität, wie iezo, noch nicht gehabt haben. Bis hieher aber hat sich solche von Zeit zu Zeit immer nothwendiger gemacht, und ist nun bey Färbereyen, und andern Manufacturen, wo man den besten Gebrauch davon machet, unentbehrlich.

3) Durch diesen Artikul ist solchergestalt häufiges Geld ausser Landes herein nach Sachsen, und sonderlich in das Gebürge gezogen, auch das Landesherrl. Interesse gar sehr damit befördert worden.

Dieser Artikul hat auch bis hieher einzig und alleine die Gebürgischen Vitriol-Werker aufrecht erhalten müssen.

4) So wie der gute Gebrauch dieses Vitriol-Oels, und der Handel damit sich immer mehr und mehr ausgebreitet hat, und viele erst ganz arme Laboranten dadurch zu ansehnlichen Vermögen gekommen sind; so haben sich auch nach und nach immer mehrere Leute im Gebürge auf Fertigung dergleichen Oels geleget. Vor 15. 18. Jahren konnte man kaum 10. iezo aber kann man gegen 40. dergleichen Laboranten und Oelbrenner zählen, ohne die zu rechnen, welche durch Verschleiterung der Waare und durch schlechten Haußhalt bereits zu Grunde, oder auch auffer Landes gegangen sind.

Hierdurch ist auch der Preiß des Vitriols von Zeit zu Zeit gefallen, und schon vor mehreren Jahren hat man von Hauptlaboranten Klagen gehöret, daß sie nun aufhören müsten, weil das Pfund Oleum vor 14. bis 16. Gr. — verkaufet; und dadurch, und durch Verschleiterung der vielen neueren Laboranten dieses schöne, vors Land so nuzbare Gewerbe in gänzlichen Verfall gebracht würde. Diese Gefahr ist auch durch Untreue der Leute, die sich die Laboranten halten müssen, und durch diebischen Verschleif und heimlichen Verkauf des Oels an schlechte Laboranten immer höher gekommen; ein grosser Schaden vors Land, vors Gebürge, und vor dasige von diesem Negotio abhangende Vitriol-Werker! —

Niemals aber hat man mehrere Klagen über den Vitriol-Handel gehöret, als zeithero. In der Leipziger Ostermesse 1774. wurde sogar das Pfund gutes feuriges Oleum vor 5. Gr. — verkaufet.

Dieses brachte damals zu wege, daß

5) die wohlhabenden und guten Laboranten, auf Mittel dachten, wie dem Verfall dieses Negotii vorzubeugen, und zugleich die Waare wiederum in höhern Preiß zu bringen seyn möchte. Das beste Mit-Mittel solte ihrer Meynung nach seyn: einen Contract mit denen Vitriol-Werkern zu Geyer, Beyerfeld und Johann-Georgenstadt, auf 3. Jahre zu schlüssen, vermöge dessen allen zu fertigenden Vitriol abzunehmen, die Laboranten, welche mit Verschleiterung die Sache niedergebracht, auszuschlüßen, oder sich Sicherheit von ihnen zu verschaffen, wenn sie Mitcontrahenten seyn wollten, sich dem unter sich besonders zu errichtenden Contract gleichförmig zu verhalten, hauptsächl. das Pf. Oleum im Hause nicht unter — 8 Gr. — zu verkaufen, und dieses Negotium auf keine Weise fernerin Verfall zu bringen. Auf Seiten der Werker war man froh, diesen Contract mit Obrigkeitl. Confirmation zu Stande zu bringen.

So,

So groß aber erst der Eifer der Laboranten hierinne war, so kam doch die Sache nach vielen auf ihrer Seite sich geäusserten Bedenken nicht zu Stande.

Unterdessen ist dieser Vitriolhandel immer schlechter geworden, ieder, führet häufige Klagen über die andern, dieser giebet jenem die Schuld, und einer wie der andere verkaufet die Waare in so niedrigem Preiß, wovon sie mehreren Schaden als Nuzen haben. Jeder suchet dem andern auszustechen, und Tort zu thun. Will auch der wohlhabende seine auffer Landes geschafte Waare nicht hingeben, und ist er auch im Stande, das Geld dafür einige Zeit zu entrathen, so muß er solche dennoch in schlechtem Preiß fahren lassen, wenn er die Waare nicht wieder mit zurück nehmen, oder sich damit vieler Gefahr aussezen, und vergeblich einen höhern Preiß erwarten will.

Die Laboranten in Lauter sind die vornehmsten mit, und diese haben sich sogar entschlossen, ihre Brennöfen kalt stehen zu lassen, das Oleum aber, so sie zu Befriedigung ihrer besten Kunden nöthig haben, bey denen Laboranten in Bockau zu erkaufen, bey welchen sie 1000. und mehr Pfunde, ächte Waare à $5\frac{1}{2}$. Gr. — höchstens bekommen können, ohne zu wissen, wie sie es um solchen Preiß zu verfertigen im Stande sind. Bey dem zu schliessenden Contract war freylich auf alle Weise viel zu risquiren. Die Laboranten waren mit Abnehm- und Bezahlung des Vitriols von 3. Werkern, an 3500. Centner wenigstens gebunden; aber konnten sie nicht voraussehen, ob sie ihren Zweck mit Verkaufung des Oels in erhöheten Preiß erreichen würden und wie lange sie die Waaren hinsezen, und das Geld entbehren müssen, und der Vitriol alleine betrug auf ein Jahr gegen 8750. Rthlr. — — Hölzer, Retorden, und anders Gefäß, nebst Arbeiterlöhnen, machten auch einen starken Betrag.

Zu dem wollten viele mit in Contract treten, denen es am Vermögen fehlete; diese sollten so gut wie die wohlhabenden ihren zugetheilten Vitriol abnehmen und bezahlen, und sämmtliche Laboranten sollten, und musten für einander haften und dem Contract in Solidum unterschreiben.

In Ansicht dieser Umstände konnte man fast voraussehen, daß die Sache nicht practicable war, so lange nicht

6) der Landesherr, eine Octroi oder ein Entrepreneur alles Oleum Vitrioli denen contrahirenden Laboranten in einem billigen Preiß abnimmt, bezahlet und ganz alleine damit handelt. Die Laboranten hätten alle Orte ihres Waaren-Verschleisses, in- und auffer Lands genau anzugeben, und

keinem wäre alsdenn ferner erlaubet, an jemanden anders, als an dem Entrepreneur, einiges Oleum abzuliefern oder zu verkaufen.

Als ich ehemaln in dieser Sache arbeitete, und selbst in Loco war, so wurde nachstehender vieles Licht geben der Aufsatz angefertiget.

Es war nehmlich nöthig wegen dieser Sache in Lauter, mit denen allda wohnenden Hauptlaboranten gründlich zu communiciren.

Dieselben bezeigten ein grosses Verlangen ein dergleichen Project ausgeführt zu sehen. Denn einer wie der andere war entschlossen, sein Laboratorium stehen zu lassen, weil sie sich nicht einmal ein Tagelohn mehr damit zu verdienen wüsten, sie klagten dahmln sonderlich über 2. Aufkäufer Kaufmann Höhneten und Schuberten in Lauter, welche zeithero die Waare in Bockau gekaufet, und damit allenthalben, zu grossen Schaden und zum Nachtheil des Landes, die Preiße verderbet hätten. Sie wären dahero nun ganz unumgänglich genöthiget, gar aufzuhören. Unter andern führten sie an, daß dazumahln vor kurzen (es war Anno 1775.) Laukner und Cons. an einem ihrer Freunde zu Wien 4. Centner Oleum in einem ohnedieß elenden Preiße, den Centner 70. Gulden — zu liefern verabhandelt hätten.

Der Aufkäufer Schubert hätte es nicht so bald erfahren, als er entschlossen gewesen, das prävenire zu spielen. Doch wär es ihm nicht möglich gewesen, einen Tag eher als Laukner und Cons. nach Wien zu kommen; denn beyde eilen gleich sehr, und treffen zugleich ein, kommen auch zugleich beym Kaufmann zusammen, Schubert bot ieden Centner Oleum um etliche Gulden wohlfeiler, und dadurch nöthiget er jenen auch abzuschlagen. Nach langem Kampf, und vielmahligen Abschlagen zu grossem Vergnügen des Kaufmanns, welcher mit Lachen zugehöret, und nach langem Auctionsmäßigen Handel obtinirt endlich Schubert, der die 4. Centner Oleum, à 50. Gulden, statt erst behandelten 70. Gulden — hingegeben. Laukner und Cons. aber musten ihre Waare 30. Meilen wieder zurücke in eine andere Fabrique schaffen, ehe sie solche verkaufen konnten.

Nach der Meynung dieser Laboranten nun, könnte diesen, vor viele Menschen, vors Land, und vor die Gebürgischen Vitriolwerker, so schädlichen Umstände ganz gewiß abgeholfen, und alles zu grossen Vortheil wieder in Ordnung gebracht werden, wenn sich nur ein Entrepreneur finden wollte, der mit Landesherrl. Protection alles Oleum kaufte, damit ganz alleine handelte, und also damit ein Monopolium erlangte. (Ein Beweiß eines nutzbaren Monopolii in einem Land, wo man allen Monopoliis Feind ist.)

Die

Die Gebürgischen Vitriolwerker würden dabey auffer aller Gefahr gesezet, und aufrecht erhalten.

a) Der Preiß des ordinairen Vitriols wäre bey iedem Werke wie zeithero à Centner auf
$2\frac{1}{2}$. Thlr. — — wenigstens zu sezen.

b) Sämmtliche Laboranten wären recht wohl unter einem Hut zu bringen; sie bäten mit Verlangen, selber die Hand zu einem Contract und wünschten von Herzen die Sachen zu Stande zu bringen.

c) Das Hauptwaarenlager könnte in Lauter errichtet werden. Dieser Ort liege zur Einlieferung vor sämmtliche Laboranten sehr bequem, und gleichsam in der Mitte und an Hauptstrassen. Zu diesem Lager wäre ein Buchhalter oder Factor zu sezen, der die Handlung und Expedition vor seinem Principal besorgte.

d) Die Laboranten-Gesellschaft machte sich verbindlich, den Vitriol, auf allen drey Gebürgischen Werken abzunehmen, und baar zu bezahlen, dieserwegen mit solchen einen Contract zu schlüssen, und Obrigkeitl. confirmiren lassen.

Diese Gesellschaft liefert dagegen

e) das Oleum, tüchtige gute Waare in das Hauptlager. Die Waare würde in wohl verwahrten Flaschen und Kisten geliefert, und jeder Laborant führete seine Zeichen, welches nebst Nahmen auf Flaschen und Kisten zu sezen wäre.

f) Sämmtliche contrahirende Laboranten zeigeten sodann dem Entrepreneur die Orte ihres Verschleißes in- und ausser Landes, alle Fabriquen, Freunde und Abnehmer, nach Pflicht und Gewissen aufs genaueste an, und ließen sich zugleich vereyden, nicht 1. Pfund Oleum bey ansehnlicher Strafe ferner zuverhandeln, zu verführen, oder anders wohin zu liefern, als in das Hauptlager.

g) Die Gesellschaft der Laboranten, in Lauter, Bockau, Geyer, Lößnitz, und Johann Georgenstadt, würde auf eine gewisse Anzahl gesezet, und eingeschränket, welche in ehrlichen, tüchtigen und geschickten Leuten bestünde, wie denn auch eine ordentliche Innung aufgerichtet werden könnte.

h) Das Pfund ordinaire Oleum feurige, ächte Waare, wollten die Laboranten damaln für

— 9. Gr. —

und

und das weise, rectificirte Oleum das Pfund vor
— 10. Gr. —
ins Hauptlaager einliefern.

i) Würde Entrepreneur nöthig finden, mehrere Waarenlager in- und auffer Landes zu etabliren, um in solche die Waare aus dem Lauterer Waarenlaager zu beziehen, so müste solches ohne Zuthun der Laboranten geschehen, denn diese lieferten die Waare nur ins Hauptlager.

k) Die Laboranten versicherten dabey heilig, daß Entrepreneur sonderlich mit höchster Landesherrl. Protection mit der Sache glücklich fahre. Vorausgesezt, daß das Oleum bey allen Fabriquen in, noch mehr aber auffer Landes ganz unentbehrlich und die Waare, wenn die verderbliche Verschleiterung, woran man bey den Fabriquen selber keinen Gefallen hätte abgeschnitten, in nicht gar langer Zeit ganz gewiß in guten Preiß wieder gebracht würde, und wären schon im ersten Jahre dabey etliche tausend Thaler zu gewinnen, denn, wenn nur 3000. Centner Vitriol abgenommen, und consumiret würden, und davon

60000. Pfund Oleum

so die ohngefähre jährlich zu debittirende Quantität sey, eingeliefert, und diese mit — 4. Gr. Profit debittiret würde, woran nicht zu zweifeln, so mache dieses schon ein Betrag von

10000. Thaler — —

l) Die Laboranten könnten auch nöthigen fals genau und mit vieler Zuverläßigkeit, anzeigen, wie viel Oleum jährlich verthan worden, und noch zu debittiren sey. Ueberhaupt hätte sich Entrepreneur den besten Erfolg zu versprechen. Und hierzu sich zu wagen, wäre einzig und allein nur in so ferne schwer, weil 20000. Thlr. — baares Geld im Anfang darzu erforderlich sey.

m) Auf Befragen, was man von ausländischem Oleo zu befürchten hätte? sagten sie, daß weder das Englische, noch das Böhmische die Probe hielte. Jenes sey wie Wasser, und ohne Feuer, und also zu schwach, ohne allem Geist, folglich zu vielen Sachen gar nicht zu gebrauchen, und dieses zu dicke und unrein, wovon die Farben zu unlieblich ausfielen. Mit 1. Pfund sächsischem Oleo wären 10. Loth, mit 1. Pfund Englischen aber nicht 6. Loth Indigo zu präpariren, weshalb das Sächsische schlechterdings auswärts nicht zu entrathen sey, und sollte das Pfund einen Ducaten kosten. Vom Centner Sächs. Oleo, so nach Böhmen eingeführet worden,

und Fabrikeeisen, aus dem groben oder Landeisen machen. Es ist aber wohl möglich, daß von diesem groben zuweilen etwas unter das Fabrikeisen mit unterlaufen mag. Ehedem muste ieder Hammerschmid sein Zeichen auf das Fabrikeisen schlagen, damit er, wenn es schlecht war, dadurch überführet werden konnte.

Ein Blauofen hat alliährlich 250 und resp. 200 Klftr. Holz. Wenn sie Fabrikeeisen liefern, erhalten sie alsdenn noch extra ordinem, für 75 Centner Eisen 100 Klftr. Holz a 5 gr. 3 pf., was aber über 300 Klftr. ist, a 11 gr. 3 pf., es braucht aber ein solcher Ofen zu seinem Eisen- und Blechbetrieb alliährlich an 800 bis 1000 Klftr. Holz.

Rohrschmiden und Rohrhämmer.

Es sind zu Suhla 11 ganze, oder 22 halbe Rohrschmiden. Wenn diese alle arbeiten sollten, so müsten 60000 Röhre iährlich bestellet werden. Da man aber nach ietziger Beschaffenheit so vieler Gewehrfabriken wahrscheinlicher Weise aufs allerhöchste nur auf 20000 Stück alliährlich rechnen kann, so folgt natürlicher Weise, daß auch bey dem besten Nahrungsstande der Gewehrfabrike, dennoch nur 4 ganze oder 8 halbe Rohrschmiden mit Arbeit versehen, und eine allenfalls auf die Röhre, so ungeschäftet an die Büchsenmacher nach der Schweiz oder in die Reichsstädte, oder auch auf die Messen debitiret werden, gerechnet werden können. Mithin müssen allemahl 6 ganze oder 12 halbe Rohrschmiden, ohne Arbeit seyn; Wenn sie aber alle die vorhandene Arbeit gleich vertheilet bestritten, müste wieder folgen, daß keine einzige bestehen könnte, sondern, da ihr Verdienst nicht hinreichend, ihre Leute und das Werk in baulichen Würden zu erhalten, insgesamt zu Grunde gehen müsten.

Diese unschickliche Proportion der Rohrschmiden gegen die Anzahl der übrigen Fabrikanten, rühret vermuthlich aus den ältern Zeiten her, wo vielleicht von Suhl aus, eine große Menge bloßer Röhren an die Büchsenmacher und Schäfter anderer Länder weit und breit verschicket wurden. Jetzt sind nicht einmal so viel im Gange, als diese hier erwähnte Berechnung bestimmt, sondern beynahe $\frac{2}{3}$ derselben liegen wüste, und kann wegen Baufälligkeit nicht darauf gearbeitet werden.

Die Eigenthümer derselben, theils Witwen und Kinder, theils verarmte Menschen, welche als Holzhauer um Tagelohn arbeiten, haben durch dieses Eigenthum noch weniger als nichts, denn sie müssen die Steuern

und den Zinnß davon geben, und sie können sie, so gern sie auch wollten nicht einmal los werden, denn niemand kauft sie ihnen ab.

Die beyden besten Rohrschmide waren a. 1776 Ernst Friedrich Riesig, und George Ernst Grieber, die auch gute demascirte Arbeit machten.

Ein Rohrschmidt, wenn er arbeitet, entrichtet für ein Tagewerk, nehmlich für 18 Röhre, einen Schrenckenberger, oder 3 gr. 6 pf., welches auf iedes Rohr $2\frac{1}{3}$ pf. beträgt.

Es bleibt bey den Rohrschmiden noch die Streitfrage zu erörtern übrig, nehmlich:

Welches ist besser und vortheilhafter, eine Rohrschmiede, oder ein Rohrhammer?

Ein Rohrhammer und Rohrschmiede arbeiten gleiche Tagewerke, und der Unterschied der mehrern oder wenigern Arbeit liegt bey beyden, nur in bessern abgerichteten Leuten.

Auch geben sie beyde gleichen Preis. Mithin ist in soferne bey ihnen kein Unterschied; allein

Ein Rohrhammer erspahret täglich 6 Gr. an einem Mann, den er weniger hält, und macht aus einem Centner Eisen 12 Röhre von gleicher Güte und Stärke; wenn die Rohrschmiede dergleichen daraus nur zehen Stück schmiedet, wodurch der Rohrhammer an jedem Rohr in Eisen 1 Gr. $7\frac{1}{5}$ Pf. gewinnt.

Dahingegen kostet ein Hammer an 600 Rthlr. mehr zu erbauen, und verlangt auch alljährlich an 60 Rthlr. mehr an Reparaturkosten, als eine Schmiede.

Daher man nunmehr schliessen kann:

1. Wenn eine solche Hammermaschine das ganze Jahr zu arbeiten hätte, so wäre sie vortheilhafter als eine Schmiede, denn der Profit übersteigt den höhern Aufwand in Absicht der Interessen des Anbaues, und des mehrern jährlichen Bauaufwandes.

2. Bey mäßiger Arbeit könnte man die Schmiede und den Hammer für gleich annehmen. Endlich

3. Bey liegender oder sehr weniger Arbeit der Fabrike, ist der Hammer für den Besitzer schädlicher als die Schmiede.

Und obwohl einige vorgeben, daß die Röhre des Hammers hart fleckigt, und nicht so gut, als bey den Schmieden wären, so erkennen doch die Rohrverschrauber insgesamt, daß kein Unterschied darunter sey, sondern man fände zuweilen harte Flecken in den Röhren der Schmieden

und

und in den Röhren der Hämmer, und dieses in gleicher Verhältniß, es käme aber solches von dem Eisen, sey auch nicht schädlich, denn dergleichen harte Flecke giengen nicht durch.

Ladestockmacher

Waren anno 1776. drey Gebrüdere Job, so die Ladestockfabrike, worauf sie ein Privilegium privativum haben, in Compagnie betrieben. Sie sind mit den gewöhnlichen Schlossern, so Fromberger genennet werden, zünftig. Vor diesem wurden mehrentheils hölzerne, und nur zuweilen einige wenige schlechte eiserne Ladestöcke zu Suhl gemacht, ein gewisser Bürger aber von Solingen wurde vor ohngefähr 60 Jahren bey Einführung der stählernen Ladestöcke mit diesem Privilegio begnadiget, und legte zu dem Ende das Schleifwerk allhier an.

Da nun die jetzige obgenannten Fabrikanten dieses Schleifwerk erkauft, so haben sie mithin auch dieses Privilegium mit überkommen. Sie machen ihre Ladestöcke aus raffinirten Stahl von Heinrichs und nur nach der Schweitz werden einige eiserne gemacht. Wenn der beste Stahl im Feuer versehen wird, nemlich: wenn er nach dem Härten zu sehr angelaufen, d. i. in allzustarkem Feuer seiner Härte wieder beraubt wird, so bleibt er beym Biegen wie Eisen stehen, allein man darf nur einen solchen Ladestock wieder gehörig federhaft härten, so wird er wieder gerade springen, wenn er gerade gebogen wird. Es ist also kein hinreichender Beweiß, daß ein Ladestock von Eisen ist, wenn er auch beym Biegen wie Eisen stehen bleibt.

Diese Fabrikanten haben 4 Claftern ordinair. Holz a 5 Gr. 3 Pf. und 20 Claftern extraord. a 11 Gr. 3 Pf. alljährlich zugeschrieben.

Solche bedürfen sie, wenn die Fabrike nur sehr mittelmäßig gehet, wenn sie aber gut im Gange ist, müssen sie 40 Claftern haben.

Bajonetmacher

Sind eigentlich Waffenschmiede und nicht zünftig, sondern vor diesem aus Sohlingen anhero gekommen.

Erhard de Kummer war noch der einzige anno 1776. von dieser Art, die übrigen sind zwar auch gelernte Waffenschmiede von ihrem

Vater, sind aber bey den Büchsenmachern Meister geworden, weil diese immer die unzünftigen Bajonetmacher verfolgen, und sie gern völlig ausrotten möchten, ob sie gleich selbst kein Bajonet machen können. Ein solcher Waffenschmidt, wie Kummer, macht auch Sohlinger Klingen, und allerhand Schanzzeug.

Dergleichen Leute sind der Aufmerksamkeit des Staats würdig, und man sollte sie nicht eingehen lassen, weil, wenn dergleichen mehrere würden, des guten hiesigen Eisens wegen, so zu allen Klingenentrepriesen der Armee geschickt, das Geld nicht mehr dafür ausserhalb Landes geschaffet würde.

Bajonetschleifer

Sind auch nicht zünftig, sondern wer eine Schleifmühle hat, und das Metier verstehet, kann es auch treiben; sie schleifen nicht nur Bajonets, sondern auch allerhand schneidende Instrumente, polieren, aber nicht ins Feine, sondern dieses muß durch die Handpolirer geschehen. Dann obwohl einer von ihnen vermittelst an seinen Werken anzubringenden Scheiben, der englischen Politur, die nur ins weißlichte fällt, nachzuahmen sich getrauet, so glaubt er doch nicht, daß er es den Handpolirern gleich thun könnte.

Die Steine, so in Hennebergischen Sächsischen Antheile gebrochen werden, sind für diese Schleifmühlen zu grob, und müssen aus dem Gothaischen genommen werden.

Handpolirer

Sind elende Leute, Kinder und Weiber, sie poliren aber schön mit der Hand, und nach der Meynung aller Kaufleute und Kenner besser als die Engländer, massen die englische Scheibenpolitur immer noch weißlich ist, die hiesige Handpolitur aber ins schwarze fällt. Sie wissen überhaupt wenig von englischen Maschinen, ohnerachtet sie zugeben, daß man mit Scheiben mehr Arbeit verfertigen, mithin auch wohlfeiler poliren könnte. Sie poliren übrigens alles, es sey noch so groß oder noch so klein, mit der Hand, und zwar aufs allerfeinste, oder auch nur mittelmäßig, so wie es verlangt wird.

Büchsenmacher oder zu Suhla Schlosser genannt.

Theilen sich ihrer verschiedenen Arbeit nach in gewisse Classen, als:

1) Rohrverschrauber.
2) Schloßmacher.
3) Zeugmacher, und diese wiederum
   a) in Plattenmacher, und
   b) Garnituresmacher.

Nur einige wenige haben sich beflissen, alles was am ganzen Gewehr von Büchsenmacherarbeit ist, selbst verfertigen zu können, die übrigen alle machen nur Stücken, woraus denn die verschiedenen Classen derselben entspringen. Sie müssen alle einerley Meisterstück, nemlich einen ausgezogenen verschraubten Büchsenlauf und ein tüchtiges Schloß machen. Wann nun ein bloßer Garniturmacher, Meister wird, so kann er nichts von diesen machen, sondern läßt es sich von einem andern verfertigen. Wer also nur das erforderliche Geld fürs Meisterwerden bezahlt, und ein Feuerrecht hat, wird auch als Meister angenommen. Daher entstehen schlechte Meister, welche, da die Kaufleute keine Arbeit bey ihnen machen lassen können, auch nicht zur Galanteriearbeit geschickt sind, sich auf Trödeley und heimlichen Gewehrhandel legen, auch beständig Klagen über die Kaufleute führen, daß sie ihre Arbeit nach Gunst austheilen und viele Meisters negligirten ꝛc.

Die Anzahl der Meister ist auch nach Proportion der Fabrike zu geringe, vorzüglich aber fehlt es bey grossen Lieferungen an der zureichenden Menge tüchtiger Schloßmacher. Denn wenn man auf zwey Meisters auch allemal noch einen Gesellen oder Jungen, mithin einen jeden Meister wöchentlich vier Schlosse anrechnet, so werden dreyßig Schloßmacher (als soviel jetzt höchstens vorhanden) jährlich nicht mehr als 6240 Schlösser machen.

Wenn nun aber ein Büchsenmacher zu der Zeit, da keine Gewehrlieferungen sind, sich dennoch mit Galanteriearbeit nach Schmalkalden, so wie die zu Mehlis und Zelle, erhalten könnte, und die Schloßmacher als die geschicktesten unter ihnen, sowohl zu dieser als auch zu andern feinen Galanteriestücken und allerhand Stahlarbeit die Fähigsten sind, und daher die Menge der Meister bey diesem Gewerke, der Fabrike und dem Publiko zu keiner Zeit zur Last fallen kann, sondern die Fabrike vielmehr dadurch in dem Stand gesetzet wird, alle

nur mögliche Bestellungen ohne Zuthun fremder Fabriken, und Einführung fremder Stücken selbst zu besorgen, hierzu auch noch kommt, daß ein Meister, wenn er ja verarmet, wieder als Geselle bey andern Meistern arbeiten kann, auch durch mehrere Meister, die sich verheyratheten, die Vermehrung der Menschen im Staate befördert wird, und daher auch der Meister aus Liebe zu seinem Weibe und Kindern nicht ans Emigriren gedenket, wenn nur eine Möglichkeit sich zu ernähren noch übrig bleibt, anstatt daß, wenn man bloß auf viele Gesellen zu Zeiten der nothwendigen Arbeit reflectiret, diese leicht aufsäßig werden, sich für wichtige Personen betrachten, und wenn man sie dafür nicht erkennen will, sogleich unter sich verabreden, eine allgemeine Auswanderung, besonders an solchen Orten, wo man zur äussersten Strenge nicht gerne Zuflucht nehmen will, bewürken; so folgt hieraus, daß bey solchen Gewerken, die, wenn sie auch noch so sehr zunehmen, dennoch sich der Möglichkeit nach ernähren können, und ihre Vielheit in gewissen Fällen nothwendig, die Erleichterung des Meisterrechts soviel als nur immer möglich zu befördern, vorzüglich aber die Klasse der Schloßmacher vor allen andern zu favorisiren seye.

Das Meisterwerden, bey einem Büchsenmacher, hat bisanhero für Feuerrechte, Muthgeld, Meistersprechen, Meisterstück und Handwerkszeug, an 180 fl. einem angehenden iungen Meister gekostet. Wer nun das Geld gehabt hat, er mochte seine Profession verstehen oder nicht, wurde angenommen, und ein geschickter, doch armer Geselle durfte sich hier, Meister zu werden, gar nicht einfallen lassen, denn wenn es sich ia einer ankommen ließ, und, weil er kein eigenthümliches Feuer bezahlen konnte, ein Zinnsfeuer für 3 oder 4 fl. alliährlichen Zinnßes, annahm und erhielt, sich aber wegen der übrigen Kosten in Schulden steckte, und nun bey schlechten Zeiten seine Zinnsen nicht abführen konnte, so schickte ihm der Amtsverwalter nicht nur alle Wochen Execution, sondern verschrieb ihm nicht einmahl Kohlholz, er konnte also nicht arbeiten, weil er keine Kohlen hatte, und war daher um so viel weniger im Stande, seine Zinnsen abzuführen. Bey solchen Umständen ist es nicht zu bewundern, daß dieses Metier, da es beym Meisterwerden so vielen Nachtheil hat, immer in Absicht der übrigen Fabrikanten a Proportion zu geringe geblieben ist, ia ein Junge, der sich aufdingen lassen will, muß schon an 2 Thlr. bezahlen, daher denn nicht

einma

einmahl arme Meistersöhne aufgedingt werden können, maßen ihr armer Vater dieses Geld nicht aufzubringen vermag.

Um diesen abzuhelfen, hat man schon ehemalen folgende Vorschläge gethan, als:

1.

Damit ein ieder Büchsenmacher auch seine Profession rechtschaffen erlerne, möchte er, ehe er Meister werden kann, wenigstens 3 Jahre als Geselle gearbeitet haben; doch wäre das Auswandern nicht nöthig.

2.

Wann sich bey diesen Gewerke iemand, Meister zu werden, meldete, bezahlte er nicht mehr, als 8 gr. Muthgeld, er machte hierauf seiner Classe in der Arbeit, worauf er sich vorzüglich beflissen, ein Meisterstück, nehmlich entweder

Ein ausgezogenes und verschraubtes Büchsenrohr oder
Ein gutes tüchtiges feines Schloß, oder
Eine eiserne und eine meßingene vollständige feine Flintengarnitur oder
Eine eiserne und eine messingene Flintenplatte und zugehörigen Schrauben, nebst ein paar eisernen französischen und ein paar Pistolenplatten, von geschlagenem Messing.

3.

Die Erbfeuer verblieben zwar; allein einem ieden angehenden iungen Meister möchte, wenn er es verlangte, von Seiten des Amts zu Suhl ein Zinnsfeuer a 6 gr. alliährlich, einem solchen aber, der ein feines Schloß verfertigte, solches a 3 gr. verliehen, bey dieser Verleyhung aber den Amtmann für die Ausfertigung 12 Groschen, und dem Amtsverwalter, für das Eintragen des Zinnsfeuers 4 groschen bezahlet werden. Solchergestalt würde ein Erbfeuer auch zu erkaufen niemals höher als einen Carolin zu stehen kommen, und die Gesellen würden sich weteifernd bestreben, gute Schlösser machen zu lernen, maßen sie in so fern, wenn sie Meister würden, und ein Zinnsfeuer annähmen, besonders saforisiret wären, und dieses ihnen auch Ehrbegierde erregte.

4.

Für das Meistersprechen bezahlt alsdenn ein solcher angehender Meister nicht mehr als 10 fl. und der ein tüchtiges Schloß als Meisterstück verfertigte, nur 8 fl. in die Lade zu den nöthigen Bedürfnissen des Gewerkes.

Alles Tractiren und Schmausen, auch aller anderer Aufwand würde dabey ernstlich untersaget, oder der Obermeister, so gegenwärtig gewesen, wäre in 5 fl. Strafe verfallen. So bezahlte auch ein angehender Junge nicht mehr, als 16 gr. an das Gewerk, der Meister aber, so ihn annähme, gar nichts, und der Landesherr erließe diesem Gewerke dasienige, was bisanhero sowohl von Meistersprechen, als auch von Jungenaufdingen in die Amtsverwalterey bezahlet worden.

5.

Das Gewerk der Büchsenmacher erhielt nicht nur vor alle übrige Fabrikfeuerarbeiter, das möglichst näheste Holz, sondern ieder Meister empfinge auch sein volles alliährliches Holzquantum a 20 Klaftern, es möchten viele oder wenige Gewehrbestellungen seyn, damit ein Meister, wann er auch für keinen Gewehrhändler zu arbeiten hätte, sich dennoch mit Galanterie und anderer Eisen- und Stahlarbeit erhalten könnte, und nicht zum Hausiren und Landlaufen gezwungen wäre, und da auch alliährlich, ieder mehr als 2 Klaftern Buchenholz, zu Einsetzung der Garnitures ꝛc. bedarf, so möchte ihnen künftig a proportion mehr Buchenholz, als bisanhero geschehen, gegeben werden. Ferner, da auch die Gewehrhändler sich nicht mehr an die alte Observanz und eingeführte Schranken der Gewerke binden, sondern ohne Unterschied ihre Sachen machen lassen, wo sie wollen, so möchte, so wie die Gewerke per possessionem immemorialem zu verlangen berechtiget sind, auch anbefohlen werden.

6.

Daß dem Gewerke der Büchsenmacher alle eiserne Garnitures bey dem Gewehre, desgleichen alles Ausfeilen der meßingenen Garnitur einzig und allein, das Gießen in Meßingenen Gewehrstücken aber den Büchsenmachern und Gürtlern oder Gelbgießern promiscae zustehen möge. Ein Gewehrhändler, so wider diese Ordnung handelte, wäre in 6 fl. der Gürtler aber, so es annähme, in 3 fl. Strafe verfallen, ich glaube aber, es ist dieses, so wie vieles andere, bey Vorschlägen geblieben, und weiter nicht darauf attentirt worden.

Graveurs.

Sind hier sehr geschickt. Sie graviren, sowohl erhoben, als vertieft, in alle Metalle, vorzüglich aber legen sie Gewehr und stählerne Galanteriestücke mit Gold und Silber aus. Ja die geschicktesten unter ihnen, rühmen sich, die Engländer und Franzosen hierinnen weit zu über-

übertreffen, maßen diese nur in weichem Stahl, Gold und Silber einzulegen wüsten, aber den harten Stahl auf diese Weise zu behandeln gar nicht verstünden, daher iene Waare dem Roste sehr leicht ausgesetzet wäre.

Sie arbeiten theils für die Spangenbergische Handlung, theils für Horneffer, sie liefern auch Stücke nach Schmalkalden, und sonst an Fürstliche Höfe oder particuliers die es bestellen, außerdem ist ihr Abgang im Ganzen nicht groß.

Allerhand freye Künstler.

Dieses sind mehrentheils Goldarbeiter, so für freye Künstler erkläret worden, und daher kein Concessionsgeld erlegen dürfen. Einige unter ihnen vergolden in Eisen und Stahl, und machen Französische vergoldete Laufte. Zu den Künstlern überhaupt, könnte man auch noch aus vorhererwähnten Zünften verschiedene, doch nur einzelne Personen zählen. So giebt es zum Exempel, unter den Graveurs feine Petschierstecher in Stahl, Zierrathsbanzen, auch Formen und Matricenverfertiger. Eben so sind unter den Schlossern auch einige, so grobe Galanterie nach Schmalkalden, chirurgische und sonst feine Instrumente Französisch blau, versilberte und vergoldete Stahlarbeit, weise und gelbe tombackne Gewehrgarnitures, Windbüchsen, Reißzeuge und Feuerspritzen verfertigen.

Der geschickteste unter ihnen, war ein gewisser Karges, so die feinste englische Galanterie-Stahlarbeit dergestalt bearbeitet, daß Kenner dieselbe sogar der schönsten Arbeit der Engländer selbst vorziehen.

Büchsenschäfter.

Sind a Proportion aller nur möglichen Bestellungen, so sich erwarten lassen (wozu 20000 als das höchste angenommen) in der Anzahl zu viele, denn wenn man annimmt, daß unter zwey Werkstätten, nur eine einen Gesellen oder Lehrjungen hat, und in so ferne nur iede als anderthalb Mann gerechnet wird, so können füglich 500 Gewehr alliährlich in ieder Werkstadt geschäftet werden. Mithin gehören zu 20000 Gewehre zu schäften, nicht mehr, als 40 Werkstärte oder Meister. Es waren aber a. 1776 56 gegenwärtige Meister und 15 Abwesende

die nemlich bey den Regimentern als Büchsenschäfter stehen, vorhanden, und in soferne, wenn man auch dieienigen, so bey den Regimentern stehen, und in Absicht der Fabrike als todt zu betrachten sind, gar nicht in Rechnung bringt, dennoch noch immer 16 Meister völlig überflüssig.

Die büchenen Schäfte sind bis anhero durch besondere Schafthauer gespalten, und mit der Axt zugehauen worden.

Man hat zwar zu Erspahrung des Holzes das Project formiret, dieselben, so wie die Nußbaumen Schäfte, zu schneiden. Es ist aber, nach Aussage der Schäftermeister, ein solcher geschnittener büchener Schaft, in Absicht der Haltbarkeit und Dauer, völlig untauglich, massen die gleichen Jahre des Holzes nicht dabey beobachtet, auch alles schadhafte, als widriger Wuchs, Aeste und andere Unartigkeiten, mit hinein geschnitten werden. Und da dergleichen geschnittene büchene Schäfte öfters schon unter den Händen, während dem Schäften, entzwey gehen, folglich solche Schäfte, wenn sie eingeführet würden, der Fabrike zu großem Nachtheil gereichen und keine fremde Puisance bey ihr künftig mehr Bestellungen in büchenen Schäften machen dürfte; So scheinet derienige, so dieses Project formiret, auf die höchstnöthige Haltbarkeit und Dauer der Schäfte, so wenig als auf die gute Renommé der Gewehrfabrike sein Augenmerk gerichtet zu haben.

Hierbey ist annoch eine Frage zu erörtern:

Ob es nehmlich in Absicht der Haltbarkeit und Dauer nützlicher sey, das Infanteriegewehr mit büchnen oder nußbaumen Schäften zu versehen?

Der mehreste Theil der Schäftermeister behauptet, daß obwohl ein iunger frischer büchner Schaft, einem alten nußbaumenen, der schon stockend und fehlerhaft, vorzuziehen, doch das iunge ins Helle fallende nußbaumene Holz von dem alten braunen, sehr merklich zu unterscheiden sey; Wenn man daher die alten braunen Schäfte ausschösse, und sie nur zu Galanteriegewehr anwendete, das iunge nußbaumene aber zu Comisgewehr emploirte, so wäre dieses letztere dem büchenen, wegen seiner Zähigkeit und Dauer ungleich vorzuziehen.

Man bemerke hierbey, daß die Schäfter lieber buchenes, als nußbaumenes Holz schäften, weil sie mehr und leichter arbeiten können; allein das büchene Holz ist mehr zum reißen geneigt und springt gern auswärts gegen die Mündung. Es ist auch, in so fern ein neues Stück anzusetzen, schwe-

rer

rer, als Nußbaum, zu leimen, und ihm daher nicht leicht die gehörige Haltbarkeit und Dauer wieder zu geben. Auch wirft sich das büchene Holz gern, und ziehet sich krumm, reißt auch leichter von der Luft auf, als das nußbaumene.

Gewehrhändler.

Waren a. 1776. 8 an der Zahl, allein einige unter ihnen, hatten in ein und mehreren Jahren keinen Debit gemacht, als deren waren, die Handlung Rössel und Anschütz, die Wittwe Heymin, Nikolaus Pöstel, und der Rohrhammermeister Klette, als welcher letztere nur den Namen, als Kaufmann, pro forma führet. Unter den andern war die Spangenbergische Handlung die vornehmste in fremden Commisbestellungen, und hatte a. 1776. 1500 und a. 1775. 1150 Stück, meistens dänische Seeflinten zu liefern.

In Galanteriegewehr machte Johann Gottlieb Hornäffer den stärksten Debit, und hatte viele Bestellung nach Liefland, Curland und Estland. Rechnete man nun den Meßhandel von Lorenz Sauer und Söhnen, desgleichen noch kleine Commisbestellungen und einzelne Röhre und Schlosse, so dieser, und Johann Matthäus Pöstel debitirte, so könnte man incl. einzelner Bestellungen den Debit dieses Jahres (1776) auf 3000 Stück rechnen.

Benachbarte Werke.

Zella liegt eine Stunde von Suhla, und Mehlis ist nur eine halbe Stunde von Zelle. Sie sind Gothaische Gewehrfabriken, können aber beyde zusammen nur als ein Körper betrachtet werden. Sie haben jede einen Eisenhammer, wo sie eben das Eisen von gleichen Eisensteinen wie zu Suhla, machen. Die übrigen Hämmer haben sie alle eingehen lassen müssen, weil der Herzog von Sachsen-Gotha auf seinem eigenen Hohenofen alles Eisen und Blech für sein Land machen läßt, und deshalb war auch 1776. auf jeden Centner Hennebergischen Churfächsischen Eisen und Blechs 1 Rthlr. Impost gelegt.

Zu Zelle ist noch eine gangbare Rohrschmiede, und ein gangbarer Rohrhammer, die übrigen aber sind eingegangen und liegen wüste. Alles Gewehr, was daselbst verfertiget wird, ist schlecht, und wenn ja

hier und da noch etwas feines zum Vorschein kommt, so ist es von geschickten Fabrikanten zu Suhla gemacht. Es sind zwar an die dreyßig Schlosser zu Zelle und noch mehrere zu Mehlis, die wenigsten unter ihnen aber sind Büchsenmacher. Diese letztern verfertigen einiges schlechtes Gewehr, kaufen auch öfters den Suhler Ausschuß auf, laufen weit und breit damit hausiren herum, und geben sich für Suhler aus, weil sie aller Orten in einem so schlechten Credit stehen, daß ihnen niemand mehr abkaufen will, auch arbeiten sie in grossen Garniturstücken, als Biegeln für die Seeflinten, Pistohlenplatten ꝛc. an die Gewehrlieferanten nach Suhla, die bey ihnen immer als in grober Arbeit geübet, bessern Preis finden. Sie arbeiten ferner in einigen einzelnen Commißstücken an die Gewehrfabrike von Schmalkalden, wenn daselbst Heßisches Commißgewehr gemacht wird.

Alle übrige Schlosser zu Zelle und Mehlis arbeiten grobe Eisenwaare nach Schmalkalden, nur mit dem Unterschiede, daß die zu Mehlis sich des Trödelns fast gar nicht, sondern einer beständigen Arbeit befleißigen, ob sie gleich zuweilen wenig einbringt, die zu Zelle aber sich noch schwer zu anderer als zu ihrer Büchsenmacherarbeit entschliessen können, und daher lieber weit und breit hausiren herum laufen. Beyde Oerter haben wenig und keine Gewehrbestellungen.

Steinbach liegt drey Stunden von Suhla und zwey Stunden von Zelle und ist Heßisch. Daselbst werden nur einzelne ganz grobe Gewehrstücke nach Schmalkalden und auch wohl Schraubenwerk und Seeflintenbiegel, an die Gewehrlieferanten nach Suhl gemacht, denn diese geben ihre Arbeit aller Orten zu machen hin, und schreyen immer mit, daß ihre Fabrikanten keine Nahrung haben. Ausser diesen einzeln Gewehrstücken (denn zu ganzen Gewehren und zu einem Handel damit, ist gar kein Verleger da) arbeiten sie nach Schmalkalden in grober Galanterie- und Eisenwaare und sind ausser Drath- und Eisenhämmern auch eine grosse Menge Galanterieeisenfabrikanten daselbst, doch kann es mit Schönau, so eine halbe Stunde von Steinbach liegt und auch Heßisch ist, als eins gerechnet werden; dieses Dorf hat eine Rohrschmiede und vier Schloßmacher, so ihre Arbeit nach Schmalkalden an die dortige Gewehrfabrike absetzen, alle übrige sind auch Schmalkalder Eisenarbeiter.

Schmalkalden, so fünf Stunden von Suhla und zwey Stunden von Steinbach in Heßischen liegt, hat eine Gewehrfabrike, so einem

ein-

einzigen Manne eigenthümlich gehört, daher denn auch alle Fabrikanten in einigen wenigen Häusern bey einander wohnen, und nur ohngefähr aus zehen Meistern an Schäftern und Büchsenmachern zusammen genommen, bestehen, so aber keine Gesellen fördern, denn ihre Gesellen und Lehrjungen werden in heil. römischen Reich und auch weder zu Suhla noch in andern Fabriken, für zünftig geachtet.

Diese Gewehrfabrike arbeitet nur für den Landesherrn. Hat sie nun landesherrliche Bestellungen, so ihre Kräfte übersteiget, so nimmt sie alle übrige benachbarte Fabriken mit zu Hülfe, und hat sie dergleichen landesherrliche Commißbestellungen nicht, so liegt sie müßig, oder arbeitet auf einigen Vorrath, denn Galanteriegewehr macht sie wenig, weil sie eines Theils darzu keinen Verleger hat, andern Theils es ihr hierzu auch an geschickten Leuten, und auch der Debit dazu fehlet.

Nahe bey Schmalkalden etwa anderthalb Stunden davon, sind ferner die reichen und guten Eisenbergwerke, und auch ein Salzwerk gleich bey der Stadt. Ihre Stahlfabriken, sind in allen Landen auch bekannt genug, weil ihr Stahl vorzüglich nach Amsterdam und in die See-Städte gehet, und daselbst schon unter die courranten Waaren mit angenommen ist.

Die größte Nahrung von Schmalkalden aber, ist noch der grosse und weit ausgebreitete Handel mit allerhand Eisenwaaren, womit einige dreyßig bis vierzig Kaufleute theils en gros handeln, und auch wohl Pistolen und Puffer darunter verpacken, theils die Messen damit beziehen. Es sind daher viel Fabrikanten daselbst so darinnen arbeiten, und die Schlosser zu Steinbach, Mehlis und Schönau aßistiren hierinnen auch. Diese Eisenwaaren bestehen in Schmiedewerkzeuge, Amboßen, Waagestengel, alle Sorten Leuchter, Drathketten, Vorlegeschlösser, geschmiedete Brat- und Kochpfannen, Feilen, Schusterwerkzeug, Werkmesser, Jägereisen, Feuerzeuge, Striegeln, Brenn- und Toppeeisen ꝛc.

Die Heßische Gewehrfabriken sind also in Absicht fremder Bestellungen für gar nichts, und die zu Zelle und Mehlis für so geringe zu achten, daß die Suhler Fabrike nicht nur zu allen Zeiten das Haupt unter ihnen gewesen, sondern es auch noch ist.

Einige wahrscheinliche Fehler bey Suhla.

Die Fabrikenhämmer müssen ihr bedürfendes Holz fünf bis sechs Stunden weit hohlen, und für ein Fuder Kohlen 3 Rthlr. Fuhrlohn geben, da hingegen der daselbst liegende Hoheofen jährlich in der Nähe 1200 Claftern zu 5 Gr. 3 Pf., und 1000 Claftern zu 11 Gr. 6 Pf. erhält, und ihnen also das nahe Holz benimmt.

Es fehlen ihnen auch gute Eisenzechen, indem anno 1776. nur zwey gangbare mit drey Mann belegte Gruben schlechten Eisenstein hergaben, dahero sie unter dem Titul Schmalkaldner, Stahlberger und Mumler aus Hessen, und zu Flößen unter dem Titul Saalfelder, Grossenkunzdörfer, Neustädtsächsisch und Schwarzburgischen, und zwar $\frac{2}{3}$ Schmalkalder und $\frac{1}{3}$ Saalfelder verbrauchen müssen.

Endlich glaube ich hier am schicklichsten noch etwas von den mir bekannten Gewehrpreißen anzuführen, um Sachverständigen deren Verschiedenheit zu überlassen.

Gewehrpreiße.

Die Berechnung eines kayserlichen Commißgewehrs, nemlich was in Böhmen von den Liferanten gewöhnlicher maassen den Meistern gegeben wird, und was bey ersterm für Kosten dabey auflaufen, ist in Kayfergeld folgende:

1) dem Rohrschmiedt für das rauhe Rohr	1 Fl.	33	Kr.
2) dasselbe zu verfertigen "	"	18	"
3) ein Schloß mit zwey Batterien "	1 "	44	"
4) dem Zeugschmiedt für die Garnitur "	"	42	"
5) das Bajonet und Wischer "	"	32	"
6) der Ladstock " "	"	21	"
7) der Schaft " "	"	29	"
8) das Zusammenrichten und Bajonet Aufpassen	"	10	"
9) die Bajonetscheide "	"	7	"
Summa	5 Fl.	56	Kr.

nun rechnen sie 6 Kr. Fracht bis Prag und 12 Kr. Unkosten pro Stück, weil sie so lange, als man die Gewehre probiert, drinnen bleiben, die

die Gewehre die angenommen werden, wieder zusammen richten und freylich viele Kosten haben.

Für ein solches probiertes Commißinfanteriegewehr mit buchenen Schaften, eisernen Ladestock mit der Feder, einer Batterie zur Reserve eisernen Mandirung, Bajonet mit Scheide und Flintenstein, erhalten sie 6 Fl. 35 Kr. für einen Carviner 5 Fl. und für 1 paar Reuterpistolen mit einem eisernen Anhängladestock 5 Fl. letztere aber beyde Carviner und Pistolen mit nußbaumenen Schäften.

In Suhle verlangt man für ein complet Infanteriegewehr mit holländischer Wasserpfanne nußbaumenen Schaft und meßingner Garnitur 7 Rthl. bis 7 Rthl. 8 Gr. und rechnet nur 5 Gr. ab, wenn der Schaft von Buchenholz ingleichen 5 Gr. wenn die Garnitur von Eisen. Ordinaires Gewehr von 18 Kugeln aufs Pfund, kostet 6 Rthl. 8 Gr. daselbst, in sächs. Currantgeld.

In Liege zahlt man für ein Infanteriegewehr nach preußischem Fuß nehmlich runder Lauf im Caliber 18 Kugeln auf das Pfund, zwey Federn eine zum Bajonet, eine zum Ladestock, ein hohl dreyeckigt Bajonet mit Scheide und an dem Bajonet ein Ring, ein halbrundes glattes Schloß, stählerner Ladestock samt Zieher, meßingne Garnitur und Ladstockröhrlein, nußbaumner Schaft, fein ausgearbeitet und gut polirt 5 Rthlr. 8 Gr. nach sächsischem Geld.

Freyheiten einiger Churſächsischen Hammerwerker.

In der den Gewerken des Altenberger Zwitterstocks sowohl, als des von Bünau zu Lauenstein unterm 26sten Februar 1697. ertheilten Conceßion, zu Wiederanrichtung des vor alten Zeiten zu Schmiedeberg gangbar gewesenen Eisenhammers, wird ihnen nachgelassen:

1) Zwey Hoheöfen, 2 Frisch- und 1 Zerrenfeuer, 1 kleinen Stichofen, 2 Staab- 1 Zayn- 1 Waffen und 2 Blechhämmer, und zwar letztere sowohl zu Staabeisen, als zu Blechen zu gebrauchen; 1 Zinnhaus, 1 Rohrschmiede, 1 Mahlmühle, und bey selbiger das schwarz und weis backen; nicht weniger ein Malz- und Brauhaus, auf Schmiedebergischen und des von Bünau Grund und Boden, als mit welchem letzteren

teren Vergleich und Abkommen zu treffen sey, an dem Weyseritzwasser anzulegen;

2) bey solchem Werk, gegen Erlegung der Fleischsteuer zu schlachten.

3) Die Bedürfnisse am Holze auf der Weyseritz, alsdenn, wenn die Churfürstliche Flöße vorbey, nachzuflößen;

4) auf solchem Werke Stahl zu machen und selbigen, nebst dem Blech und allen andern Waaren, jedoch gegen Abstattung des Geleits und Accises, frey zu verhandeln;

5) sich der Wege und Straßen zur Anfuhre des Eisensteins und Holzes frey und ungehindert zu bedienen, auch da es nöthig und unschädlich, neue Wege durch die Wälder mit Vorwissen der Churfürstl. Beamten hauen zu lassen.

6) Den Gerichtszwang, ohne Beeinträchtigung der auf Churfürstl. Bergamtsrevier gelegenen Grubengebäude, zu exerciren.

Doch daß sie

1.) auf die Churfürstl. Wälder nicht die geringste Reflexion machen, sondern das Werk lediglich mit ihren eigenen, Bärenburgischen und Schmiedebergischen Gehölzen betreiben.

2.) Das Werk, wenn es zu Stande gebracht, also, daß sie dabey bestehen und künftig keinen Mangel an Hölzern leiden möchten, betreiben.

3.) Das Bier, nach Entrichtung der gewöhnlichen Tranksteuer, nur unter die Hammerbediente, Arbeiter und Fuhrleute verzapfen, nicht aber Faßviertel oder Tonnenweise an fremde Oerter oder Dörfer verführen, vielweniger aber fremd und unversteuert Bier allda einlegen und ausschenken; und endlich

3.) sich in Dingung der Hammerarbeiter, und in der Gleichheit im Blechmachen und Verkaufen, der Hammerordnung gemäß, bezeigen sollten, damit die andern Hämmern nicht gestopfet und das Landesherrliche Interesse geschmälert werde.

In Rücksicht, daß sie das Bergregal auf niedere Metalle selbst zu genießen hätten, und vormals von diesem Hammer zu den Cammer- und Berg-Intraden nichts geliefert worden sey, auch darzu kein Churfürstl. Holz geliefert werde, ist ihnen die gänzliche Befreyung von Waag- und Ladegeldern auch andern Abgaben, bis auf

Funfzehen Gulden.

welche sie, benebst den Zehenden von den auf Churfürstl. Amtsrevieren

bauen-

bauenden Eisensteinzechen, ihrem Erbieten nach, iährlich ins Amt Altenberg abzutragen haben, zugestanden.

Dieser Zehenden aber auch, von Zeit des ersten Steinschmelzens an, 5 Jahr lang, erlassen worden.

Die der Freyfrau von Löwenthal, zu Erbauung eines neuen Eisenhammers zu Mückenberg, ietzt dem Herrn Grafen von Einsiedel gehörig, unterm 17 Jul. 1725 ertheilte Concession, enthält

1) Einen Hohenofen, 2 Staabhämmer, ein Zerrenfeuer, einen Zaynhammer, einen Blechhammer, und zwar diesen letztern sowohl zu Staabeisen, als auch zu Blechen, zu gebrauchen, ein Frischfeuer, ein Zinnhauß, eine Eisendrathmühle, eine Stahlfabrik und ein Eisengußwerk, letzteres beydes aber nur bis auf Wiederrufen und in der Maaße, wie solches den Hämmern Pirnaischer Revier, nach Anweisung des unterm 28 Jul. 1670 diesfals publicirten Mandats, concediret, zu errichten.

2) Bey diesem Werke, das Brandeweinbrennen, Schlachten, den Handel mit Materialien und Victualien, das Mahlen in einer zu erbauenden Mühle, samt schwarz und weiß Backen, auch Malzen und Brauen, gegen Erlegung der ordentlichen Steuern, iedoch nur für die Hammerbediente, Arbeiter und Fuhrleute und ohne die Arbeiter mit Eß- und andern Waaren gesetzwidrig auszulohnen, zu betreiben.

3) Den Gerichts- und Hammerzwang, iedoch dergestalt, daß die, der Bergfreyheit unterworfene Gruben und Stollengebäude hierunter keinesweges zu verstehen, ungehindert zu exerciren; und endlich

4) den Stahl und alle andere gefertigte Waaren, iedoch gegen Abstattung des bräuchlichen Aufgeldes Gleit und Accise, frey zu verhandeln.

Doch daß sie

1) Durch die verstattete Drathmühle und deren Umtrieb die Churfl. zu dem Fohrwerk Lohmen gehörige, wie auch die Rosenthaler Drathmühle, welche vornehmlich aufs Gebürge, gewissermaßen privilegiret wäre, nicht benachtheilige.

2) Die Trank- und Fleischsteuer von der Consumtion auf dem Werke, ins Amt Hayn, den Zehenden von den gewonnenen und geförderten Eisensteinen aber, nebst dem Ladegroschen, auch Quatember und Receßgeldern von Eisensteingebäuden, ins Bergamt Glaßhütten entrichte, und endlich

3) sich den Hammerordnungen gemäß bezeige.

Uebrigens wurden ihr, zur Ermunterung der Bauluſt, von Zeit des Eiſenſtein Vermeſſens an, auf 6 Jahr der Eiſenſtein-Zehenden, die Auf- und Ladegelder, ſamt andern bey Hammerwerken ſonſt üblichen Gebührniſſen, die gebräuchlichen Waagegelder aber ſo lange, als ſie ihre eigene Hölzer, ohne Churfürſtl. Zuthun, auf dieſem Hammerwerke verbrauche, gänzlich erlaſſen.

Die dem Premierminiſter, Grafen von Brühl, unterm 29. Aug. 1749 ertheilte Conceſſion, iſt zu Anlegung eines Hohenofen, Staab- Zayn- und Blechhammers, Zerren und Friſchfeuers, um auf ſelbigem Blech- Schien- Staab- und andere dergleichen eiſerne Waaren und Gußwerk verfertigen zu laſſen, eingerichtet und zwar cum iure prohibendi, daß binnen 20 Jahren kein dergleichen Hoherofen im Marggrafthum Niederlausniz erbauet werden ſoll.

Dieſer zu Pförthen erbauete Hoheofen iſt von Zeit des erſten Eiſenſtein Vermeſſens an, auf 20 Jahre, von den ſonſt gewöhnlichen Licenten, Grenz- und andern Zöllen, auch Landacciſe, von allen zu verführenden Eiſen und Gußwerk, befreyet, nach Verlauf dieſer 20 Jahr aber, mit der Gerechtigkeit begnadiget worden, daß ſolcher Hoheofen eben diejenigen Vorzüge und Gerechtſame, bey Einführung und Verkaufung des allda gefertigten Eiſenwerkes, in Anſehung der davon zu entrichtenden Impoſten, an Licent, Zöllen und Gleiten haben und genieſen ſoll, als wenn derſelbe unmittelbar im Churfürſtenthum Sachſen läge.

Die der Gräfin von Solms in Vormundſchaft ihres Sohnes Johann Chriſtian, Grafens zu Solms, unterm 29 Aug. 1749 ertheilte Conceſſion, zu Erbauung eines Hohenofens und Hammerwerks, an einem, durch die zum erſtem und anderm Theil der Herrſchaft Baruth gehörigen Waldungen, gelegenen Fluß, kommt mit der, der Freyfrau von Löwenthal ertheilten, bis auf folgende Umſtände überein.

Sie ſoll an Churfürſtl. Gefällen vom erſten Eiſenſtein Vermeſſen an, entrichten: 1) Quartaliter 8 Thlr. Quatember- und Receßgeld, weil der Eiſenſtein nicht in Gäng und Flötzen, ſondern unter der Dammerde, Lagerweiſe anzutreffen

2) zum

2) zum jährlichen Erbzinns 21 Thlr.
3) zum Pocherzinns 4 Thlr. 9 gr.
4) von iedem Fuder Eisenstein a 5 Tonnen, 1 gr. Ladegeld
5) zum Zehenden iedesmal das 10te Fuder, und dieses alles zum Bergamte Glashütten.
6) Dem Bergmeister 1 Thlr. Quartal. Fahrgeb.
7) Dem Bergschreiber aber 6 gr.

Zur Ermunterung der Bauluft aber sind derselben die Eisenstein-Zehenden und Ladegelder auf 3 Jahr lang erlassen worden.

Historische Nachricht von einer ehemaligen Eisen-Cammer in Chursachsen.

Zu welcher Zeit die Eisencammern zu Dreßden und Pirna in Sachsen entstanden, ist zwar nicht ausfindig zu machen.

Es hat aber Churfürst Augustus durch die Verordnung vom letztern des Monats August anno 1570. die Pirnaisch- und Königsteinischen Hammermeister betreffend, befohlen: daß den Hammermeistern jeder Stein Eisen um 1 Gr. theuerer, als vorher geschehen, aus der Eisencammer bezahlt werden, was aber für den Hof bestellet würde, um 1 Gr. wohlfeiler bezahlt genommen werden sollte. Es sollte auch jeder Hammermeister wöchentlich 62 Eisen, in die Eisencammer einzuantworten schuldig seyn, nicht minder bey Verlust des Hammers, kein Eisen ausser der Cammer verkaufen. Sodann ist auch in der Eisen- und Hammerordnung den Hammermeistern zu Gießhübel, d. d. 23sten April 1583. ebenfalls anbefohlen worden, daß die Hammermeister, bey Verlust ihres Hammers und aller andern dazugehörigen Güther, nichts ausser der Cammer verkaufen sollen.

Durch die vom Churfürst Johann Georgen den Ersten renovirte Gießhüblische Eisen- und Hammerordnung, d. d. 1sten August 1614. ist gemessenst verordnet worden: daß alles geschmiedete Eisen und Eisenwaare, nichts davon ausgeschlossen, in die Eisencammer zu Pirna

wöchentlich geliefert, der Hammermeister die gebührende Zahlung dafür erhalten, und wenn befunden würde, daß einer sein Eisen oder gegossene Waaren anderer Orten verkauft, derselbe über den Verlust des Eisens, noch jedesmal in 20 Fl. Strafe verfallen seyn sollte. Wornächst zugleich disponiret wurde, daß folgende Orte sich des Eisens, und zwar:

Stadt Pirna, Hohenstein, Stolpen, Dippoldiswalda, Altenberg Radeberg und Lohmen, nebst deren Aemtere und Dorfschaften aus der Pirnaischen Eisencammer, sodann die

Stadt Dreßden, Thorand, Stoßen, Meißen, Oschnitz, Moritzburg, Hayn, Mühlberg und Liebenwerda, nebst deren Aemtere, Dorfschaften, aus Dreßdnischer Eisencammer, und sonst nirgends erhohlen, andere Händler und Fuhrleute des fremden Eisens aber, abgeschafft werden sollten. Es ergiebet sich auch aus dieser Eisen- und Hammerordnung, daß das Eisen nach Dreßden aus der Pirnaer Eisencammer dahin geliefert worden.

Alsdenn ist auch durch das Mandat vom 15ten November 1614. bekannt gemacht worden, daß über die zu Pirna und Dreßden von dem Gießhüblischen Eisen aufgerichteten Eisencammern, auch noch alles Eisen, so auf den Hämmern hiesiger Lande, auch anderswo gemacht, oder von fremden Orten darein geführet wurden, von den Befehlshabern, nach Zwickau, Annaberg ꝛc. geliefert werden, und solches die Eisenhändler, Fuhrleute und Schmiede, von denenselben kaufen sollten. Endlich aber ist durch das vom Churfürst Johann Georgen dem Andern unterm 12ten May 1663. erlassene Patent, die Einfuhr- und Verkaufung des fremden Eisens verboten, auch jeder der Eisen kaufen wollte, an die Eisencammern zu Dreßden und Pirna verwiesen worden. Hieraus nun veroffenbaret sich, daß das Eisen als ein landesherrliches Bergregale betrachtet worden ist.

Andere Nachrichten erweisen auch, daß

1) vermöge Rescripts vom 4ten Junii 1658 das ehemalige Gieß- und Frischwerk zu Königstein, für ein landesherrliches Regale gehalten, und das Gießen niemand verstattet gewesen; jedoch aber, weil die Anrichtung ermeldten Gießwerks zu Königstein hochzustehen gekommen seyn würde,

würde, den Hammermeistern, deren Hämmer damals gangbar gewesen, das Gießen gegen Revers, so lange Sr. Churfürstl. Durchl. nicht selbst wieder hiezu schreiten würden, und also bis auf Wiederrufen concedirt worden sey. Es hat aber alles Eisen, geschmiedetes und gegossenes, alle Sonnabende, in der Eisencammer zu Pirna angegeben, auch die Waaggebühren von jeder Sorte oder Stein 1 gr. abgestattet werden sollen.

2) Ist, weil die Hammermeister vorgestellet, daß sie sich, wenn nicht die baare Bezahlung für das wöchentlich verfertigte Eisen, bey der Eisencammer erfolgte, wider ihren Willen gezwungen sehen würden, den Arbeitern ihren Lohn, dem Verbot entgegen, mit Eisen in natura zu reichen, mittelst Befehls vom 3ten August 1676. anbefohlen worden, daß das Hammervolk nicht mit Eisen ausgelohnet werden, sondern der Eisenverwalter zu Pirna auf baare Mittel, zur Bezahlung der Hammermeister trachten soll. Den Hammermeistern wurde auch erlaubt, daß wenn sie ihr Eisen, bey dem Pirnaischen Eisenverwalter zu recht angesagt, und die Waagegebühr davon abgestattet hätten, sich ihres Orts, bey den Factors zu Meißen, Hayn, Mühlberg, Schandau, und andern gewidmeten Orten selbst angeben, und eine Gelegenheit mit ihnen treffen möchten. Dieweil aber

3) nach dem nicht ohne Ursach zu End angefügten wörtlichem Befehle vom 21sten September 1686. bey der Eisencammer zu Pirna, der Vorrath bis auf 1300 Centner angelaufen und unvertrieben liegen geblieben, gleichwohl aber derselbe den Hammerwerksbesitzern von der Eisencammer bezahlt werden mußte, letztere aber, wenn mehr Eisen dahin geliefert worden wäre, nicht hätte bestehen können; so hat zwar die Eisenordnung in ihrem esse verbleiben sollen, es sind aber die Hammerwerksbesitzere befehliget worden, daß sie ihr geschmiedetes Eisen, bis auf Hinterziehen, nicht mehr in die Churfürstl. Pirnaische Eisencammer liefern; sondern solches selbst wie und wohin sie wollten, vertreiben möchten, doch daß das landesherrliche Gebührniß und Aufgeld, von jedem Centner 5 Gr. abgestattet würde, und da gegen ihnen alle die zur Pirnaischen und Dreßdnischen Eisencammer gewidmete Städte und Aemter, ihr Eisen dahin zu verführen, frey und überlassen seyn, der Eisenverwalter aber, weiter kein Eisen zur Eisencammer annehmen sollte.

Nachdem nun solchemnach die Eisencammer aufgehoben, endlich aber Schwedisch = Haarzisch = Schlesisch = Böhmisches und anderes Eisen den Verordnungen entgegen eingeführet worden; so ist vermöge Befehls vom 8ten May 1705. angeordnet worden, daß von jeder Waage fremden Eisens 6 Gr. an gewöhnlichem Grenzzolle, und 4 Gr. Licent erleget, jedoch von dem Licent das Graf Herzanische Eisen aus Böhmen (jetzt Graf Rothenhahnische zu Kallich) frey gelassen, nicht minder Inhalts Rescripts vom 30sten Junii d. a. von jeder Waage inländischen Eisens der Licent an 4 Gr. ebenfalls bezahlt werden soll. Jedoch wurde dieser Licent vom inländischen Eisen, mittelst Generalis vom 12ten September 1778. bis auf 2 Gr. von der Waage herab gesetzet.

Johann George der Dritte, Churfürst.

Liebe getreue, Euch ist wissend, welchergestalt von Unsern hochlöblichen Vorfahrern, die Eisencammer zu Pirna mit guten Ordnungen verfasset, auch in selbiger unter andern mit versehen, daß diese Hammerwerksbesitzer ihre gefertigte Eisen anders wohin nicht, denn in gedachte Eisencammer überlassen sollen; nachdem aber bey der Eisencammer zeithero ein Vorrath von 1300 Centner angelaufen, und allda unvertrieben liegen geblieben, darbey auch, daß solch Eisen nicht allerdings gut und tüchtig, vorgewendet werden will, welcher Vorrath gleichwohl den Hammerwerksbesitzern von bedeuteter Eisencammer hat bezahlet werden müssen. Nun lassen wir zwar angezogene Hammerordnung in ihrem esse allerdings verbleiben; Nachdem aber diese Eisencammer bey solcher Bewandniß, und wenn in Zukunft noch mehr Eisen darein geliefert werden sollte, nicht bestehen können; als haben Wir vorjetzo nach Ueberlegung der Sache verträglich zu seyn erachtet, wenn die Hammerwerksbesitzere solcher Revier, ihre geschmiedete Eisen bis auf wieder Hinterziehen nicht mehr in Unsere Pirnaische Eisencammer lieferten, sondern selbst, wie und wohin sie wollen, vertreiben, doch daß Uns Unsere gewöhnliche Gebührniß und Aufgeld, als von jedem Centner 5 Gr. abgestattet, dargegen ihnen alle die zur Pirnaischen und hiesiger Eisencammer gewidmete Aemter und Städte ihre Eisen dahin zu verführen und zu gelösen überlassen wollen. Befehlen derowegen hiermit ihre wollet sämtliche Pirnaische Hammerwerksbesitzere es also intimiren,

ren, ihnen ihre gefertigte Eisen selbst zu versilbern, bis auf Unsere fernere Verordnung, kraft dieß frey geben, du der Eisenverwalter von dato an kein Eisen mehr, von ihnen, denen Hammermeistern zur Eisencammer annehmen, auch den vorhandenen Vorrath, vorigen Unserm Befehl nach, zur Renthcammer anhero bezahlen, du der Bergmeister aber solche Hammer, wo möglich, alle Woche bereuten, dir die Hammerbücher und Register vorlegen lassen, in selbigen mit Fleiß nachsehen, was vom Eisen geschmiedet und gegossen worden, sodann dir die Uns davon schuldigen Uffgelder nebst denen Berggebühren an baarem Gelde, und nicht mit Eisen wie zeithero geschehen, abführen, und Uns treulich berechnen. Wornach sich zu achten, und es geschiehet daran Unsere Meynung. Datum Dreßden, am 21 September anno 1686.

An Bergmeister zum Gießhübel
und Eisenverwalter zu Pirna.

Ludwig Gebhard Freyherr von Hoymb.

Johann Georg Hacker.



BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Hofmann, ... von

Des Freyherrn von Hofmann Abhandlung über die Eisenhütten

Bd.: 1.

Hof (1785)
BHS I C 176-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10706223-0
VD18 90445570